

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

CIVILITEE

ملخص مادة قانون مواد بناء

اعداد :

أحمد العجوري

(*) هذا العمل صدقة جارية عند روح المرحوم جاسل المهدي.

* Production of Concrete :-

- 1) Batching $\rightarrow$ تحضير الكميات
- 2) Mixing $\rightarrow$ خلط
- 3) Dis batching $\rightarrow$ نشر (الزجاج)
- 4) Transporting $\rightarrow$ نقل
- 5) Casting (Pouring) $\rightarrow$ صب
- 6) Compacting $\rightarrow$ رص
- 7) Finishing $\rightarrow$ تسوية السطح
- 8) Curing $\rightarrow$ الري

* العمليات من (1 - 7) تتم على Fresh concrete.

* عملية (Curing) تتم على hard concrete.

* hard concrete $\leftarrow$ يعني بعد setting [جفاف الخرسانة].

1) Batching $\rightarrow$ تحضير الكميات

* يمكن تحديد الكميات بواسطة طريقتين .

- (1) الوزن [دقيقة]
 - (2) الحجم [غير دقيقة]
- عند طريق الميزان - عند طريق التل

* ضمانات المصانع تحضير بواسطة الوزن .

* الحجم طريقة فاشلة ومحفوفة لأن كتلة ال aggregates ليست

متساوية والخلطة تصبح غير متجانسة .

* Ready mix هو ضمانات مصانع وتتم بواسطة الوزن .

* الخرسانة السخ يزيد قوتها عند 28 days لا يتم خلطها بالحجم .

(*) يعني الخرسانة المسلحة قوتها تكون $< 25 \text{ MPa}$ لذلك لا تستخدم طريقة الحجم فيها.

(*) الكميات اللازمة لتحضير 1 m^3 من Concrete

Cement (C) = 400 Kg و Water (W) = 200 Kg (Liter)

Coarse aggregate (C.A) = 1000 Kg و Fine aggregate (F.A) = 800 Kg

مفط

(*) إذا طلب صنع الكميات اللازمة لمل 0.5 m^3 من Concrete فقط بضرب الكميات التي عنده بـ 0.5

$$C = 400 \times \frac{1}{2} = 200 \text{ Kg} \text{ و } W = 200 \times \frac{1}{2} = 100 \text{ Kg}$$

$$C.A = 1000 \times \frac{1}{2} = 500 \text{ Kg} \text{ و } F.A = 800 \times \frac{1}{2} = 400 \text{ Kg}$$

(*) هذه الطريقة غير دقيقة والطريقة التالية هي الأنسب :-

- مفط شوال الإسمنت الأحمر $\rightarrow 50 \text{ Kg}$ Cement sack

- مفط وحدة القياس (ثلاثة) $\rightarrow 20 \text{ Liter's}$ unit measure

(*) 1 m^3 يساوي 1000 لتر

- هاذ الرقم بضربه في $\rightarrow 0.02$ $\rightarrow \frac{20}{1000}$

ونضرب (C.A) و (F.A)

عشانه أعرفه ثم ~~ال~~ التثله الواحدة عليه محل.

* الكميات اللازمة لحظا سؤال إسمنت واحد .

مقظ $\rightarrow 50 \text{ Kg} \approx 1 \text{ sack}$

- الكميات المطلوبة لحظا 1 m^3 كانت قيمة وزنه الإسمنت 400 Kg ونحده نريه خلط 50 Kg لذلك :-

نسبة $\frac{50}{400} = \frac{1}{8}$ نقوم بضربها بباقي الكميات للحصول على الأوزان المطلوبة

$W = 200 \times \frac{1}{8} = 25 \text{ Kg}$ و $CA = 1000 \times \frac{1}{8} = 125 \text{ Kg}$

$F.A = 800 \times \frac{1}{8} = 100 \text{ Kg}$

- لدينا الكميات المطلوبة والآه علينا تحديد كم قيمة الوزن الذي تحمله (الثقل) $C.A$ و $F.A$ عند حركته ارتفاعه :-

قد يشكك البعض في الثقل $W = \gamma_{\text{measure}} \times \gamma_{\text{Loose}}$ $\rightarrow$ يتم تحديده بالسؤال 0.02

- بعد ما يطالع معي الناتج بقسم عشانه أعرف كم ثقله بدي

عدد الثقلان المطلوب $N = \frac{\text{الوزن}}{W}$

أحمد العجوري

الخلط Mixing

• homogenous and uniform

(*) الهدف منها هو جعل concrete تصبح

(*) كيفية الخلط :-

الوقت $\rightarrow$ 3 minutes mixing + 3 minutes stop + 2 minutes mixing

- أولاً نضع المواد الخشنة في الخلط Coarse Agg

- ثانياً نضع المواد الناعمة Fine agg

- ثالثاً نضع الماء الذي تم حساب له كمية absorption

- رابعاً نضيف الإسمنت تدريجياً حتى لا يصبح كتل

- خامساً نضيف الماء تدريجياً حسب ما تم حساب

- تبدأ عملية الخلط بمجرد الانتهاء من إضافة الكميات

(*) لا يوجد وقت محدد أوقف عنه خلط ووقف لما

تصبح الخرسانة homogenous

(*) الذي يحدد نجاح نفع الخلطة هو workability [slump]

(*) هناك خلاطات عليها ميزان

(*) كل خلاطتين يكون لهم خلاطة احتياطية في كل موقع

(*) ثلاث خلاطات لهم خلاطتين

(*) أهم إشرع لا تخرج الخرسانة من الخلط يكون عنصري كثافة و Workability

(*) حسب كمية الخلطة نحدد الوقت اللازم للخلط.

الكمية m ³	0.8	1.5	2.3	3.1	3.8	4.6	7.6
الوقت minutes	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	3.25

(*) لازم أعلى مخبر عشارة أعرف إذا الخرسانة uniform.
 - بأخذ عينة من الربع الأول للخلطة والربع الأخير للخلطة.
 - يجب أنه تحققت شروط رئيسية.

➤ Density must be $< 16 \text{ Kg/m}^3$

D_1 و $D_2 = \frac{\text{Weight}}{\text{Volume}}$ كثافة الربع الأول
والربع الأخير

$$|D_1 - D_2| < 16 \text{ Kg/m}^3$$

(*) يعني مسموح بأن كثافة الربع الأول تزيد أو تنقص بمقدار 16 Kg/m^3 عند كثافة الربع الأخير [حيث أن هذه التجانس لازم يساوي]

2) slump

$$|S_1 - S_2| \begin{cases} \pm 1 \rightarrow \text{Low} \\ \pm 2 \rightarrow \text{Medium} \\ \pm 3 \rightarrow \text{high} \end{cases}$$

3) Air Content

(*) الفرق بين العينة مش لانز يزيد عنه 1% والفرق إلى أن بقية هو entrained

4) Air Free density (ϕ)

$$\phi = \frac{\text{Fresh Density}}{1 - \text{Air Content}}$$

(*) الفرق بين العينة مش لانز يزيد عنه 1.6%

5) aggregate retained on # 4 (4.75 mm)

(*) الفرق بين المرتبدة على # 4 في العينة مش لانز يزيد عنه 6%

6) Compressive strength (cylinders) at 7 days

(*) الفرق بين القوي عند 7 أيام مش لانز يزيد عنه 7.5%

(*) أقل نسبة مسموح للاختلاط هو 1 minuet

(*) كل ما كانت الخلطة حاليتها أنظف كل ما كان الخلط أسرع

(*) على الخلط بكرة طرحة :-

(1) خلط يدوي Hand mixing .

(2) خلطة عادية Drum mixing .

(3) سيارات Truck mixing .

(*) يجب أن يكون هناك ميل في أي خلطة مستخدمة .

(*) على الميلا يكون أفقي (Horiz) أو عمودي (Vert) .


3) انزال الخلطة من الخلط → Dis patching

(*) هناك ارتفاع معين حسب المواصفة الأرضية يتم انزال

الخرسانة منه [1.5m]


(*) الهدف كي لا يحصل segregation أو bleeding .

(*) حسب المواصفة البريطانية [1.02m] والأمريكية [4ft]



(*) Workability تعتمد على

- (*) ٦٥-٧٠ قلو
- (*) workability و تنبيه و مقاومة
- (*) يجب أن تكون الخرسانة
- segge بدون مش لا يحدث



4) نقل الخرسانة - Transporting

- (*) يجب أن يكون الصب سريع ومستمر.
- (*) يجب ضمان عدم حدوث segge و bleeding
- (*) طرق نقل الخرسانة :-

١) باليد by hand

- (*) لا يتم توصيل سريع ~~بسرعة~~ عند طريق (التلة).

٢) العربات by Cars

- (*) يجب أن تكون ممرتها على أرض مستوية حتى لا

يحدث segge . العربات ← Cars

٣) حزام ناقل belt conveyors

- (*) في المشاريع الكبيرة وغالبي الأمر يستخدم للمسافات

البعيدة مثل سر الوحدة ← (٣٧)

4) chutes $\rightarrow$ مساه
 (*) عند توك مسافة الصب أعلى من 1.5 m.
 (*) يتم الاعتماد على .
 (*) المساه الذي تم استعماله في سر الوحدة هو big chute.

5) by buggies $\rightarrow$ سيارات صغيرة
 (*) يمكن نقل كميات كبيرة من الخرسانة.
 (*) يجب أن تكون الطريق مستوية حتى لا يحدث segreg.

6) by pumps $\rightarrow$ المضخات
 (*) يكون أنبوب pipe وعند نزوله يجب أن تكون
 المسافة $\geq 1.5 m$.

7) Track mixers $\rightarrow$ سيارات الباطون
 (*) بها اسم آخر (Ready mixed concrete).
 (*) تكون وقتها عالية في تحديد الكميات.
 (*) الخلطة متجانسة
 (*) الحد الأعلى لكمية الخرسانة (8 m³) والأدنى (3 m³)
 (*) تبقى الخلطة شغالة حتى الوصول للموقع.

(*) في مشكلة بالسيارات، انق مكس setting جميع وتخرق الخرسانة عشانه هيك بنجده جميع

- admixture $\rightarrow$ Retarder

(*) وظيفة Retarder أنه يؤخر setting جميع

(*) مع طول الحدة [على الطريق] سوف تقل workability

(*) نضيف محدد $\leftarrow$ super plasticiser

(*) وظيفة زيادة workability

(*) يجب ألا يزيد وقت بقاء الخرسانة في الخلاطة عن ساعة ونصف

(*) إذا كان الموقع بعيد ستم وضع الكميات كما هي بدون فارق عند

الوصول للموقع يبرأ الخلط

(*) أي خرسانة بتوصل (IST) تمنع صيرها

الصب $\rightarrow$ Casting [pouring]

(*) شروط الصب $\leftarrow$ No segregation $\wedge$ No bleeding

(*) بمجرد أنه بدأت لا تتوقف يعني $\leftarrow$ Continuous Casting

(*) يجب أن يكون الصب متناسب مع الدرج $\leftarrow$ Continuous Compacting

(*) الغرض منه استمرارية الصب من دون فاصل صبي
(Cold joint)

(*) بعد انتهاء (Ist) إذا رجعت صبيغ ما يلتصق بالحواس
وتكون (Construction joint).

(*) لا يتم الصب على ارتفاع أكثر من 1.5 m أو 1.2 m حسب
تحررت segregation

(*) أنواع (طرق) الصب :-

صب يدوي $\rightarrow$ by hand

(*) أغلب الأعمدة (columns) يكون ارتفاعها 3 متر

(*) الصب من ارتفاع 3 متر غير مقبول لأنه يخل segregation

(*) لحل هذه المشكلة يتم عمل شباك على ارتفاع 1.5 m وأبعاده
(0.5 * 0.5 m) وبعد الانتهاء من الصب ترفع الفتحة ويكمل

بأنب العمود من فوقه .

(*) طريقة الصب اليدوي غير مقبولة، إلا إذا تم الالتزام بارتفاع 1.5 m

ولكن على فتحة جالخشيب طريقة غير مقبولة أيضاً لذلك نستعمل
(Flexible drop chute) يكون لها (diameter) مناسب يختلف مع


إختلاف (workability)

(*) يكون هناك قوة إمتلاك بين

الخرسانة والمزrab إلى

إمنا عاملين عشائ هيك

و.ا.ف. تكون الخرسانة workable





2) by chutes ~ صب عبر مسارات
 (*) يتم اختيار الزاوية ϕ حسب workability

3) by packets ~ صب عبر الأكياس
 (*) غير مستحالة

4) by pumps ~ صب عبر المضخات
 (*) عند استخدام المضخة يجب مراعاة الارتفاع [1.5 m]
 لضمان عدم حدوث segregation

(*) إذا حدث segregation بجير عند تقشيش ويصبح شكل

العامود honey combel (فلية خمل)



الرج أو الدك ~> Compaction 6

(*) هي عملية طرد الهواء من الخرسانة للحصول على كثافة أعلى.

(*) عند طرد الهواء (air entrained) تصبح الخرسانة أكثر كثافة وبالتالي تزيد القوة وتقل النفاذية مما يمنع صدأ الحديد.

(*) هناك طريقتان للرج [الدك] :-

دك يدوي ~> Manual Compaction 1

(*) يتم بواسطة اليد باستخدام (rod) قطر (25 mm) ويتم توزيع الخرسانة على شكل طبقات وحقن كل طبقة بمقدار (25) ضربة.

دك ميكانيكي ~> Mechanical Compaction 2

(*) ينقسم إلى قسمين :-


a) external vibrators b) internal vibrators

(*) (internal vibrators) يكون جهاز رجاج له خرطوم ويوضع

داخل الخرسانة وعند تشغيله تبدأ فقاعات الهواء بالخروج وحصول الماء مكانها.


(*) اسم الجهاز الرجاج هو (poker vibrator) ويكون تأثيره على شكل دائرة.

منطقة التأشير (الموجود فيها برش الجران)




المنطقة التي يتم فيها .

- (*) وقت الرص يعتمد على workability لذلك لا يجب أنه يزيد
- وقت الرص كثيراً حتى لا يحدث segregation .
- (*) بالعادة يكون ارتفاع الرص (5 - 10 سم) ويجب أنه تكون طبقة الخرسانة الحراد مرسماً أو صفراً ارتفاع رأس الرجاج .
- (*) يجب أنه يكون الرجاج موزع بشكل عامودي .
- (*) يكون الرص على طبقات لذلك لا أثر من أول طبقة وأبداً برص الثانية نحاول الجران يدخل في الطبقة الثانية مقدار (2cm) حتى يمنع تكون فاصل الصبغ .



مصبغة



خا حنة

(*) external vibrator تنقسم إلى قسمين -

9) Form

10) Table

(*) (external Form vibration) تستخدم للأعمدة والجدران وتتم
عن طريق وضع جهاز رجاج على القامود أو على الجدران الخارجية
(*) (external table vibration) تستخدم في حالة الخرسانة مسبقة
الصب (pre-cast concrete) وتتم عن طريق محاولة عليها رجاج
(*) عملية الرج في الحالات يجب أن تكون عمودية
(vertically)

(*) كل رجاجين لها رجاج احتياطي

(*) هناك وسائل خاصة لرص بعض أنواع الخرسانة :-

1) Roller compacted concrete :-

(*) هي نوع من أنواع الخرسانة يكون workability لها قليلة
جداً وتصل zero slump

(*) تملأ رصها عن طريق المراحل (Rollers)

(*) تستخدم في المشاريع الضخمة مثل السور :- (سد الوخة) .

2) self compacting concrete :-

(*) هي نوع من أنواع الخرسانة يكون workability لها عالية

جداً
(*) تتم صناعتها عن طريق إضافة (super plasticizer)

وتكون (Maximum size aggregate) يساوي 20 mm
M.S.A

(*) عند إضافة (high quality super plasticizer) حيث عنى segregation ولذا لا يتم إضافة (viscosity modifying ad) وتعمل على توزيع أجزاء الخرسانة عند طريق الشحنات.

7) تسوية السطح ➔ Finishing surface
(*) الغرض منها جعل سطح الخرسانة ناعم ومستوي.
(*) في حال كنت مع أسبق فوق الخرسانة بالتالي لانهم أضاف السطح ~~خشش~~ (rough)
(*) في حال مارج أسبق أو أصب فوقه تخلط ناعم (smooth)
(*) هنالك عدة طرق لعمل التسوية :-

1) تسوية يدوية ➔ hand Finishing
(*) تتم باستخدام (المالط).

2) Wood Beam ➔ جسر خشبي
(*) قطعة خشب طويلة ومستقيمة أو يمكن عملها بواسطة قطعة ألومنيوم طويلة ومستقيمة تسمى (قوة)

3) Trowel machine ➔ مروحة
(*) ماكينة تسمى (helicopter) لديها قواطع ولديها حبل الأسفل مروحة تعمل على تسوية السطح ويمكن استخدامها بعد ساعتين أو ثلاث ساعات من صب

فرشاية Brush Finish ➔

(*) يتم باستخدام فرشاة معينة لـ لمل سطح خشن للخرسانة وتستعمل أثناء (Ist)

تمشير ➔ exposed Aggregate surface

(*) بعد الحطب بفرش على السطح بأداة حادة حتى يصبح خشن .

(*) إذا كانه عندي (Cold joint) حار بسبب فتره وقت بين حبتين يقوم غايدي

(أ) تمشير السطح الأول وجعله خشن
(ج) أضع مادة لاصقة (لاصقة) عليه ثم أحطب الحبة الثانية.

سقاية الخرسانة ➔ Curing

(*) الهدف من هذه العملية هي ضمان وصول الخرسانة للقوة المطلوبة بعد 28 يوم عن طريق استمرارية التفاعل بين الأسمنت والماء لأن الخرسانة بعد صبها تنشف ولذلك تحتاج ماء وحتى تغلق Capillary pores

(*) بعد عمل هذه العملية يصبح لدينا :-

high quality
concrete

➔ high
strength

➔ low
permeability


- * يجب أن تكون المياه صالحة للشرب .
- * هناك بعض العوامل التي تزيد من تبخر مياه الخرسانة ويقللها مما يعيق الاستمرارية التفاعل :-

1) Temperature	الحرارة	زيادة معدل تبخر المياه وبالتالي جفاف الخرسانة
2) Wind	الرياح	
3) Humidity	الرطوبة	

* إذا صار عندي جفاف مع يصير عندي تشققات نتيجة التقلص في حجم الخرسانة (Shrinkage) :-

1) Autogenous Shrinkage Cracks تشققات طبيعية
 * تحدث نتيجة تقلص الحجم بسبب تفاعل الإسمنت مع الماء وبالتالي تنخفض كمية المياه في الخرسانة


2) plastic shrinkage cracks
 * تكون متوازية وعمودية على اتجاه الرياح .
 * تحدث في حال إنك ما سقيت خلال 24 ساعة .
 * سُمكها (1-3) سم وغير خطية لكن تصححها طلف .



تشققايج بسبب الجفاف ➔ Drying shrinkage 3) (* تظهر خلال ٣ أشهر -

(* يسببها مرور الزمن مع الجفاف -

(* مقترحة بزيادة السطح حتى نهايته [big cracks]



(* صعبة ومكلفة في التصليح -

طرق السقاية ➔ curing methods (*

رش المياه ➔ sprinkle with water 1) (* الطريقة الأكثر شيوعاً -

(* منه عيوبها أنها تحتاج كميات كبيرة من الماء وتحتاج إلى مراقبة دقيقة كل ما تجف الخرسانة أرفع أسقيها -
(* تعتمد على الجو فإذا كان الجو حار فإنه لو الخرسانة
مع يصير فاتح (Light) وبالتالي الخرسانة جافة

التغطية بالخيش ➔ covered with burlap 2) (*

(* نقوم بتغطية الخرسانة بواسطة (الخيش) ومن ثم

إشباعها بالماء مما يجعل عملية التبخر صعبة

التغطية بالزلط المطبول

3) Cover with moist sand ➔

- (*) طبقة من الرمل سمكها (5 - 10) سم .
- (*) يكون الرمل مشبع بالماء وخالج من الأملاح .
- (*) لا تصلح إلا للأسطح الأفقية .
- (*) يستخدم في المناظر الحارة مثل (الكويت) .

التغطية بالنالون ➔ Cover with nylon sheets

- (*) يرش الخرسانة بالماء وبغضيرها بالنالون .
- (*) هيك تم منع التبخر .
- (*) من عيوبها ! أنها تتحلل (cracks) في المناظر الحارة لأنها عازلة .

التغطية بنشارة الخشب ➔ Cover with wood hession

- (*) طريقة بريطانية ولا غير مستعملة بالأردن .
- (*) بعض الأنواع تحتوي على أحماض ضارة للخرسانة .

6) Cover with impermeable - curing paints ➔

- (*) تتم باستعمال نوع معين من الدهانات يشكل طبقة عازلة .

- (*) يستخدم في المباني العالية عشرة ما أحتاج أرفع أسقفها .

عمل برش $\rightarrow$ Pooling 7)

(*) يتم عمل حواف من الرمل وحسب الماء بكميات كبيرة حتى يصبح بركاً .

(*) تصليح للأسطح الأفقية .

الإغراق بالماء $\rightarrow$ immerse in water 8)

(*) هي أفضل طريقة ويتم استعمالها في الخرسانة

مسبقة الصب (Pre cast)

خرسانة ذاتية الشفاء $\rightarrow$ self-curing concrete 9)

(*) طريقة حديثة تعتمد على استعمال aggregate درجة

الامتصاص له عالية جداً (absorption) تكون درجة

الامتصاص من (20 - 25 %) وبذلك تحتفظ بالماء

ولأن الإسمنت تمتص أفضل من aggregate بالتالي سوف يأخذ الماء منه .

استعمال الإضافات $\rightarrow$ Use curing admixture 10)

(*) يتم إضافة مواد تعمل على تسكير (capillary pores) ومنع

تبخر الماء وتكون فعاليتها (75 - 85 %) من فعاليتها 8)

السقاية بالبخار → Steam curing 11

(*) تعمل على تسريع التفاعل الكيميائي وبالتالي تزيد قوة الخرسانة في الأيام الأولى ولكنه تبدأ تقل مع الزمن

(*) تستخدم في الخرسانة مسبقة الصب (Pre cast)

(*) يجب أن تكون السقاية بالبخار بالتدريج في رفع درجة الحرارة حتى لا تحدث تشققات بفعل الحرارة

إبقاء الطوبار Keep Form-work in place 12

(*) إخراج الطوبار موجود وما أنزلوا وأعطيه

(*) فعالة لكنه مكلفة.

نضج الخرسانة → Concrete Maturity (*)


(*) نضج الخرسانة يعني وصولها للقوة المطلوبة دون أي مشاكل وتعتمد بشكل رئيسي على الحرارة

(*) الهدف من هذه العملية معرفة الوقت الذي نحتاجه في سقاية الخرسانة

(*) إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 5°C ما يصح.

(*) عند درجة حرارة (-11°C) لا يوجد تفاعل.

(*) إذا كانت درجة الحرارة بين (-11) و (5) نقوم بوضع admixture اسمه (accelerator).



$$\text{Strength} = A + B \log M$$

$$M = \text{Temperature} \times \text{age}$$

$M \rightarrow$ maturity

(*) Temperature المطلوبة في الحالة هي عبارة عن $(T - (-11))$ و (T) تكون معطاة في السؤال
(*) الثوابت A و B تكون معطاة في السؤال

(*) problem 10.20 page 189

Assume $\rightarrow F_c = -33 + 21 \log M$ و Final strength of
cured concrete at 30°C for 15 days?
 $M = (30 - (-11)) \times 15 = 615^{\circ}\text{C} \cdot \text{day}$

$$F_c = -33 + 21 \log (615) = 25.5 \text{ MPa}$$

- Find the standard strength.

* القوة standard تعني عند 28 days و 20°C

$$M = (20 - (-11)) + 28 \Rightarrow \underline{868} \text{ } ^\circ\text{C} \cdot \text{day} \text{ حم الوصل}$$

$$f_c = -33 + 21 \log M \Rightarrow \underline{28.7} \text{ MPa} \text{ حم الوصل}$$

* متى نتوقف عن السقاية؟

1) strength is 75% required. 75% من القوة المطلوبة

2) shrinkage is 75% required. 75% من الانكماش

* لفحص shrinkage نضع مساريين في عينة وقيس المسافة بينهم عند توصيل ($10^6 \times 600 \text{ m}$) يوقف السقاية.

* Example مثال لمعرفة عدد الأيام اللازمة للسقاية

- required strength is 30 MPa.

$$1) [30]_{75\%} = A + B \log M \text{ بوجدها}$$

3 سنوات

$$2) M = \text{temperature} \times \text{age} \text{ بوجدها}$$

لا تنسى ضرب 30 بـ 0.75

* Mix design $\rightarrow$ تصميم الخلطة
(موضوع مهم وفيه مخرج)

$$F_{\text{mix design}} = F_{\text{structure}} + \text{Margin}$$

1) $F_{\text{md}} \rightarrow$ القوة المطلوبة و 2) $F_{\text{str}} \Rightarrow$ القوة التي
في تصميمنا

3) Margin $\rightarrow$ عامل الأمان

(*) عامل الأمان (margin) يعتمد على قيمتين :-

(1.34) σ أو (2.335 - 3.05) σ

حيث σ هي الانحراف المعياري (standard deviation)
ونستأخذ القيمة الأكبر.

(*) في حالة عدم إعطاء σ يتم التعامل مع الجداول.

Strength	< 21 MPa	21 - 35 MPa	$\geq$ 35 MPa
increase	7	8.5	10

* Example :-

- assume $F_{\text{str}} = 25 \text{ MPa}$, Final strength of Mix design.

$$F_{\text{m.d}} = F_{\text{str}} + \text{Margin} \quad \text{من الجدول } 8.5$$

$$F_{\text{m.d}} = 25 + 8.5 = \underline{\underline{33.5 \text{ MPa}}}$$

(*) نعماً اننا نستخدم الخلطة حسب المواصفة الأمريكية (ASTM) لذلك صمم الطبيعي أنه تكون القوة المحسوبة هي للأسطوانة (Cylinder) وإذا تم إعطائك في السؤال Fstructure بدلالة المكعب لازم تقسم على (1.25) لأننا نستخدم حسب المواصفة الأمريكية وليست البريطانية.

نسبة الماء إلى الإسمنت $\rightarrow w/c \text{ ratio}$ (2)

(*) في الأرواح عند استخدام و (OPC) تكون $w/c = (w/c \leq 0.45)$ وفي حال استخدام و (SRPC) تكون $w/c = (w/c \leq 0.5)$

(*) يفضل استخدام (SRPC) يعني $(w/c = 0.5)$ في حال كان مطلوب صلب (impermeable) يعني خرسانة غير منفذة للمياه يعني (No air entrained) تكون $(w/c = 0.5)$

المحتوى المائي في الخرسانة $\rightarrow$ Water Content (3)

(*) يعني كمية المياه التي لازم أضفها على الخلطة عشوائياً تتفاعل مع الإسمنت وتكون حسب (slump) و (N.M.S.A)

ص الجداول .

(*) Example :- Slump = 10 cm = 100 mm

N.M.S.A = 2 cm = 20 mm

$\rightarrow$ Water = 205 kg

4) Air Content ~ المحتوي الهوائي
(*) كمية (air entrained) في الخرسانة .

(*) طباًظاً إئىء بصرم على (impermeable) بالتالى رء يكون
(No air entrained) .

(*) كمية (air content) لا ءحسب حساباً بل ءؤخذ من الجدول
(AI-5.3.3) حسب كمية (water content) الشرء ثم آخذها

من الجدول نفسه .

(*) فلما إءنا ءءنا ءحساب الماء (205 kg) بالتالى (air content = 2%)

5) Cement ~ كمية الإسمنء

(*) يتم حسابها من قانون (w/c) .

(*) فلما إءنا آخذنا (w/c = 0.5) وحسبنا كمية الماء (205 kg)
بالتالى كمية الإسمنء تساوى (410 kg)

6) Coarse Aggregate (C.A) ~ كمية الكرام الخشن

(*) يكون مءطوف فى السؤال معامل الفتوة (Fineness Modulus)

وعرضه بالرونز (F.M) ويكون مءطوف أيضاً (N.M.S.A)

ومنهم بقدر الطلع ءعم (C.A) من الجدول (AI.5.3.6)

(*) بطلح حجم (C.A) من الجداول واسمه (Volume Rodded) ووزنه (V_{rodded}) وتجيب ضربه بالكثافة التي تكون معطاة في السؤال ووزنها (V_{rodded}) حتى تحصل على الوزن الذي أحتاجه .

7) كمية الرمل المطلوبة $\rightarrow$ Fine Aggregate (F.A)

(*) بما اني طلعت اوزانه جميع الكميات التي سوف اخلطها بالتالي صار وضع حجومها كاملة وبما اني بصمم لحجم معين (1 m³) بالتالي مجموع حجوم المواد كاملة رح يساوي (1 m³) بالنهاية .

$$V_{\text{Cement}} + V_{\text{Water}} + V_{\text{CA}} + V_{\text{F.A}} = 1 \text{ m}^3$$

(*) $V_{\text{Fine . agg}}$ تكون الوصلة المحسولة وبالتالي بقدر احصل عليها

$$V = \frac{\text{Weight}}{\text{Density}} \rightarrow \frac{\text{الوزن}}{\text{الكثافة}}$$

الكثافة = $\frac{\text{S.G} \times 1000}{1000}$ * حفظه

S.G للزل = 2.8 - يكون معي	/	S.G الإسمنت = 3.15
S.G للحام = 2.5 - يكون معي		S.G الماء = 1

8) Adjust water → المياه المضافة للخلطة
 (*) اصحابنا يكونون الرمل والركام (٩٩٩) المستعمل في الخلطة خاشق
 وتكتسب الماء الموضوع في الخلطة لذلك نحسب حساب ونضيف
 ماء زجاجة للخلطة.

$$\text{New water} = \text{Free water} + \text{absorption} - \text{moisture}$$

كمية المياه المحسوبة كمية المياه الموجودة

Example :- Find the amount of water required for the mix ?

- Free water (موجودة) = 205 Kg

- Coarse Aggregate (C.A) = 910 Kg

- Fine Aggregate (F.A) = 758 Kg

aggreg	absorption	moisture
C.A	1 %	3 %
F.A	2 %	4 %

$$\text{New water} = 205 + \left(\frac{1}{100} * 910 + \frac{2}{100} * 758 \right) -$$

$$\left(\frac{3}{100} * 910 + \frac{4}{100} * 758 \right)$$

$$\text{New water} = 286.88 \text{ Kg}$$

(*) إذا تم وضع (super) plasticizer في الخلطة ستصبح سائلة
 لدرجة كبيرة عشوائياً وتختف عكسها

$$\text{New water} = \text{Free water} - \text{average dose}$$

(*) في الامتحان عادة يكون سؤال (mix design) عليه
(9-10) علامات وفيه أفكار لذلك سوف نحل مثال
شامل

(*) Example $\leadsto$ mix design

(*) design a concrete mix that has a structural strength of (35 MPa) by Cubes, knowing that Nominal Maximum size Aggregate is (20 mm) and it's slump is (4 cm) and the Fineness Modulus of Fine aggregate is (2.7) and Density of rodded dry coarse aggregate is (1500 kg/m³) و Total Volume for the mix is (1 m³) and the concrete should be impermeable.

$$(\underline{\text{cylinder}}) \quad \underline{\text{MPa } 28} \leftarrow \frac{35}{1.25} \leftarrow \text{strength (I)}$$

$$f_{m.d} = 28 + 8.5 = \underline{\underline{36.5}} \leftarrow \text{حسب الجدول}$$

$$\underline{\underline{w/c = 0.5}} \leftarrow \text{فما انو (impermeable)} \leftarrow w/c \text{ (F)}$$

$$\text{الأصل من الجدول } w/c = 0.455 \text{ لكن نقرع .}$$

Water content (ر) ← حسب (slump) و (N.M.S.A)

بطلع 190 kg من الجبرول ← [slump = 40 mm
N.M.S.A = 20 mm

Air content (ع) ← حسب (slump) و (N.M.S.A)
بطلع 2% من الجبرول

Cement (ج) ← $\frac{\text{water}}{\text{Cement}} = 0.5$ و نسبة -

Kg 380 = Cement

Coarse agg (ف) ← F.M = 2.7 و N.M.S.A = 20

$m^3 0.63 = V_{\text{rodded}}$ بالمشاي

$Kg/m^3 1500 = \gamma_{\text{rodded}}$ و كثافته

$C.A = 0.63 \times 1500 = 945 \text{ Kg}$ يكون حصى

Fine agg (د) ←

$$\sum V = 1 \text{ m}^3 \Rightarrow \frac{380}{3.15 \times 1000} + \frac{190}{1000} + \frac{945}{2.5 \times 1000} + \frac{F.A}{2.8 \times 1000} + 0.02 = 1$$

$F.A = 816 \text{ Kg}$

(Cement)

(Water)

(C.A)

(F.A)

(هوا)

(*) على نيز فرع على السؤال :-

1) IF the absorption and moisture content is

- Find the amount of water to be added to the mix.

aggregat	absorption	moisture
C.A	2 %	5 %
F.A	4 %	6 %

- New water = Free + absorption - Moisture

$$190 + \left[\frac{2}{100} \times 945 + \frac{4}{100} \times 816 \right] -$$

$$\left[\frac{5}{100} \times 945 + \frac{6}{100} \times 816 \right]$$

- New water = 145.33 Kg

(*) على نيز فرع آخر بطريقة ثانية :-

2) I a super plastizer admixture dose is added to the mix by (15%) of water.

$$\text{New water} = \text{Free} - \text{admix}$$

$$= 190 - \frac{15}{100} \times 190$$

$$= \underline{\underline{161.5 \text{ Kg}}}$$

* الإضافات - على الخرسانة → Admixture

1) plasticizer → (الملدن) الغاية منه تقليل الماء بنسبة قليلة

2) super plasticizer → (ملدن فائز) الغاية منه تقليل الماء بنسبة كبيرة

3) Accelerators → (المسرعات) الغاية منه تسريع تصلب الخرسانة
(*) تقليل setting time في المناطق الباردة

4) Retarder → (المبطئ) الغاية منها تبطئ تصلب الخرسانة
(*) زيادة setting time

5) self curing → (ذاتية السقاية)

6) curing admixtures → (إضافات للسقاية) مثل:- الدهانات
Curing Paints

7) self compacting → (ذاتية الدمك) بها ريسم آخر
(ذاتية التدفق) مثل عليها VMA و high quality SPR

8) water proofing → (مضد المياه) يستعمل في خزانات المياه وآلية عمله ← إغلاق capillary pores في الخرسانة

9) Bonding admixture ➡ (لواصقة) ما تستخدم
لغايات صنع تلوين فواصل الصب حيث يتم تخشيش
السطح القديم ووضع هذه المادة والصب فوقه وتكمله
لإستعمالها لأعمال الصقارة

10) Air entraining ➡ (مضيق الهواء) ما تستخدم في
المناطة الباردة جداً لغاية مقاومة الصقيع (Frost)

11) Colouring admixtures ➡ (الطوائف) ما تستخدم
لغايات الجمالية المعمارية حيث يتم إضافة الصبغات
(bigments) لإعطاء لون للخرسانة وتقلص محتواها (5%)

12) Combined effect ➡ (تأثير مزيج) ما تستخدم
في حال كنت تحتاج مادتين .

13) self healing ➡ (ذاتية الشفاء) ما تستخدم
للخرسانة لكي تتصلب من معالجة نفسها عند التشقق
(*) صبراً عليها :- يتم إضافة نوع خاص من البكتيريا إلى الخلطة ويضاف
عنها طعامها حيث تعيش داخل الخرسانة وتنتج (CaCO₃) و
تعمل على إغلاق الشقوق .

* هذه البستريا لا تعيش إلا في pH أقل من أو يساوي (10.5) ولا تتألف الشقوق ذات قياس (0.2 mm) لأنها لا غتلا بالهواء .

* Condition to use admixture :-

الأمور الواجب مراعاتها عند استخدام الإضافات :-

1) تكون نسبة إلى وزن الإسمنت (الجرعة) Dose

← يعني % من وزن الإسمنت

2) Expiry Date تاريخ الصلاحية

3) Methods of use طريقة الاستعمال

* يمكن استعمالها مع الماء أو بعد الخلط .

4) other materials in concrete [Chemical composition]

* يمكن أن يكون في الخرسانة كلوريدات (chlorides)

أو (Free silica) أو (Alkalies %)

* متانة الخرسانة ~> Durability of concrete

(*) قدرتها على مقاومة الظروف الجوية والبشرية .

(*) تنقسم الظروف الحبيطة بالخرسانة إلى 4 أنواع : ١ -

1) ظروف كيميائية ~> Chemical

(*) مثال عليها تعرض الخرسانة لـ : (SO_4^{2-}) أو (Cl^-)

أو (Free silica) أو (Carbonation) أو (Crystallization)

(*) (Cl^-) تسبب صدأ الحديد (Corrosion) .

(*) (Alkalis) تسبب سرطان الخرسانة (Concrete cancer) .


(*) يمكن أن تتعرض الخرسانة للأحماض الضارة جداً

مثل (acetic acids) و (tonic acids) وبالتالي

تصبح الخرسانة كالمعجونة الطرية جداً (putty-like)

(*) يتم حمايتها بطبقة خارجية .

(*) الأحماض الضارة مثل : -



ظروف فيزيائية $\rightarrow$ physical 2) $\rightarrow$ تكون التأثير الخاص بها مقتصر على العوامل الجوية.

الانكماش أو التقلص A) Shrinkage $\rightarrow$

1) plastic shrinkage $\rightarrow$ (*) عدم السقاية خلال (24) ساعة

2) drying shrinkage $\rightarrow$ (*) تظهر بسبب الجفاف مع مرور الزمن

3) Autogenous shrinkage $\rightarrow$ (*) تظهر نتيجة تفاعل الإسمنت والماء

B) Temperature $\rightarrow$ درجة الحرارة

$\Delta = \alpha (\Delta T) L$ $\rightarrow$ التغير في الطول


$\epsilon = \frac{\Delta}{L} = \alpha (\Delta T)$ $\rightarrow$ strain

$\sigma_{tensile} = \epsilon * E$ $\rightarrow$ tensile stress = strain * Modulus

*) يكون أقصى $\sigma_{tensile}$ و إذا $\sigma_{tensile}$ $\sigma_{failure}$ $\rightarrow$ رابح أنا حسبها

تجاوزت $\sigma_{failure}$ ح ربح crack

*) كلما يكون ϵ shrinkage $\rightarrow$ واحد آخر من Temperature وبالتالي $\rightarrow$



$$\epsilon_{total} = \epsilon_{Temperature} + \epsilon_{shrinkage}$$

الصقيع ~ Freeze and thaw effect ~ c)

(*) الماء يدخل في capillary pores ويتجمد ويملأ
تسبباً في تشققات (cracks) وهذا اسسه (Frost action)

ظروف ميكانيكية ~ Mechanical ~ 3)

(*) تأثيرات ميكانيكية الخرسانة بواسطة عوامل خارجية.

تآكل الحديد ~ A) Corrosion
أو الخرسانة بسبب الاحتكاك والتآكلية (erosion)

تسوية ~ B) Cavitation
أيضاً بسبب التآكل وتظهر على شكل ثقوب

صدمة خارجية ~ C) impact shocks

ظروف بيئية ~ biological ~ 4)

(*) تكون البكتيريا المحيطة بالخرسانة لها دور في التأثير عليها.

(*) طبعاً البكتيريا بحاجة الغذاء فمثلاً هي :-

(1) يجب أن تكون الخرسانة على اتصال بالتراب

(2) يجب أن تحتوي الأنابيب الخرسانية على (wastewater)

Wastewater ← محتوية على (organic)

(*) أنواع البكتيريا :- Types of bacteria

1) sulfate reducing bacteria [SRB] :-

(*) أغلبية هذه البكتيريا تنمو في بيئات anaerobic (بدون وجود هواء)

(*) آلية عملها :- (1) تأكل (SO_4^{-2})

(2) تنتج (H_2S) بنسبة ضئيلة

2) sulfur oxidizing bacteria [SOB] :-

(*) أيضاً هذه البكتيريا ~~لا تنمو في بيئات anaerobic~~

(*) آلية عملها :- (1) تأكل الكبريت (S)

(2) تنتج حمض (H_2SO_4)

وهو حمض قوي

3) Iron oxidizing bacteria (IOB) :-

(*) تتواجد في الأماكن التي تحتوي على تربة ومار

(*) غذائها الأساسي هو الحديد

(*) عبر عملها يتم بناء مستوطنة للبكتيريا على الماسورة

أو قضيب الحديد الذي تريد التغذية عليه

(*) تبدأ في التغذية على الماسورة أو القضيب

حيث يتم ثقبها

سؤال (*) هذه الظاهرة تسمى بمرض سل الأنابيب (tuber clooze)

4) Oil oxidizing bacteria (OOB)


(*) هذه البكتيريا تعيش في السوائل ذات التركيب النفطي

مثل البنزين

(*) خزانات البنزين تكون مغطاة إما مع حديد أو خرسانة

وتعمل البكتيريا على أكسدة البنزين منتجة (H_2S)

و (NH_3)



(*) آلية عمل البكتيريا في
 ماسورة المجاري .
 الأسمنت المستعمل (SRPC)