



اللجنة الأكاديمية للهندسة المدنية

ملخص

مواد بناء

إياس حمد

Contact us:

f Civilittee HU | لجنة المدني

▶ Civilittee Hashemite

www.civilittee-hu.com



SUBJECT	Slides no.
cement	2-34
Aggregate	35-57
Sieve Analysis	58-83
Harmful material in aggregate	84
water	85
End first exam	2-86
Fresh Concrete	87 – 90
Workability Tests	91-104
Aggregate cement ratio	105
Density of fresh concrete	106
Air Content	107-110
STRENGTH OF CONCRETE	111-132
Years of second exam	133-147
End second exam	87-147
ADMIXTURES	149-155
Nondestructive tests	156-172
Production of Concrete	173-187
Curing of Concrete	188-193
Maturity of Concrete	194-200
Durability	201-216
Mix Design	217-241
End final exam	149-241

في اخر الدوسية بعد سلايد رقم 241 تم وضع امتحان الفاينال الفصل الثاني 2020 للتدريب على الحل

ملاحظة : قد تتغير كمية المواضيع الداخلة في كل امتحان من فصل لفصل , يرجى التأكد لمعرفة المواضيع المطلوبة منك

قبل البدء بدراسة هذا الملخص يرجى العلم :

✓ هذا الملخص يشمل سلايدات الدكتور إضافة لأبرز ملاحظاته أثناء المحاضرات إضافة لصور توضيحية لفهم الموضوع

✓ قد ترد بعض المعلومات الإضافية أو المعلومات الناقصة وهذه المعلومات لا يتعدى نسبتها 2% من حجم المادة وذلك لإضافة أو حذف بعض المواضيع من فصل لآخر من قبل الدكتور لذلك وضعت فهرس للمواضيع ليسهل الرجوع لها

✓ هذا الملخص وتحديدًا مادة الفيرست والسكند يحتوي العديد من أمثلة السنوات وتم دمجها بعد كل موضوع لمادة الفيرست ووضع أمثلة السنوات لمادة السكند بعد الشرح مباشرة

✓ ولذلك أي سؤال سنوات لم تفهمه أو تعرف حله أو قد أكون لم أصب في حله يرجى سؤال زميلك ((وليس الدكتور))

□ أسلوب الشرح :



✓ مادة الفيرست : شرح أبرز النقاط ثم تتبع كل موضوع بأمثلة السنوات

✓ مادة السكند : شرح كل موضوع بشكل تفصيلي وحسب ما ورد عن الدكتور ثم أمثلة سنوات في النهاية

✓ مادة الفينال : شرح جميع سلايدات الدكتور بشكل تفصيلي وحسب ما ورد عنه

وأخيرا فإني أذكر هذا العمل هو محض عمل بشري , ليس للعصمة فيه سبيل , اذ الخطأ وارد , بل واقع , والعصمة ممنوعة , فمن وجد فيه خطأ فليصلحه , وليقدم واجب النصح لأخيه .

cement



Standards and specification

1. ASTM
2. BR
3. EN



يتم اضافة الجبس بنسبة 2-4 %
يجب أن لا يقل عن 2% ليكون فعال
ولا يزيد عن 4% لكي لا يحدث تشققات

Concrete Materials



Concrete is widely used

- Ease of construction (Molding, mixing, ...)
- Low cost
- Availability of ingredients
- Good durability

هذا السلايد من باب العلم فقط
وستشرح المكونات بالتفصيل
لاحقا

Physical properties of cement

```
graph TD; A[Physical properties of cement] --> B[1. Setting time (زمن الشك)]; B --> C[2. Soundness]; C --> D[3. Fineness of cement (نعومة الإسمنت)]; D --> E[4. Strength of cement];
```

1. Setting time **زمن الشك**

2. Soundness

3. Fineness of cement **نعومة الإسمنت**

4. Strength of cement

Physical properties of cement

Setting time


❖ - أهمية قياس ال setting time ؟ (تحديد وقت الصب دون حدوث مشاكل)(سنوات)

1. تحديد صلاحية الإسمنت للاستخدام في المواقع
2. توجيه العمال للإستخدام الصحيح مع الاسمنت قبل وبعد الصب
3. ارتفاع الحرارة اثناء الصب تعمل على تشقق الخرسانة

❖ How we can measure the setting time ?

عن طريق جهاز يسمى vicat , يتكون من rod بنهايته nedel قياسها 1mm , ثم نقوم بتحضير عينة الإسمنت ونضعها داخل الوعاء المخصص في الجهاز ونقوم بإفلات الابرة فاذا نزل للاخر يكون طري واذا ما نزل يكون جامد

strength



❖ Dorment period : بنصب بهاي المرحلة

❖ plastic : تفاعلات كيميائية ضعيفة

❖ : setting period

ممنوع تقرب على الخرسانة في هذه المرحلة لأنه يترك علامة ويشوه الخرسانة

❖ صب الماء يحدث بعد FST

❖ - نسقي الخرسانة الماء حتى يستمر التفاعل

Initial Setting Time (IST).

Final Setting Time (FST).

Physical properties of cement

Vicat method for IST , FST

Apparatus Vicat

Determine the water content to produce a paste of standard consistence

Normal consistency



Plunger 10 mm diameter

Penetration = 10mm ± 1mm

Initial setting time

Needle 1 mm

Penetration = 25 mm



➤ يمنع الصب بعد 45 دقيقة (تعشيش)

➤ كل ما زاد الزمن قل الإختراق

➤ عندما تكون IST , يكون ال Penetration = 25mm

➤ عند فحص IST , FST نستخدم إبرة 1mm وتكون FST = 0

➤ عند فحص NC , (W/C) نستخدم إبرة 10mm

➤ كل ما كان الإختراق أقل القوة تكون اعلى

ليكون الاسمنت صالح للاستخدام


يجب أن يكون :

IST ≥ 45 min
FST ≤ 6.25 hour

Physical properties of cement

Normal consistency is the w/c ratio required for setting time test NC ❖

❖ يجب أن يتم تبديل الإبرة من 1mm إلى 10 mm وذلك لأن ال cement past في البداية يكون طري




$$NC = \frac{w/c}{penetration}$$

❖ يجب إيجاد نسبة بين الإسمنت والماء $\frac{W}{C}$

❖ NC of Penetration = 10mm = Log 1

❖ قبل عمل **Setting time** يجب تحديد NC



• **How we can measure Normal Consistency(NC)?** ❖

Ans. By using **Vicat apparatus** and make three reading then drawing the relation between Log(penetration) and water cement ratio .w/c

Physical properties of cement

✓ للإسمنت تاريخ صلاحية (Expiry date)

✓ - **Storage of cement** : لازم كيس الإسمنت ما يجيه رطوبة ويرفع على خشب أو طوب

✓ يجب أن يستعمل الإسمنت للغرض المصنع لأجله وأن يكون صالح

✓ هناك في الأردن جهة رسمية تسمى دائرة المواصفات والمقاييس تهتم بدخول انواع الإسمنت الصالحة فقط

✓ مرحلة ال **Harding** تبدأ بتصلب الإسمنت وتبقى للأبد

✓ -**مرحلة الشك** : في هذه المرحلة تبدأ عملة التصلب ولكن مع بقاء اللدونة

✓ يهمني معرفة IST لمعرفة اذا ما كانت فترة تصلبه كافية للقيام بلاعمال التي قبل الصب وتبدأ هذه الفترة عند خلط الإسمنت مع الماء

✓ يهمني معرفة FST لمعرفة متى يمكنني التحرك على الصبة


✓ أول من اخترع الاسمنت بريطانيا عام 1880

✓ عند توقف الإبرة عن الحركة نكون قد وصلنا الى **Harding period**

Manufacture of cement

صناعة الإسمنت

- الإسمنت مادة سهلة التصنيع وتمتاز بأنها من المواد الخام المتوفرة في كل دول العالم



المواد الخام الموجودة في الإسمنت :

(1) الحجر الجيري - CaCO_3 - Calcite

(2) التراب (SiO_2) Clay

(3) الألمنيوم Al_2O_3

(4) الحديد Fe_2O_3

مواد طبيعية ثانوية موجودة في الطبيعة

4+3

❖ **Klinker**: يسمى المواد الخارجة من جهاز صناعة الإسمنت ب كلنكر

❖ يخرج الإسمنت على شكل كتل (يخرج خشن)

❖ درجة الحرارة = 1450 c

❖ يأتي الجهاز بزاوية = 10° , زاوية قليلة جدا وذلك لكي يتحرك حركة بطيئة للأسفل حتى ينصهر ويحدث التفاعل الكيميائي

❖ تكلفته عالية بسبب درجات الحرارة العالية التي تحتاج لكميات كبيرة من الوقود (البترول)

❖ يتم طحن الإسمنت عندما يخرج من الجهاز بعد أن يبرد ليصبح الإسمنت ناعم مثل ما نراه

Q: years

❖ أثناء الطحن يتم إضافة الجبس CaSO_4 بنسبة تتراوح (2-4%)


يجب أن لا يقل عن 2% لكي يكون فعال , ولا يزيد عن 4% لكي لا يحدث تشققات

Add 2 to 4% Gypsum CaSO_4 ?

Prevent flash set

Manufacture of cement

صناعة الإسمنت



Basic components chemical Properties :

المركبات الكيميائية التي تدخل في تركيب الإسمنت

<u>Name of compound</u>	<u>Oxide composition</u>	<u>Abbreviation</u>	<u>Ratio</u>
Tricalcium silicate	$3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S	25-65 %
Dicalcium silicate	$2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S	10-50 %
Tricalcium aluminate	$3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A	3-15%
Tetracalcium aluminoferrite	$4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF	5-15%
Gypsum alkhalis	$\text{CaSo}_4/\text{Na}_2\text{O}/\text{K}_2\text{o}$		2-4% or 0.5-1.5

Chemical composition of cement

Main : (C₃A / C₂S / C₃S / C₄AF / GYPSUM)

Miner components :

- 1) Alkaline (Na₂O / K₂O) وبتالي تقلل الصداً ترفع الـ PH
- 2) (TiO₂ / Mn₂O₃ / CrO₂) inert material ليس لها اي تأثير

Alkalins - ترفع الـ PH وبتالي تقلل الصداً
Alkaline + SiO₂ + H₂O → Alkaline – silicate hydrate (Etringite) -

*Aggregate : may contain SiO₂ special type of aggregate Contains

*Free SiO₂ : يكون قابل للذوبان في الماء بشكل بطيء جدا وهذا يؤدي الى مشكلة خطيرة مع الزمن تسمى سرطان الخرسانة

C₃S and C₂S, are the most important compounds, are responsible for the strength of hydrated cement paste.


The presence of C₃A in cement is undesirable: it contributes little or nothing to the strength of cement except at early ages, and when hardened cement paste is attacked by sulfates, the formation of calcium sulfoaluminate (ettringite) may cause disruption. However, C₃A is beneficial in the manufacture of cement in that it facilitates the combination of lime and silica.

C₄AF is also present in cement in small quantities, and, compared with the other three compounds, it does not affect the behaviour significantly; however, it reacts with gypsum to form calcium sulfoferrite and its presence may accelerate the hydration of the silicates.

Chemical composition of cement

- ✓ أول المواد تفاعل ويستهلك في ال 24 ساعة الأولى (quick reaction)
- ✓ يعطي أعلى درجة حرارة وبلتالي لا تستخدم في المناطق الساخنة
- ✓ نضيف الجبس ل تأخير التفاعل (2-4%)
- ✓ اذا زادت نسبة الجبس عن 4% يحدث تشققات في الخرسانة , لأن عند تفاعل الجبس مع الإسمنت المواد الناتجة حجمها أكبر من المواد المتفاعلة وبلتالي يحدث تشقق بلخرسانة
- ✓ أمّا اذا قلت نسبة الجبس عن 2 % لا توجد مشاكل في الخلطة الخرسانية

C3A



Ettringite(slow reaction) (حجم أكبر من حجم المواد المكونة لها)

- ✓ أمّا اذا قلت نسبة الجبس عن 2 % لا توجد مشاكل في الخلطة الخرسانية
- ✓ يستخدم في المناطق الباردة كل ما زادت درجة الحرارة زادت شدة التفاعل



Quick set (false set) (تحجر كاذب)

- ✓ لذلك يستخدم الجبس ليققل من عملية التحجر الكاذب ويزيد من IST
- ✓ (تم تصنيع أنواع عدة من الإسمنت إعتقاداً على تركيز المكونات الأساسية)
- ✓ $CaSO_4$ mostly = 2-2.5%

C3S

- ✓ يحتل المرتبة الثانية بعد C3A
- ✓ يبدأ التفاعل بعد نصف ساعة ويكون أبطأ بكثير من C3A ولكن يبقى يتفاعل لحوالي أسبوعين


C2S

- ✓ يستخدم في المناطق الساخنة , لأنه لا يعطي حرارة كبيرة

C4AF

- ✓ دوره ثانوي ولا يهمننا كمدنين , لا يؤثر في قوة الخرسانة 3-4%

Chemical composition of cement



years

Q : Choose the most suitable answer :

1. Gypsum is added to cement in order to :

- a. Increase setting time
- b. Decrease setting times
- c. Encourage flash set
- d. prevent flash set**

2. Ettringite is formed in concrete when.....are present

- a. Sulfates**
- b. chlorides
- c. Alkalies
- c. carbon dioxides

3. Which of the following best describes PH of fresh concrete ?

- a. 5
- b. 7
- c. 9
- d. 13**

سیرد لاحقاً , حفظ

4. The strength at late ages is highly dependant on :

- a. C2S**
- b. C3S
- c. C3A
- d. C4AF

5. Which of the following is responsible for evolving the **highest amount of heat** ?

- a. C2S
- b. C3S
- c. C3A**
- d. C4AF

6. Concrete must be cast in place before theends .

- a. Dormant period**
- b. setting period
- c. Haredning period
- d. Mixing period

Bogue's Equations

$$C_3S = 4.07 (CaO) - 7.60 (SiO_2) - 6.72 (Al_2O_3) - 1.43 (Fe_2O_3) - 2.85 (SO_3)$$

$$C_2S = 2.87 (SiO_2) - 0.754 (C_3S)$$

$$C_3A = 2.65 (Al_2O_3) - 1.69 (Fe_2O_3)$$

$$C_4AF = 3.04 (Fe_2O_3)$$

هذه المعادلات ليست حفظ وتعطى في الإمتحان

*ملاحظة عند إعطاء مركبت كيميائية ويطلب

حساب C3S, C2S.....

لا نأخذ نسب ال Free في المعادلات

Example

Calculate Bogue's composition of the cement with following composition

$$SiO_2 = 22.4\% \quad CaO = 68.2\% \quad Fe_2O_3 = 0.3\%$$

$$Al_2O_3 = 4.6\% \quad SO_3 = 2.4\% \quad Free\ lime = 3.3\%$$

Solution

$$C_3S = 4.07 (68.2) - 7.60 (22.4) - 6.72(4.6) - 1.43(0.3) - 2.85(2.4) = 69.2 \%$$

$$C_2S = 2.87 (22.4) - 0.754(69.2) = 12.1 \%$$

$$C_3A = 2.65(4.6) - 1.69(0.3) = 11.7 \%$$

$$C_4AF = 3.04 (0.3) = 0.91\%$$

Type of cement

Ordinary Portland cement (OPC) (1)

Type 1- / الأرخص ثمنا / الأكثر استخداما / يستخدم للأملاح المتوسطة
يحتوي على C3A بنسبة أقل من 15% , بنسبة تتراوح عادة (10-12 %)

Sulfate resisting portland cement (SRPC) (2)

Used for

Concrete sewer pipes

Foundations on high sulfate soil

- المناطق التي يوجد فيها كبريتات جنب البحر (مقاوم للكبريتات)

- $C3A \leq 5\%$ and preferably to be $< 4\%$

- يشبه ال OPC في كل شيء الا نسبة ال C3A

- تم صناعته بسبب عدم القدرة على السيطرة على كمية الكبريتات في التربة مما يؤدي الى زيادة ال **Etringat** وبتالي يحدث تشققات في الخرسانة

- تقليل ال C3A يقلل من **Etringat**

This cement has a low C₃A content so as to avoid sulfate attack

- الأعلى ثمنا لان تخفيف كمية C3A تحتاج الى جهد كبير

Rapid hardening portland cement (RHPC) (3)

Type III-

high amount of C3S , low C2S -

C3A = 13 – 15 %

- اسمنت بورتلندي سريع التصلب

High heat and strength at early age

- **يستخدم في الأماكن الباردة** لزيادة سرعة التفاعل

- لا يستخدم اذا فيه كبريتات ويستخدم في حال وجود كلوريدات

- اذا وجد منطقة باردة وتربتها مالحة نستخدم النوع الأول **OPC** مع إضافة مواد كيميائية اخرى للتفاعل

Type of cement

Note :

C2S , C3S

مرتبطات ببعضهما أي
ارتفاع واحدة يعني إنخفاض
الأخرى

أخشن إسمنت

Low heat cement (LHC/LHPC) (4

Type IV-

C3A < 5% -

- يستخدم في المناطق الحارة لتقليل سرعة التفاعل + يستخدم في السدود

- High C2S , Low C3S -

- عند تواجد CL يستخدم C3A عال Used for Mass concrete (Dams)

Moderate Sulfate Resisting Portlande cement (MSRPC) (5

C3A = 8% -

Used for modrate concentration (Sea water) -

يأتي لحل مشكلة تأثير الكلوريدات على حديد التسليح فهو لا يؤثر على الخرسانة لذلك نستخدم كمية عالية من C3A

- إذا فيه cl /CO4 نستخدم MSRPC يستخدم في حال وجود كلوريدات وكبريتات

مادة خاملة مستقرة inert stable material cl + C3A +H2O

- متوسط نسبة C3A

C3S : Early ages

C2S :Late ages

C3A : heat

White portland cement (wpc) (6

China clay instead of ordinary clay -

- يشبه ال OPC – (made from china clay)

- لونه أبيض , وأعلى سعر , وأقل Strength , ويسبب إنكماش للخرسانة (shrinkage)

- يستخدم لأغراض معمارية فقط كلروبة بين البلاط لأنه يسبب shrinkage

Calsite + china clay → white cement

Type of cement

Pozzolanic portland cement (ppc) (7

Type IV

Very slow reaction: عيوبه يحتاج الى ماء اكثر ووقت اكثر لفك الطوبار

بنزل قيمة ال PH فيؤدي الى صدأ حديد التسليح بشكل أسرع

يرفع قيمة ال strength على المدى البعيد

تفاعله بطيئ very slow reaction

يصنع من رماد البراكين الخاملة في منطقة تسمى بوزولانا هذا الرماد له القدرة على التفاعل مع CaO

مصدره طبيعي type N

تغلق الفراغات الي بتدخل O_2 وبتعمل صدأ وبلتالي اذا انشغلت مزبوط ما بتأثر

يمكن تصنيعه أيضا من رماد مداخل المصانع ويسمى في هذه الحالة Type F وتكون نسبة البولان أعلى من Type N

Pozzolan + $Ca(OH)_2$ + H_2O

Solid inert material



Fly ash (artificial) يسمى type F

Fly ash (artificial) ويحتوي على CaO أعلى يسمى type N

عند يوم 28 ال OPC أقوى من PPC وبعد 8 أسابيع 56 يوم يصبح PPC أقوى

من نتائج التفاعل مادة تسمى $Ca(OH)_2$ وهي عبارة عن مادة قلوية وجودها في الخرسانة يعطيها صفة قلوية

Newly made fresh concrete (PH =12-13) في هذا الوسط القلوي لا يصدأ الحديد اما اذا نزلت القيمة يبدأ الصدأ

Type of cement

أنعم إسمنت

Super RHPC (8)

- ✓ يتميز بنعومته (Fineness of cement) ← M2/kg سنوات حفظ الوحدة
- ✓ نفس RHPC
- ✓ اذا بدى أسرع التفاعل بنعم الإسمنت
- ✓ يستخدم في المناطق الباردة جدا / ويمنع استخدامه في المنطق الحارة

كيف يتم قياس نعومة الإسمنت ؟ (Fineness of cement)

Sum of surface area of the particles in unit weight

$$Opc = x \text{ m}^2/\text{kg}$$

$$RHPC = 2X - 2.5X$$

$$ERHPC = 1.25 RHPC$$

$$LHC = 2/3 OPC$$

الأنعم

الأخشن

Coulor cement (9)

- ✓ يضاف وقت القصارة (للتزير فقط)
- ✓ صبغة (pig ments)
- ✓ بنزل ال 5% strength كحد أقصى
- ✓ يمنع منع بات خلط أنواع الإسمنت

Type of cement

(non- portland) **Slag cement (super sulfated)** (10)

The advantages of supersulfated cement lie in a high resistance to sea water and to sulfate attack, as well as to peaty acids and oils. The use of this cement requires particular attention as its rate of strength development

❖ مكونه الرئيسي مخلفات مصانع الحديد

❖ قابل للتفاعل مع الماء فيعطي hard material

❖ تفاعله بطيئ جداً جداً

ال- slag الذي يتفاعل مع الماء يسمى : GGBFSC

❖ مقاوم للكبريتات (**super sulfate cement**)

(Granulated Ground Blast Furnace Slag Cement)

❖ نسبة ال c3a ضئيلة جداً 2%

Slag(70-90%) + portland cement(10-30%)

❖ **صديق للبيئة** لأنه يتخلص من مخلفات المصانع

❖ يستعمل في المشاريع الضخمة التي يكون فيها الضغط عال جداً

❖ إذا كان لا يهمني ال Strength في الأيام الأولى فإنه أنسب نوع

❖ **يفضل استخدامه في السدود + الأساسات الكبيرة جداً**

❖ **بعد مرور 91 يوم هو أقوى أنواع الإسمنت**

❖ مادة ال Slag عبارة عن كتل كبيرة من cao أعلى من الطبيعة قابلة للتفاعل مع الماء

Type of cement

Expansive Cement (NSC) (non - Portland) (11 (non – shrinking cement)

repairs of cavities in water retaining structure

- ❖ يمنع حدوث التشققات
- ❖ يستخدم لأغراض معمارية (اغراض الديكور)
- ❖ يستخدم لتثبيت أعمدة الكهرباء (فتمدده يسبب ثبات أكبر للعمود)
- ❖ يستخدم لإصلاح الثقوب في الخزانات
- ❖ يستخدم في الأماكن التي لا يجوز أن يصبح بها تشققات
- ❖ يتكون أساسا من CAO / لونه أبيض

High alumina cement (non- Portland) (12

- ❖ أساسه من مشتقات الألمنيوم
- ❖ يمتاز بلسرعة الهائلة للتفاعل + لونه أبيض + يقلل العمال + اكتشف في بريطانيا
- ❖ نوع رائع بل strength خلال ال 24 ساعة الأولى لكنه يقلل ال strength الى النصف
- ❖ بعد نصف ساعة فقط يعطي قوة الاسمنت العادي بعد 28 يوم

HAC is manufactured from limestone or chalk and bauxite,

- ❖ منع استخدامه في الانشآت
- ❖ لونه أبيض

Type of cement

Notes :-

✓ يستخدم ال جبس لكي يزيد من setting time ويعيق عملية التحجر (to retired set)

✓ من المستحيل استخدام الإسمنت بدون C3A ؟ لأنه المسؤول عن القوة

✓ الأساس استخدام نوع OPC الا اذا كان هناك سبب لاستخدام نوع اخر

✓ **الأسمنت المستخدم في حال وجود كلوريدات : (OPC / RHPC / MSRBC)**

✓ **- أكثر أنواع الإسمنت التي تصنع في الأردن : (OPC / SRPC / White cement / pozzolanic)**

✓ - عند درجة حرارة (11-) يتوقف تفاعل الاسمنت مع الماء

✓ **- يمنع الصب في الاردن اذا انخفضت درجة الحرارة عن 5 درجات**

✓ تربة فيها كبريتات نستخدم : SRPC

✓ تربة فيها كلوريدات : OPC

✓ تربة فيها كلوريدات وكبريتات نستخدم : MSRBC

❖ Notes :

1- Cement is **brittle** material

2- Cement is much more able to resist compression than tension

صدأ الحديد Corrosion

- من نتائج التفاعل مادة تسمى $Ca(OH)_2$ وهي عبارة عن مادة قلوية وجودها في الخرسانة يعطيها صفة قلوية ونسبتها of solid material %25
- **Newly made fresh concret (PH =12-13)**
- في هذا الوسط القلوي لا يصدأ الحديد اما اذا نزلت القيمة عن 12 يبدأ الصدأ

- عند $PH = 10.5$ تنشأ طبقة من $Fe(OH)_3$ هاي الطبقة غير قابلة للذوبان في الماء فبتأين الحديد مؤقتا ولكن هاي الطبقة Break at $PH = 9.5$
- $PH = 9.5$ Corrasion starts
- $PH \leq 7$ (very quick corrosion)

Fineness

Fineness = Surface area = Specific Surface Area

m^2/Kg or cm^2/g

Affect

Rate of hydration at early age
(Early strength)

Capillary pore

❖ - non capillary pore : الماء لا يدخل اليها ولا يخرج تضمن من خلالها استمرار التفاعل (لا تشكل خطر على الخرسانة)

❖ capillary pore : فجوة أو فراغ متصلة مع الخارج تسمح بدخول الماء وخروجه

❖ - لماذا تعد ال capillary pore خطيرة ؟

✓ لأنها بتطلع المي الي فيها للخارج



✓ بتدخل كبريتات في السطح مما يؤدي الى صدأ حديد التسليح

❖ المي تدخل الى الخرسانة عن طريق ال capillary pore والمي بتطلع ال $Ca(OH)_2$

❖ بلصيف ال capillary pore أكبر يعني البناء الذي يتم بناءه في الشتاء راح يدوم فترة أطول

❖ درجات حرارة عالية تعني تفاعل أسرع وبلتالي تبخر للماء أسرع

❖ الكالسيوم هايدروكسايد بطلع وبترك ضعف (فراغ) مكانه



years

OPC / SRPC / MSRPC / LHC / HAC / RHPC / EXTRA RHPC / EXPASIVE / SLAG CEMENT / PPC

1. Which Portland cement contains the highest amount of C₂S

1. LHC

2. Which Portland cement contains the recommended for concrete in an environment containing chlorides only

2. OPC
RHPC

3. Which the cement is the best for severe cold weather ?

3. U RHPC

4. Which portland cement is the best for hot weather ?

4. LHC

5. Which non portland cement is the best for resisting sea water?

5. SLAG

6. Which cement requires the presence of calcium hydroxide in concrete ?

6. PPC

7. Which the cement is the best for repairs of cavities in water retaining structure ?

7. EXPASIVE

8. Which non portland cement has a white color ?

8. HAC/EXPANSIV

9. Which portland cement is the best concrete dams ?

9. LHC

10. Which cement can be manufactured using fly ash ?

10. PPC

11. Which cement that requires the maximum period curing ?

11. SLAG

12. Which cement decomposes with age and loses strength ?

12. HAC

years

	property	component
1	Highest temp per kg of the material	C3A
2	Responsible for concrete strength after 14 days	C2S
3	Lowest temp per kg of the material	C2S
4	Responsible for concrete strength up to 14 days	C3S
5	Responsible of grey color of opc	C4AF
6	Has the lowest amount in HRBC	C2S
7	Responsible for concrete cancer	K ₂ O/NA ₂ O
8	Must be high in RHBC.	C3A / C3S
9	Causes unsoundness in cement	Free Cao / Mgo
10	Prevents flash setting of cement	CASO ₄
11	Represents about two – thirds of cement composition	C3S

years

	Type of concrete	Best types of cement
1	Concrete exposed to seawater of medium concentrations of chlorides and sulfates	MSRBC
2	Concrete for a dam on Jordan river	LHC
3	Concrete in an environment containing high amounts of chlorides but no sulfates	RHPC
4	Concrete for foundations cast in soil containing sulfates and chlorides of medium concentrations	MSRPC
5	Concrete for a decorative element requiring high strength at the age of 24 hours	HAC
6	Concrete for foundations cast in soil containing sulfates and chlorides of high concentrations	SLAG
7	Concrete for repair of cavities in a water tank	Expansive cement
8	Decomposes with time resulting in loss of strength of concrete	HAC

years



Q : Fill in the blank spaces with the correct words :

- 1. Apparatus is used to determine the consistency of the cement past .**
- 2. The final setting time can be obtained by using**
- 3. Any cement with initial setting time of Minutes should not be used in concrete .**
- 4. If high amount of gypsum are used in the cement , then the formation of is expected .**
- 5. White cement differs from normal Portland cement is that in containsas raw material .**
- 6. The cement that are produced in Jordan are**

ANSWER :


- | | |
|------------|---------------|
| 1. vicat's | 4. Ettringite |
| 2. vicat's | 5. china clay |
| 3. 45 min | 6. ppc |

Strength of cement



Briquette

حجم مكعب الإختبار
25mm*25mm



حجم مكعب الإختبار
50mm*50mm

Cement + water + sand ———> cement mortar

هذه الخلطة التي تستخدم في المختبر لقياس ال Strength للإسمنت , لأنه من الصعب عمل المكعب من العجينة الأسمنتية cement past

لتكون التجربة مقبولة تم الإتفاق على عوامل standard:

1. تثبيت حجم المكعب 50*50
2. درجة حرارة ثابتة وهي درجة حرارة الغرفة 22 ± 2
3. تثبيت العمر الذي يتم كسر المكعب فيه
4. تجريب ثلاث مكعبات ك حد أدنى
5. توحيد نسبة المواد

إذا أردنا أن تكون النتائج ثابتة في أي مكان يجب علينا توحيد الظروف وهي :

- 1- Temperature .
- 2- Distilled water (we use Tab water) .
- 3- Type of the sand (Ottawa sand) .
- 4- $\frac{\text{Cement}}{\text{Sand}}$ Ratio .
- 5- Quantity of the water .

Strength of cement

- دائما يجب ان نسقي الخرسانة الماء , حتى نمنع الماء من التبخر حيث يشكل طبقة عازلة تمنع الماء بلبداخل من التبخر , فتبخر الماء يؤدي الى تشقق الخرسانة ولا يتم التفاعل بشكل كامل .
- يتم إخراج العجينة من القالب ووضعها تحت الماء .
- يجب على الأقل اختبار 3 مكعبات لكل عمر ومقارنة النتائج بلجدول
- هناك أعمار محددة لكسر العينة , والقيام بتجربة تحدد حسب نوع الاسمنت من خلال هذا الجدول

Table 4.3: ASTM C 150-05 requirements for minimum strength of cement (MPa (Psi))

Age (Days)	ASTM C 150 – 05 (mortar cube), cement type (table 4.4)							
	I	IA	II [#]	IIA [#]	III	IIIA	IV	V
1	-	-	-	-	12.0 (1740)	10.0 (1450)	-	-
3	12.0 (1740)	10.0 (1450)	10.0 (1450)	8.0 (1160)	24.0 (3480)	19.0 (2760)	-	8.0 (1160)
7	19.0 (2760)	16.0 (2320)	17.0 (2470)	14.0 (2030)	-	-	7.0 (1020)	15.0 (2180)
28	28.0 ^a (4060)	22.0 ^a (3190)	28.0 ^a (4080)	22 ^a (3190)	-	-	17.0 (2470)	21.0 (3050)

Table 4.4: Cement Types

Appreviation	Cement Type
I	Ordinary Portland Cement
IA	Air Entrained Type A
II	Modified Portland Cement
IIA	Air Entrained Type II
III	Rapid Hardening Portland Cement
IIIA	Air Entrained Type III
IV	Low Heat Portland Cement
V	Sulphate Resistance Portland Cement

الحد الأدنى من القوة ننظر
إلى ما بين القوسين

يوضح هذا الجدول:
عمر العينات وأنواع الإسمنت والحد
الأدنى من القوة ل الإسمنت

يوضح هذا الجدول: أسماء الإسمنت
الموجودة أعلاه

Strength of cement

✓ Then calculate the **Average** then **Accepted Range** .

علينا حساب المتوسط ومن ثم حساب المتوسط المقبول .

✓ If the value **fall** (تقع) in the range , we **accepted** the sample ,

If the value **don't fall** in the range . We **reject** (رفض) the sample (not accepted)

إذا كان الرقم يقع بين المدى يتم قبوله وخلاف ذلك يتم رفضه

✓ Then calculate the **final average** of the samples .

بعد الرفض والقبول يتم حساب المتوسط النهائي .

Age and Strength :

علاقة طردية

Compression Calculation

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

P:kN

σ :MPa

[50mm*50mm]

$$\sigma_{avg} = \frac{\Sigma P}{\text{number of values}}$$

1-Check the units

2-Take the **Average** of the Samples = $\frac{\Sigma \text{compressive strength}}{\text{number of values}}$

3- Calculate the **Accepted Range**

4- Check the samples , **Accepted** if the reading in the range
Not Accepted if the reading **out of the range** .

5- Calculate the **New Average**

$$\text{Accepted Range} = \sigma_{avg} \pm 0.1\sigma_{avg}$$

Tensile Calculation

$$\sigma_t = \frac{P_t}{A}$$

P:kN

σ :MPa

Pt: التي عملت الكسر

[25mm×25mm]

$$\sigma_{avgt} = \frac{\Sigma P_t}{\text{number of values}}$$



$$\text{Accepted Range} = \sigma_{avg} \pm 0.15\sigma_{avg}$$



Example1 (Compression) :

$$\sigma_1=30\text{MPa}$$

$$\sigma_2=32\text{MPa}$$

$$\sigma_3=36\text{MPa}$$

$$\sigma_{avg} = 35\text{MPa}$$

1-Check the units

2-Take the **Average** of the Samples = $\frac{\Sigma\text{compressive strength}}{\text{number of values}}$ 3- Calculate the **Accepted Range**4- Check the samples , **Accepted** if the reading in the range
Not Accepted if the reading out of the range .5- Calculate the **New Average**

$$\text{Accepted Range} = \sigma_{avg} \pm 0.1\sigma_{avg}$$

$$35+0.1*35=31.5\text{MPa}$$

$$35-0.1*35=38.5\text{MPa}$$

$$\text{Range} = (31.5-38.5)$$

$$\sigma_{avgnew} = \frac{32+36}{2} = 34$$

Age (Day)	Compressive Force (KN)	Compressive Strength (MPa)
3		
7		
28		

20

Example2 (Tensile) :

$$\sigma_1=3.2\text{MPa}$$

$$\sigma_2=3.0\text{MPa}$$

$$\sigma_3=3.6\text{MPa}$$

$$\sigma_4=4.2\text{MPa}$$

$$\sigma_{avg} = 3.5\text{MPa}$$

$$\text{Accepted Range} = \sigma_{avg} \pm 0.15\sigma_{avg}$$

$$3.5+0.15*3.5=2.975\text{MPa}$$

$$3.5-0.15*3.5=4.025\text{MPa}$$

$$\text{Range} = (2.975-4.025)\text{MPa}$$

$$\bullet \sigma_{avgnew} = \frac{3.2+3.6+3.0}{3} = 3.26\text{MPa}$$

1-Check the units

2-Take the **Average** of the Samples = $\frac{\Sigma\text{tensile strength}}{\text{number of values}}$ 3- Calculate the **Accepted Range**4- Check the samples , **Accepted** if the reading in the range
Not Accepted if the reading out of the range .5- Calculate the **New Average**

Age (Day)	Tensile Force (KN)	Tensile Strength (MPa)
3		
7		
28		

33

21

Concrete cancer

الحلول اذا اضررت أعمل بمنطقة فيها free silica

To prevent Concrete Cancer :

- 1) Don't use aggregate with free silica (Sio₂)
- 2) Prevent water reacting concrete
- 3) Use cement with low alkalin (Na₂o + 2/3 K₂O < 1%)
- 4) Total alklin in concrete must be ≤ 3 kg / m³

Map Cracking ✓

ينتشر داخل الخرسانة لذلك فهو خطير جدا ✓

لا يمكن علاجه نهائيا ✓

بطيء جدا وينتشر في كل البناية ✓

✓ - في مشكلة الكبريتات يكون الضرر خارجي فيمكن علاجه عن طريق الترميم , اما في ال concrete cancer

✓ لا يمكن علاجه Map Cracking

Sand cement : هو إسمنت قوي غير قابل للإنتفاخ فيه نسبة عالية من free silica+Mgo


Unsound cement : هو الذي يحوي نسبة عالية من Free Cao + Mgo

بنسبة تتجاوز 5% (اذا اقل من هاي النسبة يعتبر طبيعي) اذا زادت النسبة يحدث تنفخ في الخرسانة ويكسر الخرسانة

✓ نسبة عالية من Free Cao + Mgo بنسبة تتجاوز 5% تؤدي الى expansive material وبلتالي تؤدي الى cracks

Aggregate

Classification Aggregate



Type

Size

Natural uncrushed: (gravel , sand) حصمة السيل

Artificial crushed : (course Agg , fine Agg)

Fine aggregate : $\leq 5\text{mm}$

Coarse aggregate : $\geq 5\text{mm}$

لماذا يضاف ال aggregate لل concrete ؟

1. تكلفة أقل
2. لأنها مواد خاملة لا تتفاعل (يقلل ال shrinkage)
3. زيادة ال strength

Properties of Aggregate

1) Specific Gravity : (S.G)

S.G = 3.10 – 3.15

OPC = 3.14

- Weight of certain volume of material **over** **Weight of the same volume of water**
(وزن حجم معين من المادة على وزن نفس الحجم من الماء)

$$SG = \frac{\gamma(mat) v}{\gamma(water) v} = \frac{\gamma(mat)}{\gamma(water)} = \frac{\rho(mat)}{\rho(water)}$$

$$\gamma(water) = 1000\text{kg/m}^3$$

- Types of (S.G) :


1) True SG (Actual) : tot dry material

2) Apparent SG : based on oven dry material


3) Bulk SG : based on saturated surface dry (SSD)

4) Bulk density , Bulk unit weight


5) Air dried aggregate : NO SG




Bone - dry



Air - dry



Saturated
and
Surface - dry



Surface Wet

Properties of Aggregate

three weights :

1-Weight of SSD (مشبع بالماء والسطح جاف , لا يعطي ولا يأخذ) = B

2-Weight in water (مشبعة بالماء وسطح مملوء) = C

3-Weight of oven-dried (لا يوجد ماء فقط يوجد مواد صلبة) = A

Also we have Two S.G :

$$1- \text{Bulk S.G} = \frac{B}{B-C}$$

$$2- \text{Apparent S.G} = \frac{A}{A-C}$$

❖ Absorption : The increase in mass due to water in the pores of the material

$$= \left[\frac{B-A}{A} \right] * 100\%$$

Q(Years). If the absorption of aggregate is zero , then the apparent specific gravity **is equal to** bulk specific gravity .

- S.G **inverse** relation with density

$$\text{Water to be added} = \text{Free water} + \text{absorption} - \text{moisture}$$

$$\text{Moisture content} = \frac{\text{weight of agg in air} - \text{oven dried weight}}{\text{oven dried weight}}$$

➤ How we can know if its SSD or not ?

We fill the cone with Sand then we take the rod and dropped slowly on the surface then we remove the cone and we expected **three results** :

1- Very dried

هبوط العينة مرة واحدة وهذا يدل على أنها ناشفة بشكل كبير

2- No effect

المحافظة على شكلها وكان شيئاً لم يحدث وهو أنه مبلول بشكل كبير

3- Maintain on the sample but the sides slowly dropped (SSD)

المحافظة على شكله لكن الأطراف تنزل بشكل بسيط وعند ضربه باصبعك يقع




Fig 7.1: Metal Mold and Tamper



Example

Weight (SSD) in air = 2000 g

Weight (SSD) in water = 1250 g

Weight (D) in an Oven = 1940 g

$$BSG_{SSD} = \frac{2000}{2000 - 1250} = 2.67$$

$$ASG = \frac{1940}{1940 - 1250} = 2.81$$

$$Abs = \frac{2000 - 1940}{1940} * 100 = 3.1\%$$

years

Q: Calculate the bulk specific gravity if apparent specific gravity is 2 and the absorption is 10 % ?

Sol :

$$\text{Absorption} = \frac{B - A}{A} * 100\%$$

$$10 \% = \frac{B - A}{A} * 100\%$$

$$0.1 = \frac{B - A}{A}$$

$$2 = \frac{A}{A - C}$$

$$0.5 = \frac{A - C}{A}$$

$$\text{Bulk S.G} = \frac{1.1A}{0.6A} = 1.833$$

Also we have Two S.G :

1- **Bulk S.G** = $\frac{B}{B - C}$

2- **Apparent S.G** = $\frac{A}{A - C}$

1-Weight of SSD (مشبع بالماء والسطح جاف , لا يعطي ولا يأخذ) = B

2-Weight in water (مشبعة بالماء و سطح مملوء) = C

3-Weight of oven-dried (لا يوجد ماء فقط يوجد مواد صلبة) = A

$$0.5 A = A - C$$

$$0.1A = B - A$$

$$0.6 A = B - C$$

$$B = 1.1 A$$

Properties of Aggregate

Example : Find amount of water to be added to mixer per 1m³ ? If

C=400 , W =200 , CA = 1000 , FA = 800 , Absorbtion CA = 3% , FA = 2% , moisture CA = 5% , FA = 1%

SOL : Water to be added = Free water + absorption - moisture

$$= 200 + (3\% * 1000 + 2\% * 800) - (5\% * 1000 + 1\% * 800) = 192\text{KG}$$

- Aggregate condition : -

- 1) Totally dry : capillary pores all are filled with air
- 2) Oven Dry : capillary pores are filled with air

- **Workability** : Easiness to produced Concrete (سهولة صب الخرسانة)

If W/C ratio increases then strength decreases -

- **Pecnometer** : to measure specific gravity and absorbtion of aggregate (fine agg) -

Bulk density

$$\gamma_{Loose} = \frac{w (lose)}{V}$$

$$\gamma_{compacted} = \frac{w (comp)}{V}$$

لحساب V :

$$V = \frac{\pi}{4} d^2 l \quad \text{(طريقة 1)}$$

طريقة 2 (الأدق)

$$V = \frac{Ww}{\gamma(water)}$$

SG WATER =

(تعوض حسب المطلوب في السؤال) bulk or compact

هناك نوعان لل Bulk density

1) Loose bulk density : يوضع ال aggregate بهدوء وعن ارتفاع ≥ 5 cm

2) Compacted bulk density :

- هنا الرص يكون قوي وعلى ثلاث طبقات ،

- يتم ضرب كل طبقة 25 ضربة ، 15 ضربة في الأطراف و 10 ضربات في النص ،

- ارتفاع كل طبقة يكون ثلث ارتفاع القالب ،

- يجب مراعاة الضربة لكي ما تنكسر ال aggregate

لمعرفة حجم الفراغات :

$$V(\text{void}) = V(\text{tot}) - V(\text{solid}) = V - \text{weight} \frac{\text{weight}}{S.G \gamma(water)}$$

$$\frac{V(\text{void})}{V} = e = \left\{ 1 - \frac{\gamma}{S.G * \gamma_{water}} \right\} * 100\%$$

Voids Min Ratio : $\gamma_{compacted}$

Voids Max Ration : γ_{Loose}

- Voids ratio : The space between the aggregate particles that is not occupied by solid mineral matter.

years

The table below shows the results of aggregate , having apparent S.G = 2.7 , tested for unit weight (bulk) density :

	Moled weight	Moled filled with compacted agg	Moled filled with loose agg	Moled filled with water
aggregate	3.3 kg	13.7 kg	11.6 kg	9.3 kg

- Calculate the compacted unit weight of the aggregate ?
- Calculate the maximum (loose) packing voids in the aggregate ?
- Calculate the angularity number of aggregate ?
- If the absorption of the aggregate is 2% find the Bulk specific gravity ?

A . SOL :

$$V = \frac{W(\text{water})}{\gamma_{\text{water}}} = \frac{9.3 - 3.3}{1000} = 6 * 10^{-3} \text{ m}^3$$

$$\gamma_{\text{compacted}} = \frac{W(\text{compacted})}{V} = \frac{13.7 - 3.3}{6 * 10^{-3}} = 1733.33 \text{ kg / m}^3$$

B. SOL :

$$V(\text{voids}) = v - \frac{w}{S.G * \gamma} = 6 * 10^{-3} - \frac{11.6 - 3.3}{2.7 * 1000} = 2.92 * 10^{-3}$$

C. SOL :

$$AN = 67\% - \frac{1383.33}{2.7 * 1000} * 100\% = 15.76\% \text{ (Rejected)}$$

D. SOL :

$$\text{Absorption} = \frac{B - A}{A} * 100\%$$

$$2\% = \frac{B - A}{A} * 100\%$$

$$B = 3A$$

$$\text{Apparent S.G} = \frac{A}{A - C}$$

$$2.7 = \frac{A}{A - C}$$

$$c = 0.63A$$

$$\text{Bulk S.G} = \frac{B}{B - C} = \frac{3A}{3A - 0.63A} = 1.265$$

Properties of Aggregate

- **Angularity Number(AN)** : is used to give an indication of shape of aggregate.

$$= 67 - \frac{\gamma}{S.G * \gamma_{water}} * 100\%$$

$$\gamma \approx \gamma_{compacted}$$

$$AN \leq 11\%$$

- AN inverse with rounded shape
- Density inverse with voids 47

Aggregate Type	Specific Gravity
Heavy weight	≥ 3
Normal weight	2.8 – 2.2
Light weight	≤ 2

Absorption% $\leq 5\%$

	Absorption
Water tanks	$\leq 3\%$
Buildings	$\leq 5\%$
Low quality concrete	$\leq 8\%$

AN \uparrow \rightarrow More angular \rightarrow Workability \downarrow

years

Q: Calculate the angularity number if the weight of sample is 25 kg . The specific gravity is 2.50 and the mold is a cube with a side length of 0.25 m ?

- **Angularity Number(AN)** : is used to give an indication of shape of aggregate.
 - $= 67 - \frac{\gamma}{S.G * \gamma_{water}} * 100\%$ $\gamma \approx \gamma_{compacted}$
 - AN inverse with rounded shape
 - Density inverse with voids 47
- AN \leq 11%

$$\gamma_{compacted} = \frac{w(comp)}{V}$$

$$V(\text{voids}) = v - \frac{w}{S.G * \gamma} = (0.25)^3 - \frac{25}{2.5 * 1000} = 5.625 * 10^{-3}$$

$$V \text{ ratio} = \frac{v \text{ voids}}{v} = \frac{5.625 * 10^{-3}}{(0.25)^3} = 0.36$$

$$AN = 67\% - \frac{25 / (0.25)^3}{2.5 * 1000} * 100\% = 3\% \text{ (heavy weight)}$$

Shape classification


Classification	Effect on properties of concrete
Rounded 	Higher workability سهولة الصب less cohesion تماسكهم مع الخرسانة ضعيف less abrasion resistance مقاومة الإحتكاك والتاكل قليلة
Angular 	Low workability High cohesion Higher abrasion resistance تستخدم في المنشآت التي تتعرض للإحتكاك مثل المطارات والبلاط والطرق
Irregular 	Medium workability Medium cohesion Medium abrasion resistance
Flaky 	Usually not used وجودها غير مرغوب في الخرسانة $\frac{L1}{t} \text{ \& \ } \frac{L2}{t} > 3$
Elongated 	Usually not used $\frac{L}{t1} \text{ \& \ } \frac{L}{t2} > 3$
Flaky & Elongated	Usually not used غير مرغوب وجودها في الخرسانة ويجب أن تكون نسبتها اقل من 10-15 % $\frac{L1}{t} \text{ \& \ } \frac{l1}{l2} > 3$

Table 3.2: Particle shape classification of aggregates with examples

Classification	Description	Examples
Rounded	Fully water-worn or completely shaped by attrition	River or seashore gravel; desert, seashore and wind-blown sand
Irregular	Naturally irregular, or partly shaped by attrition and having rounded edges	Other gravels; land or dug flint
Flaky	Material of which the thickness is small relative to the other two dimensions	Laminated rock
Angular	Possessing well-defined edges formed at the intersection of roughly planar faces	Crushed rocks of all types; talus; crushed slag
Elongated	Material, usually angular, in which the length is considerably larger than the other two dimensions	—
Flaky and Elongated	Material having the length considerably larger than the width, and the width considerably larger than the thickness	—

- 1. The shape that should be used in airport runways**
- 2. The shape that should be used for high workability**
- 3. The shape that should not be used in concrete**

ANSWER :

1. Angular
2. Rounded
3. Flaky & elongated

Surface texture classification

Table 3.3: Surface texture classification of aggregates with examples

Group	Surface Texture	Characteristics	Examples
1	Glassy	Conchoidal fracture	Black flint, vitreous slag
2	Smooth ناعم	Water-worn, or smooth due to fracture of laminated or fine-grained rock	Gravels, chert, slate, marble, some rhyolites
3	Granular خشن	Fracture showing more or less uniform rounded grains	Sandstone, oolite
4	Rough قاسي يجرح	Rough fracture of fine- or medium-grained rock containing no easily visible crystalline constituents	Basalt, felsite, porphyry, limestone
5	Crystalline بلورات	Containing easily visible crystalline constituents	Granite, gabbro, gneiss
6	Honeycombed في فراغات هوائية لا يصلح للبناء	With visible pores and cavities	Brick, pumice, foamed slag, clinker, expanded clay

↑

↓

تزداد نعومة
 تزداد تماسك

years


Q : Relate the tow columns using (higher than (>) , lower than (<) , equal (=) , or no relation (no)

Workability of concrete with angular aggregate	<	Workability of the same concrete but with irregular agg
Workability of concrete with flaky aggregate	<	Workability of the same concrete but with rounded agg
Cohesion of concrete with angular aggregate	>	Cohesion of concrete with rough aggregate
Voids ratio in loose unit weight test	>	Angularity number of the same aggregate
Bulk specific gravity	<	apparent specific gravity the same aggregate
Bulk specific gravity	<	True specific gravity the same aggregate
Tensile strength of concrete	<	$\frac{1}{4}$ of compressive strength of the same concrete
specific gravity of CA	<	specific gravity of FA
FM of sand in zone A in BS	=	FM of sand in zone C in BS
specific gravity of agg X in the unit Weight of water	=	Bulk density of the same aggregate
Strength of concrete made with OPC at 28 days	>	Strength of the same concrete but made with PPC at 28 days
Increases in volume of cement 3% mgo and free 50 cao	=	Increases in volume of unsound cement

MODULUS OF RESILIENCE


$$\text{❖ Modulus of Resilience} = \frac{\text{Area under elastic region in } P-\Delta L \text{ curve}}{\text{Volume } (L_0 \cdot A_0)}$$

Or Use = Area under elastic region of **stress – strain curve** .



$$\text{❖ Modulus of Toughness} = \frac{\text{Area under in } P-\Delta L \text{ curve}}{\text{Volume } (L_0 \cdot A_0)}$$

Or Use = Area under elastic region of **stress – strain curve** .



Unit : (MJ/m³)

✓ Note :

الفائدة منها هو معرفة مدى إمتصاصها للطاقة أم لا

مثل الزجاج ينكسر مباشرة ليس لديه قدره على الإحتفاظ بالطاقة بينما الحديد إذا تعرض لظروف لا ينكسر مباشرة , يعطي مؤشرات قبل الكسر ومن ثم الكسر.

years

Q : The figure shows the stress strain curve of marble . Calculate the modulus of toughness . Consider the plot consists of two straight lines , the first between strains 0 and 1.5 and the other between 1.5 and the end of the plot the sample is cylindrical with diameter of 0.1m and length of 0.2 m

$$M_t = \frac{\text{Area in the } P-\Delta \text{ curve}}{v} = \text{Area in stress-strain curve}$$


$$V = A * L$$

Sol :


$$A_1 = \text{Area of triangle} = \frac{1}{2} * 1.5 * 100 = 75 \text{ kpa}$$

$$A_2 = \text{Area of square} = 0.5 * 100 = 50 \text{ kpa}$$

$$M_T = \text{Area in a curve} = 50 + 75 = 125 \text{ kpa}$$



Strength of Aggregate



$$\rho_{\text{rock}} > \rho_{\text{conc}}$$

$$\frac{\rho_{\text{rock}}}{\rho_{\text{conc}}} > 1$$

FS (2 – 3)

Aggregate Crushing value

$$ACV = \frac{W_{\text{passed sieve 2.4mm}}}{W_{\text{original}}}$$

Must be

$\leq 35\%$

Thermal properties

لا يوجد مشكلة $\rightarrow \rho_{\text{bound}} > \rho_{\text{T}}$

$$\alpha_{\text{aggregate}} = \alpha_{\text{paste}} \pm 5 \times 10^{-6}$$

Testing of Concrete


US ASTM → Cylinders

10 x 20 cm 15 x 30cm

British → Cubes (Standard 15 cm)

10 cm 20 cm 30 cm

Jordan → 15 cm cubes



Hardness of Aggregate

- **Hardness**: Resistance to degradation and wearing (abrasion)
 - ❖ We put the aggregate in the cylinder with steel balls and then the machine starts and the steel balls hits the sample by apply (dynamic load) and we are crush the aggregate .
 - ❖ نضع الحصى في الإسطوانة مع الكرات المعدنية ومن ثم تطبيق الحمل إلى أن تتفتت الحصى .
- So** if we want to know how amount of the sample is crushed we sieve the sample by standard **sieve #12** .
- ✓ **Note** : If the sample is not hardened (طرى) its will be over crushed (تفتت أكثر) **so** LA value is High .



55



Steel balls



Before



After

74

Hardness of Aggregate

• Abrasion % = $\left\{ \frac{W_1 - W_2}{W_1} \right\} * 100\%$ **Note : $W_2 < W_1$**

✓ Indication about its **quality** as shown in the table .

- W_1 : Weight of aggregate **before testing** (g)
- W_2 : Weight of aggregate **retained** on sieve #12 after testing (g)
- $W_1 - W_2$ = weight of **passing** sieve #12

LA	Quality	Strength (MPa)	Uses
> 45	Don't use it		
35-45	Low quality	< 20	Non-structural
25-35	Medium quality	25-40	Houses + structural using
15-25	High quality	45-60	Houses + structural using
Very high	very high quality	> 65	Bridges
< 15	Ultra quality	> 70	

Speed and LA values is **inverse** relation .
Steel Balls **decrease** LA values **decrease** .

LA and Strength is inverse relation .

Note:

الأرقام ليست بالدقة ويوجد هناك مراحل انتقالية



years

Q(Years).The following are the results of LA test :

The initial weight of sample before sieving = 5400gm

The weight after sieving and before test = 5000gm

The weight after testing and sieving = 4000gm

Calculate LA value ?

Ans.


$$\text{Abrasion \%} = \left\{ \frac{W_1 - W_2}{W_1} \right\} * 100\%$$
$$\frac{5000 - 4000}{5000} * 100\% = \mathbf{20\%}$$

Sieve Analysis

- Aggregate its two types CA and FA and the line (الفاصل) is 5 mm
- **Smaller than 5mm** its FA and **larger than 5mm** its CA .
- We know we have voids in aggregate and when we make a compaction the voids will decrease but it still .
- يوجد فراغات هوائية في الحصى لذلك نقوم بالرص لكي نتخلص منها والفراغات تقل لكنها تبقى



Sieve 5mm



Sieve Analysis



الجنة الأكاديمية لقسم الهندسة المدنية

- If we take the aggregate all of them for the same size

what will happen ??

نريد عمل الخرسانة ونفرض أننا قد أحضرنا حصمى من نفس الحجم وسوف نحتاج كمية اسمنت مكافئة ل كمية الفراغات لتعبئتها والإحاطة بالسطح الخارجي ل الحصمى

فإذا كانت الحصمى من حجم مختلف منها الكبير والصغير ف الصغير سوف يملأ الفراغات الهوائية وسيقلل كمية الإسمنت المستخدمة وسيقلل حجم الفراغات الهوائية مما يؤدي إلى ترابط الحصمى مع بعضها البعض إذن نستطيع ان نقول الحصمى المستخدمة يجب أن لا تكون من حجم واحد ويجب ان تكون متدرج .

فوائد أن يكون متدرج ؟

أن يكون تماسك أكبر وقوة أعلى والفراغات الهوائية اقل و يقلل التكلفة ويكون من أحد الأسباب لقبوله ومعرفة مدى صلاحية وتقليل التكلفة وتحسين خصائص الخرسانة

Sieve Analysis

- How we can know if the aggregate **graded or not** ?
 - If we want to know if the aggregate coarse or fine we have to bring a **sieve 5 mm** and if the material pass its fine and if not its coarse .
 - إذا أحضرنا مجموعه من المناخل فوق بعضها البعض كما هو موضح سنعرف بالتأكيد تدرج حجم جزيئات الحصى سواء كانت ناعمة أو خشنة و الذي يدعي ب التحليل المنخلي أو التوزيع الحجمي ل الحصى .
 - ومن هنا نعرف أن هناك **مناخل قياسية** تم إعتماها من الجميع ولكن قد يكون الإختلاف هو **الوحدات** ومنهم ب الميلي متر ومنهم بالإنش .
- ✓ If the aggregate its **not graded** it will be classified **single sized** .

• Standard sieves (المناخل القياسية) :

BS (البريطاني)	ASTM (الأمريكي)
160mm (أكبر حجم ل الحصمى الخشنة)	6 inch \approx 156mm
80mm	3inch
40mm	1.5inch
20mm	$\frac{3}{4}$ inch
10mm	$\frac{3}{8}$ inch
5mm	$\frac{3}{16}$ inch = #4 (الحد الفاصل بين الناعم والخشن)



يوجد 4 فتحات في الإنش الطولي = #4
16 opening in each squared inch

BS	ASTM
2.4mm	#8
1.2	#16
0.6	#30
0.3	#50
0.15	#100
0.075 (Not Standard)	#200



معنى هذه الأرقام # أن في
الإنش الواحد عدد من
المربعات الفتحات وتساوي
عدد الفتحات هذا الرقم

Sieve Analysis

- Example on Fine Aggregate :

- سؤال سهل جدا ومضمون ولديه ثلاث إشارات للتأكد من صحة الحل وسنشرحه بالتفصيل الممل
- First , you must to know you are solve this question on **fine aggregate** .
- عليك الإنتباه للمناخل القياسية والغير القياسية جدا مهم
- العمود الأول فيه أحجام المناخل ويكون معطى والعمود الثاني كذلك ويجب أن يكون مجموع العمود الثاني هو نفس وزن العينة .

- ❖ **Notes :**

- ✓ **Percent Retained (%)** = $\frac{\text{Weight Retained}}{\text{Sample weight}} * 100\%$

- ✓ **Loss%** = $\frac{\text{Sample weight} - \text{total weight retained}}{\text{Sample weight}} * 100\%$

Accepted if ≤ 0.3

- ✓ **Cumulative presently retained** : المجموع التجميعي ل العمود الثالث : وسيكون موضع في الجدول ويجب ان يكون المجموع لهذا الصف 100

- ✓ **Cumulative passing** = 100- Cumulative presently retained
ويجب أن يكون مجموع آخر العمود يساوي 0



Sieve	Weight Retained (g)	Percent Retained (%)	Cumulative presently retained (%)	Cumulative passing (%)
10mm (للإحتياط)	0	0	0	100-0 =100
5mm	50	5	0+5=5	100-5=95
2.4mm	100	10	0+5+10=15	100-15=85
1.2mm	230	23	0+5+10+23=38	100-38=62
0.6mm	270	27	0+5+10+23+27=65	100-65=35
0.3mm	300	30	0+5+10+23+27+30=95	100-95=5
0.15mm	30	3	0+5+10+23+27+30+3=98	100-98=2
0.075mm	10	1	0+5+10+23+27+30+3+1=99	100-99=1
Pan	10	1	0+5+10+23+27+30+3+1+1=100	0 (Third Check)
Σ Column	1000g (First check) (Sample weight)	100% (Second check)	No need	No need

Sieve 0.075 :

غير موجود من ضمن المواصفات وهو موجود لمعرفة كمية المواد الناعمة جدا (الطمي) وهو غير قياسي و موجود من ضمن المواصفات الأردنية

Clay الطمي %5 <

وضعنا منخل 10 للإحتياط في وجود مواد أخشن

بعد الحل يجب أن نقارن هذا الجدول بالموصفات للتأكد من قبول هذه العينات من ضمن المواصفات الاردنية والأمريكية والبريطانية أم لا فكل مواصفة لها جدول ويجب أن نعرف كيفية الإستخدام لكل واحدة منهم .

- (الأمريكي) ASTM :

يوجد في الجدول حجم المنخل وهذا لا يوجد أي مشكلة به لأننا ننظر إلى حجم المنخل بالوحدات الأمريكية وعند العمل بالبريطاني ننظر للوحدات البريطانية .

- Percentage by mass passing sieve :

النسبة المارة من المنخل وهي موجودة في الجدول الذي قد أجرينا عليه الحسابات ويجب أن تقع ضمن المدى الموجود في المواصفة .

ملاحظة هامة : لكي نقبل الحصمى يجب على **جميع** المناخل أن تقع الارقام التي قد حسبناها من ضمن المدى الموجود في المواصفات .



Table 9.4: BS and ASTM grading requirements for fine aggregate

Sieve size		Percentage by mass passing sieve				ASTM C 33-92a
BS	ASTM No.	BS 882: 1992				
		Overall limits	Additional limits*			
			C	M	F	
10 mm	$\frac{3}{8}$ in.	100	-	-	-	100
5 mm	$\frac{3}{16}$ in.	89 – 100	-	-	-	95 – 100
2.36 mm	8	60 – 100	60 – 100	65 – 100	80 – 100	80 – 100
1.18 mm	16	30 – 100	30 – 90	45 – 100	70 – 100	50 – 85
600 μ m	30	15 – 100	15 – 54	25 – 80	55 – 100	25 – 60
300 μ m	50	5 – 70	5 – 40	5 – 48	5 – 70	10 – 30
150 μ m	100	0 – 15 ‡	-	-	-	2 – 10

* C = coarse; M = medium; F = fine.

‡ For crushed rock sands the permissible limit is increased to 20 percent, except when used for heavy duty floors.

Sieve Analysis

2- BS :

❖ Overall limits : مثل الأمريكي ويجب أن تتحقق الأرقام كاملة في الجدول مع المدى الموجود في المواصفات

لديه ثلاث تقسيمات ولا يكتفوا مثل المواصفات الأمريكية فلا يكفي معرفة أنه رمل بل يجب تحديد إذا كان الرمل ناعم أو متوسط أو خشن .

نبدأ ب الخشن فإذا كان الخشن مقبولا فننتهي السؤال وإن لم يكن مقبولا نذهب للمتوسط وهكذا .

❖ (-) أي أنها مثل الرقم الذي بجانبها على يسار :
والمواصفة الأردنية مثل فكرة المواصفة البريطانية .



Table 9.4: BS and ASTM grading requirements for fine aggregate

Sieve size		Percentage by mass passing sieve				ASTM C 33-92a
BS	ASTM No.	Overall limits	Additional limits*			
			C	M	F	
10 mm	$\frac{3}{8}$ in.	100	-	-	-	100
5 mm	$\frac{3}{16}$ in.	89 – 100	-	-	-	95 – 100
2.36 mm	8	60 – 100	60 – 100	65 – 100	80 – 100	80 – 100
1.18 mm	16	30 – 100	30 – 90	45 – 100	70 – 100	50 – 85
600 μ m	30	15 – 100	15 – 54	25 – 80	55 – 100	25 – 60
300 μ m	50	5 – 70	5 – 40	5 – 48	5 – 70	10 – 30
150 μ m	100	0 – 15 †	-	-	-	2 – 10

* C = coarse; M = medium; F = fine.

† For crushed rock sands the permissible limit is increased to 20 percent, except when used for heavy duty floors.

Table 9.8: Grading requirements for fine aggregate according to J.S. (Jordanian Standards)

Sieve size		Percentage by mass passing sieve		
		Nominal size of graded aggregate		
mm	No.	9.5 mm ($\frac{3}{8}$ in.)	4.75 mm (No. 4)	1.18 mm (No. 8)
9.5mm	$\frac{3}{8}$ in.	95 – 100	100	-
4.75 mm	4	80 – 100	90 – 100	-
2.36 mm	8	50 – 80	75 – 100	100
1.18 mm	16	20 – 70	55 – 90	90 – 100
600 μ m	30	10 – 35	35 – 59	60 – 90
300 μ m	50	5 – 15	8 – 30	20 – 60
150 μ m	100	0 – 5	0 – 10	0 – 20
75 μ m	200	0 – 5	0 – 5	0 – 10

➤ Fineness modulus (FM) = $\frac{\sum \text{cumulative retained on the all standard sieves}}{100}$

• = $\frac{5+15+38+65+95+98}{100} = 3.16 < 5$ **always** (يفيد في معرفة نعومة الرمل)

➤ If the FM in between , 2.1 or 2.9 we can say its medium and coarse sand .

➤ So its Coarse Sand **not** Coarse aggregate .

➤ Maximum Size of Aggregate : أصغر منخل يمرر 100%

➤ Nominal Maximum Size of Aggregate (NMSA) : المنخل الذي يمرر 85% وفي حال لم نجد الرقم بالضبط فنأخذ رقم المنخل **الأكبر**

عند حساب FM نأخذ فقط قيم ال
STANDERD

< 5

Coarse Sand	Medium Sand	Fine Sand
≥ 3	2.8 – 2.2	≤ 2

- Example on **Coarse aggregate** :

- الموضوع هنا أصعب لكن إن أتبعنا الشرح ستكون الأمور سهلة .

- طريقة حل الجدول مماثلة تماما ل ما سبق ولا يوجد أي اختلاف

- First , you must to know you are solve this question on **coarse aggregate**

- عليك الإنتباه للمناخل القياسية والغير القياسية جدا مهم

- العمود الأول فيه أحجام المناخل ويكون معطى والعمود الثاني كذلك ويجب أن يكون مجموع العمود الثاني هو نفس وزن العينة .

- **Percent Retained (%)** = $\frac{\text{Weight Retained}}{\text{sample weight}} * 100\%$

- **Cumulative presently retained** : المجموع التجميعي ل العمود الثالث : وسيكون موضح في الجدول ويجب ان يكون المجموع لهذا الصف 100

- **Cumulative passing** = 100- Cumulative presently retained
ويجب أن يكون مجموع آخر العمود يساوي 0

Sieve	Weight Retained (g)	Percent Retained (%)	Cumulative presently retained (%)	Cumulative passing (%)
40	50	5	5	100-5=95
25 (غير قياسي)	150	15	5+15=20	100-20=80
20	400	40	5+15+40=60	100-60=40
10	350	35	5+15+40+35=95	100-95=5
5	30	3	5+15+40+35+3=98	100-98=2
2.4 (لإحتياط)	10	1	5+15+40+35+3+1=99	100-99=1
pan	10	1	5+15+40+35+3+1+1=100	100-100=0 (Third Check)
Σ Column	1000g (First Check) (Sample Weight)	100 (Second Check)	No need	No need

وضعنا منخل 2.4 احتياطاً في حال وجدنا مواد أنعم

- بعد حل الجدول يجب مقارنته بالموصفات الأردنية والبريطانية والأمريكية كما فعلنا مسبقا .
لكن يوجد بعض الاختلافات ويجب أن ننتبه لها جيدا .

- We have **two types** :

- 1- Singled Sized

- 2- Graded Sized

- How we can know ?

ننظر إلى الكمية المارة التجميعية وننظر إلى الفرق بينها وبين القيمة للمنخل التي أسفلها وبشرط أن يكون المنخل قياسي ف إذا تجاوز 67% فهو يكون من حجم واحد و إذا لم يتجاوز 67% فهو يكون متدرج وكلما زاد الرقم كلما كان أقرب ل الحجم الواحد .

ونكمل المقارنة كما اعتدنا ولكن في الحسابات سيكون بعض التغيرات .

➤ ASTM (المواصفات الأمريكية) :

أول خطوة يجب معرفة إذا كان الحجم واحد أو متدرج و قلنا عن الطريقة مسبقا .

➤ **Second step:** We must to know the NMSA in ASTM and JS we can take **non-standard sieves** .

ومن ثم نكمل كما اعتدنا سابقا علينا أن نقارن ويجب أن يكون الجميع مقبول .

وفي المواصفة الاردنية نكون مثل المواصفة الأمريكية لكن في المواصفة البريطانية لنا كلام آخر والفرق الوحيد أن يكون المنخل قياسي فقط .

• We have graded and singled sizes and the Graded have three types :

1- Well graded (يقع ضمن المواصفة) .

2- Poor graded (يقع ضمن خارج المواصفة) .

3- Gap graded (الفرق بين الرقمين يكون صفر أي هناك حجم ناقص) .

Table 9.5: Some of the grading requirements for coarse aggregate according to ASTM C 33-92a

Sieve size		Percentage by mass passing sieve				
		Nominal size of graded aggregate			Nominal size of single-sized aggregate	
mm	in.	37.5-4.75mm ($1\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{16}$ in.)	19 – 4.75mm ($\frac{3}{4}$ to $\frac{3}{16}$ in.)	12.5-4.75mm ($\frac{1}{2}$ to $\frac{3}{16}$ in.)	63 mm ($2\frac{1}{2}$ in.)	37.5 mm ($1\frac{1}{2}$ in.)
75.0	3	-	-	-	100	-
63.0	$2\frac{1}{2}$	-	-	-	90 – 100	-
50.0	2	100	-	-	35 – 70	100
38.1	$1\frac{1}{2}$	95 – 100	-	-	0 – 15	90 – 100
25.0	1	-	100	-	-	20 – 55
19.0	$\frac{3}{4}$	35 – 70	90 – 100	100	0 – 5	0 – 15
12.5	$\frac{1}{2}$	-	-	90 – 100	-	-
9.5	$\frac{3}{8}$	10 – 30	20 – 55	40 – 70	-	0 – 5
4.75	$\frac{3}{16}$	0 – 5	0 – 10	0 – 15	-	-
2.36	No. 8	-	0 – 5	0 – 5	-	-

Table 9.7: Grading requirements for coarse aggregate according to J.S. (Jordanian Standards)

Sieve size		Percentage by mass passing sieve			
		Nominal size of graded aggregate			
mm	in.	40 mm (1 $\frac{1}{2}$ in.)	25 mm (1 in.)	20 mm ($\frac{3}{4}$ in.)	12 mm ($\frac{1}{2}$ in.)
51	2	100	-	-	-
38	1 $\frac{1}{2}$	80 – 100	100	-	-
25.4	1	20 – 50	95 – 100	100	-
19	$\frac{3}{4}$	10 – 30	40 – 80	95 – 100	100
12.7	$\frac{1}{2}$	-	5 – 50	50 – 80	90 – 100
9.5	$\frac{3}{8}$	0 – 10	0 – 15	25 – 60	80 – 100
4.75	$\frac{3}{16}$	0 – 5	0 – 5	0 – 10	5 – 50
2.36	#8	0 – 2	0 – 5	0 – 10	0 – 25
0.075	#200	0 – 2	0 – 2	0 – 2	0 – 2

Table 9.6: Grading requirements for coarse aggregate according to BS 882: 1992

Sieve size		Percentage by mass passing BS sieve							
		Nominal size of graded aggregate			Nominal size of single-sized aggregate				
mm	in.	40-5mm	20-5mm	14-5mm	40 mm	20 mm	14 mm	10 mm	5 mm
		$(1\frac{1}{2} - \frac{3}{16} \text{ in})$	$(\frac{3}{4} - \frac{3}{16} \text{ in})$	$(\frac{1}{2} - \frac{3}{16} \text{ in})$	$(1\frac{1}{2} \text{ in.})$	$(\frac{3}{4} \text{ in.})$	$(\frac{1}{2} \text{ in.})$	$(\frac{3}{8} \text{ in.})$	$(\frac{3}{16} \text{ in.})$
50	2	100	-	-	35-70	100	-	-	-
37.5	$1\frac{1}{2}$	95-100	-	-	0-15	90-100	-	-	-
20	$\frac{3}{4}$	35-70	90-100	100	0-5	0-15	100	-	-
14	$\frac{1}{2}$	-	-	90-100	-	-	85-100	100	-
10	$\frac{3}{8}$	10-30	20-55	40-70	-	0-5	0-50	85-100	100
5	$\frac{3}{16}$	0-5	0-10	0-15	-	-	0-10	0-25	50-100
2.36	#7	-	0-5	0-5	-	-	-	0-5	0-30

Fineness modulus (FM) = $\frac{\Sigma \text{Cumulative retained on the all standard sieves}}{100}$

• = $\frac{5+60+95+98+99+4*(100)}{100} = 7.57$ and its **always** larger than 5 .

4*100 :

لو لم نريد أن نضعها سيكون حلنا خاطئ لماذا ؟ لأن هناك مناخل قياسية ونحن لم نقم بوضعها وهي أربعة مناخل قياسية ويكون المتبقي عليها هو 100

Types of Grading

Types of Grading :

1) Well – graded :

ال agg الي بجمع جميع الأحجام وتكون موزعة بانتظام

Well graded = wide range of aggregate size exist from max to min to fill most voids

2) poor graded

سيئ التدرج وغير موزع بانتظام

3) Single sized


معظمه يتكون من جسم واحد

4) Gap graded


عبارة عن agg بنقصه حجم معين

Gap graded = one size is missing

5) Open graded



Well Graded



Gap Graded

years

Sieve	Cumulative retained % (A)	Cumulative passing%(B)
#4 (5mm)	5	100
#8(2.4mm)	8	100
#16(1.2mm)	27	95
#30(0.6mm)	45	10
#50(0.3mm)	65	8
#100(0.15mm)	79	6
#200(0.075mm)	97	4
Pan	100	0

سؤال دوائر
أسئلة سابقه للاب ولكن
تم وضعه للممارسة

Q1.What is the maximum size of aggregate B ? **2.4mm**

Q2.What is the NMSA of aggregate A ? **2.4mm**

Q3.What is the FM of aggregate A ? **2.29**

Q4.Classify aggregate B according to BS standard limits ? **Not within BS**

Q5.Regarding gradation aggregate B can be described as ? **Single size**

Example
SAND

Sieve Analysis

Sieve	Weight retained الوزن المتبقي على الفتحات	Percentage retained نسبة الوزن المتبقي على الفتحات	Cumulative percentage Retained النسبة المئوية للمتبقّي التجميعي	Cumulative percentage Passing كم بطلع من المنخل
10	0	0	0	100%
5	50 g	$(50/1000) * 100\% = 5\%$	5%	95%
2.4	150 g	15%	20%	80%
1.2	250 g	25%	45%	55%
0.6	300 g	30%	75%	25%
0.3	150 g	15%	90%	10%
0.15	50 g	5%	95%	5%
0.075	30 g	3%	98%	2%
pan	20 g	2%	100%	0

↓
المجموع لازم يكون 100%

الرقمين هذول لازم يطلعو
هيك بجميع الأسئلة , وهيك
بكون حلك صح

Cumulative percentage **Passing** = 100% - Cumulative percentage retained

Maximum size of agg : 10
أصغر منخل بمرر 100%

Nominal maximum size of agg : 5 mm
المنخل يلي بمرر 85% من الجدول اما بين 5 / 2.4 نختار الأكبر

$$\text{Fineness modulus (FM)} = \frac{\epsilon \text{ of cumulative retuired on all standerd}}{100}$$

Sieve Analysis

Sieve	Weight retained الوزن المتبقي على الفتحات	Percentage retained نسبة الوزن المتبقي على الفتحات	Comulative percentage Retained النسبة المئوية المتبقي للتجميعي	Comulative percentage Passing كم بطلع من المنخل
40	0	0	0	100
25	100	10	10	90
20	300	30	40	60
10	400	90	80	20
5	150	15	95	5
2.4	30	3	98	2
0.075	10	1	99	1
PAN	10	1	100	0

Max size of agg = 40 mm

Nominal maximum size in astm and bs = 2.4 mm

هذا الحل خطأ لأن في السؤال مناخل ناقصة
 $FM = 0+40+80+95+98/100 = 3.13$

الحل الصحيح نضيف عدد المناخل الناقصة * 100
 $FM = 40 + 80 + 98 + 95 + 400 / 100 = 7.13$

لمعرفة ال CA مطابق للمواصفات أم لا ؟

- من اخر عمود في الجدول نأخذ الفرق بين كل رقمين
 اذا كان الفرق أكبر من 67% معناها Graded فبقارنه بلجدول
 مع ال Graded ,

- بالأردن يقسم ال CA الى عدة اقسام :

1. جوزية mm40

2. فولية 25 ← Nominal size

3. حمصية

4. عدسية

5. سمسمية FA

years

Q : The table shows the results of a sieve analysis test :

Sieve(mm)	Weight retained (gm)	Percentage retained	Cumulative percentage Retained	Cumulative percentage Passing
50	0	0	0	100%
40	0	0	0	100%
25	180	$\frac{180}{4000} * 100\% = 4.5\%$	4.5%	95.5
20	1160	29%	33.5	66.5
10	1880	47%	80.5	19.5
5	460	11.5%	92	8
2.40	180	4.5%	96.5	3.5
1.20	40	1%	97.5	2.5
0.60	40	1%	98.5	1.5
0.075	40	1%	99.5	0.5
Pan	20	0.5%	100%	0

years

Q : The table shows the results of a sieve analysis test :

1. The fineness modulus is ?

$$\text{Fineness modulus (FM)} = \frac{\text{\% of cumulative retained on all standard}}{100}$$

المنازل الناقصة عددها 2
ولكل منخل نسبة 100

$$=(33.5+80.5+92+96.5+97.5+98.5+200)/100 = 6.98$$

2. The max size of aggregate ? 40 mm

3. Nominal maximum size of agg ? 2.4 mm

4. Describe the grading of aggregate ? poor grading

Harmful material in aggregate

1) Free silica :

petrographic examination : تعرف عن طريق جهاز يسمى
concrete cancer تسبب

2) Clay :

Should be < 5%

For good quality con < 3%

يقلل من الترابط بين ال cement and aggregate
لإختبار وجود ال clay نستخدم 200# sieve
(0.075mm)

Strength > 70 mpa

3) Organic matter

4) salts(cl/so4)

5)Oils

يشكل طبقة عازلة فما بتماسك agg مع ال concrete

6) Other material

بكيت دخان / بلاستيك.....

water

1) Tap water ground water

Ph = 8- 8.5

مي الحنفية صالحة للشرب زي الي بنستخدمها في الصب

2) Cleansed sea water

مياه البحر المحلاة

PH = 7.5

3) Distilled water


PH = 7

المياه المحلاة

Can we use sea water ? no

تستخدم في حالة الخرسانة غير المسلحة بشرط استخدام نوع اسمنت مقاوم للكبريتات

-لا تستخدم مياه البحر حتى مع الخرسانة التي تحوي اسمنت مقاوم للكبريتات



END FIRST EXAM

Fresh Concrete

- The fresh concrete should be **Workability**
- **Workability** : easiness to produced concrete سهولة الصب → years

Workability : عبارة عن مجموعة من العمليات

1. Batching : تحضير الكميات
2. Mixing : خلط الكميات
3. Dispatching : تنزيل من الخلاطة
4. Transporting : نقل الخرسانة
5. Casting : صب الخرسانة
6. Compacting : رص الخرسانة
7. Finishing : تسوية السطح

Bleeding

- ✓ Some water of the mix rise to the surface.
- ✓ Slabs & floors :
- ✓ خروج الماء من الخرسانة مصطحبا معه بعض من الخلطة الناعمة ويسمى ب نزيف الخرسانة
- ✓ cases : low strength , low durability

Bleeding Increase with

Water content (Higher w/c)

Temperature (Increase rate only)



Segregation

Separation of concrete mixture into aggregate and mortar

- ❖ وهي انفصال ال coarse aggregate عن ال mortar بسبب زيادة كمية المياه
- ❖ مما يؤدي الى خرسانة ضعيفة , يوجد بها فراغات هوائية ثم تمتلئ الفراغات بالأملاح وتسبب مشاكل



حفظ

أسباب التعشيش :

- ✓ زيادة كمية الماء للخلطة
- ✓ عملية الدمك (الرص) تتم بشكل خاطئ
- ✓ صب العמוד على ارتفاع أكبر من 1.5 متر

Fresh Concrete

From engineering point of view (Workability Divided to :)

1. **Mobility** : الإنسيابية : Ability of concrete to flow , fill the form work and coat steel bars

- ✓ Ability of concrete to flow , fill the form work and coat steel bars
- ✓ Within : (segregation and bleeding)

2. **Stability** : الثبات

- ✓ Ability of concrete to remain cohesive and homogenous during production with out segregation and bleeding
- ✓ (no segregation , no bleeding)

3. **Compactability** : الدمك أو الرص وهي عملية طرد الهواء عن طريق الرجاج

- ✓ Ability of concrete to be Compacted to minimum volume
- ✓ (no segregation , no bleeding)

4. **Finishability** : سهولة انهاء السطح وعمل السطح ناعم

- ✓ Easiness to produced to final shape of concrete

Workability Tests


Slump

Flow Table

Vebe

Compacting factor



Ball penetration



Slump Test

اختبار مقدار الهبوط

نحضر القالب ونصبه على ثلاثة طبقات وفي كل طبقة نعبي ثلث الحجم تقريبا ومن ثم نعمل الرص 25 ضربة ومن ثم الطبقة الثانية وننزل مسافة مقدراها تقريبا 1 سم بين الطبقتين ونفعلها لكي يزيد التماسك بين الطبقتين ولا تكون ضعيفة ونضرب 25 ضربة والطبقة الثالثة نفس الشيء ومن ثم نرفع القالب ولا بد من نزول الخرسانة مقدار معين وسنوضحه بالتفصيل .



Slump Test


❖ **Slump:** Difference between height of the concrete before removing slump cone (mold) and height of the concrete after removing of slump cone .

ما الذي يهمني من هذا الرقم ??

1- كلما زاد الرقم كلما زاد حركة الخرسانة وهذا هو المطلوب لانه يعبر عن الخاصية الأولى (الموبيلتي)

2- يعطيني درجة تصنيف التشغيلية .

Slump	Workability (التشغيلية)
Very Low	<2cm
Low	(3-5) cm
Medium	(8-10) cm
Height	(12-15) cm
Very high	> 18 cm



Slump Test

❖ Types of Slump :

1- **Zero Slump :** جافة جدا ولا يوجد بها ماء ويحدث عندما تكون التشغيلية قليلة جدا

2- **True Slump :** خلطة متجانسة و ثابتة وهذا هو الشكل المتوقع

3- **Shear Slump :** وجوده دلالة على خطأين

الضرب على طرف وإهمال الطرف الآخر / أن تكون الخرسانة نفسها ضعيفة أو يوجد تعشيش بها




ويجب إعادة الفحص للتأكد ويمنع الصب .

وإذا كانت الخلطة صغيرة يمكن معالجة المشكلة بزيادة كمية الإسمنت لزيادة امتصاص الماء ، اما اذا كانت سيارة باطون فلا يمكن اصلاح المشكلة

4- **Collapse Slump :** إنهيار الخرسانة وتكون قيمة التشغيلية عالية جدا او فيها كمية مياه كبيرة أي ضعيفة جدا ويمنع ان تصب إلا في حالة واحدة :

أن تكون قاصدا الحصول على هذا النوع عن طريق إضافة مادة مميعة تسمى **super plasticizer**

فهي تزيد التشغيلية وإثبات أنه لا يوجد تعشيش وهذا يتم عن طريق الاختبار الثاني ويجب الانتقال له لإثبات عدم وجود تعشيش في الخرسانة.



Slump Test

□ Notes :

- If the workability high this mean we can do these steps (production) easy but also that mean its very high probability to be a segregation or bleeding .

إذا كانت التشغيلية عالية فهذا دليل على سهولة إنتاج الخرسانة لكنه قد يدل على وجود التعشيش أيضا .

- Slump test cant determine the stability, only we know indication about it and if is there segregation or not so we will use **another device** and we will talk about it in the next slide .

الإختبار الأول يحدد الثبات فقط ولكن تحديد وجود التعشيش فهو غير قادر على تحديده ونستخدم جهاز ثاني .

Slump Test

- **Superplasticizer”FlocreteSP95”** : Increase the workability of concrete without **any effect** on the strength and the water-cement ratio must be preserved with no change .

المادة المميعة تزيد التشغيلية دون التأثير على القوة و نسبة الماء إلى الإسمنت

- **Slump test is not useful** for concrete of very low and very high workability.

الإختبار الأول غير ملائم ل التشغيلية العالية جدا والقليلة جدا .



- In **Jordan** we preferred the slump number from **(8-12) cm** .
- **Q.** concrete of very high workability containing (**Superplasticizer**) give usually gives collapse slump .

Q(Years).This apparatus is called ?

This apparatus is most suitable for concrete of the **medium workability** . ■

Flow Table test

This test is for measure stability (No-segregation and Cohesive)

هذا الجهاز مخصص ل قياس الثبات أي وجود تماسك و عدم وجود تعشيش

- Test for collapse

يقيس ال :





Stability .1

Mobility .2

مبدأ العمل :

قالب فيه خرسانة ومقاساته مختلفة عن المستخدم في الإختبار الأول فنصب الخرسانة على طاولة وهي مثبتة والمسموح فقط هو الحركة الرأسية بمقدار 1 انش فنرفع الطاولة ومن ثم نسقطها فجأة وبعد 15ضربة نجد أن الخرسانة قد انتشرت على هذه الطاولة ، نأخذ قطرين متعامدين

هو أفضل إختبار ل معرفة وجود التعشيش أم لا .



Flow Table test

➤ **Flow** = $D_{avg} = \frac{D_1 + D_2}{2}$ in (mm units) Flow and Workability (علاقة طردية)

➤ In DIN (المواصفة الألمانية) :

➤ **Flow** = $\left(\frac{D_f - D_i}{D_i}\right) * 100\%$ D_i = diameter of cone
 $D_f = \frac{D_1 + D_2}{2}$

- 300 mm: **Low** workability .
- 400 mm: **Medium** workability .
- 500 mm :**High** workability.

. إذا وجدنا أن الحصى موجودة على الأطراف فهذا دليل على وجود التعشيش .

▪ **Q(Years).** concrete of very high workability containing **Superplasticizer** give collapse slump it should be tested for possible (workability) using (flow table test) .

Vebe Test

مبدأ العمل :

طاولة قابلة للإهتزاز , نعمل الفحص الأول كما فعلناه سابقا بالضبط

صب الخرسانة في ثلاثة طبقات وفي كل طبقة الضرب 25 ضربة وتكون النتائج كما تم أخذها مسبقا , ثم نضع شفرة بلاستيكية فيضغط على الخرسانة ومن ثم تشغيل الجهاز ونبدء بالتوقيت وعندما نجد أن الخرسانة قد تحولت إلى شكل إسطواني نوقف المؤقت .

❖ VB time and Workability (علاقة عكسية)

❖ VB time and Compaction (علاقة طردية)

هذا الفحص له ميزيتين:

1- يقوم بعمل الجهاز الأول

2- يفرق بين عينيتين لديهما التشغيلية قليلة جدا من خلال الزمن

✓ **Cant be used** for High and Very high Workability and Collapse slump .

✓ Its **very good** for Low and very low workability

عيوبه :


يحتاج كهرباء و سعره غالي و أصعب في العمل ولا يقيس strength

- عندما تكون العينة zero slump فهذا الجهاز أفضل لمعرفة ال workability

- هذا الجهاز لا يصلح لل collapse slump وايضا لا يصلح لل very high workability

- كل ما زاد الزمن كانت ال workability أقل

- يستخدم هذا الجهاز للخلطات very low workability



Compacting Factor

مبدأ العمل :


يتكون من ثلاثة أجزاء : قالب كبير ومن ثم قالب أصغر ومن ثم إسطوانة ومن ثم نضع الخرسانة في هذه القوالب وعند هذا القالب له باب يمكن فتحه وفي حال تم فتح الباب تنزل الخرسانة إلى القالب الأوسط ومن ثم نعمل تسوية لسطح بعد ذلك نفتح الباب وتنزل الخرسانة إلى الإسطوانة ونعمل تسوية ونقوم بتوزيعها فارغة ونوزنها وهي ممتلئة ب الخرسانه وإذا كنا نعلم وزن الإسطوانة فنستطيع معرفة وزن الخرسانة لوحدها ويكون الوزن هنا وزن غير مرصوص .

ثم نضع الإسطوانة على طاولة الإهتزاز فتهتز العينة وكأننا قمنا بعملية الرص وكلما قل المستوى نضع بدل النقص حتى يصبح وزن كامل مرصوص

$$\bullet \text{ Compacting Factor (CF)} = \frac{W_{uncompacted}}{W_{compacted}} = \frac{\text{unit weight (density) uncompacted}}{\text{unit weight (density) compacted}}$$

- Same Volume and its sure < 1

- CF number and workability (علاقة طردية)



Compacting Factor

Q(Years). A concrete made of 500kg cement , 200 water , 900 CA and 900 FA per cubic meter of concrete has an uncompact density $2000 \frac{kg}{m^3}$ what is the CF ?

$$\text{Compacting Factor(CF)} = \frac{W_{uncompacted}}{W_{compacted}} = \frac{\text{unit weight(density)uncompacted}}{\text{unit weight(density)compacted}}$$
$$= \frac{2000}{2500} = 0.8$$

Ball (Kelly) Penetration Test

مبدأ العمل :

عند نزول الخرسانة من الخلاطة ، نقوم بتسوية السطح ومن ثم وضع الكرة على سطح الخرسانة ، عندما وضع وزن ثقيل وهو 7.5 كيلو غرام تقريبا وهي الكرة على سطح طري فسينزل السطح ونقيس المسافة **وكلما زادت المسافة يعني أن workability أعلى** .

مميزاته :

سريع جدا


الجهاز الوحيد الذي يقيس **workability** بعد الصب

عيوبه :

لا يصلح ل **workability** العالية لانه سوف يغطس

لا يصلح ل **workability** القليلة لأنه لن ينزل في العينة

دقة قليلة ولا يمكن الإعتماد عليه



Ball (Kelly) Penetration Test

- Q. The apparatus shown in the figure is called (Kelly Ball ,Ball penetration) and is used to measure the workability of concrete .
- Q. Compared to the other four apparatus what is the main advantage of this apparatus ?
- Can test workability after casting .
- Q. What are the main problems that may be encountered using this apparatus ?
 - لا يصلح ل **workability** العالية لأنه سوف يغطس
 - لا يصلح ل **workability** القليلة لأنه لن ينزل في العينة
 - دقة قليلة ولا يمكن الإعتماد عليه
- Q. The value of the test are reported in cm units .

Q(Years). Indicate the most suitable workability in each of the following case :

1- Concrete of very low workability : **Vb test**

2- Concrete of expected segregation : **Flow table test**

3- Fresh concrete already placed in large forms : **Kelly ball test**

4- Mostly used for site concrete of medium workability : **Slump test**

Q(Years). If a concrete of $CF=1$ is tested in the slump test the value will be **very high** .

Q(Years). concrete of very high workability containing **Superplasticizer** give () it should be tested for possible () using () .

Aggregate cement ratio

- Example : (C = 400 , CA= 1000 , W = 200 , FA = 800)


$$\frac{\text{Aggregate}}{\text{cement}} = \frac{1000+800}{400} = 4.5$$

Slump = 80 mm


CF = ??

Vebe time = ??

→ نجدهم من المنحنى



Density of fresh concrete




150mm

W_{emp} = وزن العينة وهي فاضية

W_{full} = وزنها مع الخرسانة

$$W_{concrete} = W_{full} - W_{emp}$$

يستخدمه البريطانيون , بعد ادنى 3 مكعبات اختبار ويتم الكسر في اليوم 28 لاختبار str للخرسانة



300

150

يستخدمه الأمريكيان , ويعبئ على 3 طبقات عكس المكعب الذي يعبئ على طبقتين

$$\gamma_{water} = 1000 \text{ حفظ}$$

$$\text{Density (unit weight) } \gamma_{concrete} = \frac{W_{concrete}}{v \text{ of mold}} = \frac{W_{concrete}}{S.G * \gamma_w} \quad (\text{Kg / m}^3)$$

$\gamma_{normal \ concrete} \approx (2200 - 2500) \text{ (Kg / m}^3)$

Light weight < 2000 (Kg / m³)

Heavy weight > 2600 (Kg / m³)

Air Content

المحتوى الهوائي

- فراغات هوائية داخل الخرسانة ووجودها بنسبة اكبر من معدلها المسموح يسبب خطر على الخرسانة فتقلل ال durability و str

Types of Air Content :

1. Entrapped Air :

- هواء محصور ومحجوز لا يمكن التخلص منه بشكل كامل

- يكون كمية بسيطة من الهواء داخل الخرسانة

- لا يضر وجوده بلخرسانة اذا لم تتعدى نسبته النسبة المسموحة ووجوده كل ما كان بنسبة أقل كل ما كان أفضل

2. Entrained Air :

- هواء احنا بنضيفه لغرض معين ، مثلا يضاف في المناطق الباردة لمقاومة السقيع لان :

- في حالة السقيع : يكون في الخرسانة cracks صغيرة جدا تسمح بدخول الماء وعند دخول الماء فإنه يتجمد

وبذلك يتمدد مسببا توسع ال cracks وعندما تتبخر المياه يصبح مكانها فراغات كبيرة ،

فكلما زادت عملية التبخر والتجمد تنضر الخرسانة أكثر وتسمى هذه العملية ب Freeze and thaw effect

هذه المشكلة غير موجودة في الأردن

حل المشكلة : وضع هواء بكميات تنتشر داخل الخرسانة بانتظام حجمها أقل من 0.2 mm

والمسافات بينها متقاربة والفراغات تكون مغلقة مما يمنع دخول الماء

Air entrained concrete :

يتخلص من مشكلة التجمد والتقلص و التبخر ولكن على حساب strength يعني في هاي الحالة يجب ان تكون

How to measure Air Content

1. Pressure method (compression method)

- ❑ - جهاز يتكون من cylinder , يتم في البداية صب الخرسانة على ثلاث طبقات كل طبقة 25 ضربة ثم توضع الخرسانة ويوضع الماء فوق الخرسانة الى ان تمتلئ الأسطوانة
- ❑ عن طريق المفتاح نضغط على الماء حتى نصل الى اكبر قيمة للضغط
- ❑ - يصبح بدل الماء هواء ويصعد الهواء الموجود بلخرسانة للاعلى بعد أن يصل الماء ويحل محله
- ❑ - الجهاز يعطي قيمة ال air content جاهزة

$$\frac{\Delta v}{v} = \frac{\Delta p}{p}$$




Fig. 6.11. Pressure type air meter

اسم الجهاز :

air compressometer

How to measure Air Content

2. Volumetric Method

- ✓ نضع الخرسانة على طبقتين كل طبقة 25 ضربة
- ✓ ثم يضاف الماء حتى تصل القراءة الى zero
- ✓ ثم نغلقه ونقلب الجهاز أي خلط الخرسانة بلمياه ويدحرج لضمان اختلاط الخرسانة بلمياه
- ✓ يترك الجهاز ومباشرة من ال scale تكون القيمة النهائية لل air



How to measure Air Content

3. Gravimetric Method (Absolute volume method)

Absolute volume method : Sum of volumes of all per cubic meter of concrete = 1m³

$$SV \text{ Concrete} = 1 = V \text{ water} + V \text{ cement} + V \text{ FA} + V \text{ CA} + V \text{ AIR}\%$$

$$\text{Air free density} = \frac{\text{Density with air}}{1 - \text{Air content}}$$

$$v = \frac{W}{S.G * \gamma_w}$$

STRENGTH OF CONCRETE

Effect of age and Curing :

Concrete strength increases with time. ○



Once curing stops, concrete strength will not increase. ○

عندما تتوقف المعالجة تتوقف الزيادة في المقاومة وطالما المعالجة شغالة المقاومة تزداد

Effect of W/C ratio :

Strength decreases by the increase in w/c ratio. ○

Note that strength sharply increases when $w/c < 0.50$. ○



GENERAL FACTORS AFFECTING MEASURED COMPRESSIVE STRENGTH

1. Rate of loading: High rates increases strength.

عند كسر عينة ما , يجب الكسر وفق ما هو محدد بلمواصفات ويتم الكسر عند ال standard rate (28days)

2. Specimen Shape **نستخدم 1.15** $\sigma_{cube} = (1.15-1.25) \sigma_{cylinder}$. شكل العينة

شكل العينة اما ان تكون اسطوانة او مكعب , والمكعب يعطي قيمة أعلى من الأسطوانة

3. Water cement ratio **W/C** $\uparrow \rightarrow \text{strength} \downarrow$

عندما تكون النسبة أقل من 0.5 كل ما كانت أفضل لأنني استطيع ضبط الكثير من العوامل مثل durability , burability , str

4. Temperature at Testing. Higher Temperature \rightarrow lower strength

نختبر دائما على نفس درجة حرارة الغرفة 22 ± 2

5. Air content

وجود الهواء المحصور يؤدي الى نقص في ال str فاذا زادت نسبة الهواء عن الحد المسموح يصبح هناك نقص حاد في str

6. Cement: Type, chemical; composition, temperature of curing

زيادة درجة الحرارة تؤدي الى رفع ال str في الأيام الأولى ولكن تقللها في الأيام الأخيرة
أفضل درجة حرارة للحصول على long term str هي عند درجة حرارة 5c ولكنها بطيئة جدا جدا
حسب المواصفات والمقاييس الأردنية فإن أقل درجة حرارة يسمح الصب بها هي عند 5c

7. Age of concrete

8. Curing



مهما اختلفت درجة الحرارة من منطقة الى منطقة درجة ال curing ثابتة لا تتغير

9. Production of concrete: Segregation and bleeding lowers the strength


إذا كان خطأ في الخلطة أو في التنفيذ فسوق تؤدي الى Segregation or Bleeding وبالتالي سوف تقلل المقاومة الى درجة كبيرة وتصبح ضعيفة جدا

10. Condition at test: SSD or dry?

العينة التي يجب أن يتم اختبارها SSD اما اذا تم اختبار عينة DRY ف النتائج سوف تكون خاطئة لانها تؤدي الى زيادة ظاهرية غير حقيقية في النتائج

STRENGTH OF CONCRETE

TYPES OF STRENGTH



○ Compressive strength

الأساس الذي تصمم الخرسانة المسلحة عليه

Tensile strength

- Direct tensile strength
- Indirect tensile strength (Splitting)
- Flexural tensile strength

يعتبر ايضا من أنواع ال indirect

STANDARD SAMPLES

C 30 / 37


cylinder's strength
 $f_{ck} = 30 \text{ MPa}$

cube's strength
 $f_{ck} = 37 \text{ MPa}$

$$\sigma_{\text{cube}} = 1.15 \sigma_{\text{cylinder}}$$


نعمت دائما في الحل 1.15

ارتفاع الأسطوانة = ضعف القطر




TYPES OF **COMPRESSION** FAILURE

WHEN CYLINDERS ARE BROKEN IN COMPRESSION:




(a)

Shear failar



(b)

Splitting failar



(c)

Splitting + Shear

كسر على سطح مائل على زاوية 45 نظريا

theoretically : 45°

Practically : 35° - 40°

تشققات تمتد من أول

الى اخر الأسطوانة

COMPRESSIVE STRENGTH

Cylinder : ASTM C470

○ *Cubes : British standard 150x150x150 mm³*

○ *Other sizes:*

Cylinder: 100 × 200 or 150 × 300 mm

Cubes: 100 × 100 × 100 mm³ or 150 mm

$$\sigma_c = \frac{P}{A}$$

FAILURE MODES OF COMPRESSION TESTING – 3D

مهم جدا ذكر نوع العينة عند تعريف قوة الخرسانة


$$\sigma_{\text{cube}} = 1.15 \sigma_{\text{cylinder}}$$

$$\sigma = \frac{P}{A} = \frac{P}{L^2} \cdot \frac{P}{\pi r^2}$$

σ : compressive strength (MPa)

L: dimension of cube (mm)

P: Maximum Applied Load (N)



STRENGTH AGE RELATIONSHIP


- The standard strength test generally uses a cylindrical or cubical sample.
- It is tested after 28 days to test for strength, f_c .
- The concrete will continue to harden with time and for a normal Portland cement will increase with time as follows (approximate for OPC only cured under water):

<i>Age</i>	7 days	14 days	28 days	3 months	6 months	1 year	2 years	5 years
<i>Strength ratio</i>	0.67	0.86	1.0	1.17	1.23	1.27	1.31	1.35


STRENGTH OF CONCRETE

DIRECT TENSILE STRENGTH

$$f_{ct} = \frac{\text{Force (T)}}{\text{Cross-sectional area (A)}}$$



- لا تستخدم عمليا و هي طريقة not standard
- من الصعب عمل اختبار مباشر على ال **Briquette** ويصعب استخدامه في تجربة ال tensile لصغر حجمه




TENSILE STRENGTH

The Two point loading (third-point) is more accurate because failure occurs due to pure bending.

Shear in the middle = 0.

One point loading, (centre point) is used only if the other is not available

Splitting tensile strength test




✓ Calculation of splitting tensile strength

$$f_{sp} = \frac{2P}{\pi d L}$$

where, P : maximum load
 d : diameter of specimen
 L : length of specimen



Flexural tensile strength test



FLEXURAL TENSILE STRENGTH

ONE-POINT LOADING


❖ Flexural strength of Hardened Concrete Specimens (One-Point):



$$\sigma = \frac{Mc}{I}$$

$$I = \frac{1}{12}bh^3$$

C: Distance from N.A. to extreme fiber (Tension)



غير دقيقة لوجود



Combined bending and shear .

FLEXURAL TENSILE STRENGTH

TOW-POINT LOADING

❖ Flexural strength of Hardened Concrete Specimens (Two-Point):

هي الأفضل ونستخدمها إلا إذا كانت غير متوفرة نستخدم الطريقة الأولى .




Pure bending and shear don't affect in the value

$$\sigma (\text{Modulus of rupture}) = \frac{Mc}{I}$$

$$I = \frac{1}{12}bh^3$$

C: Distance from N.A to extreme fiber (Tension)

$$M_{\max} = P/2 * a$$




$$f_r = \frac{Mc}{I} = \frac{6M}{bh^2}$$

- Tensile strength ~ 8% to 15% of f'_c
- Modulus of Rupture, f_r

INDIRECT TENSILE STRENGTH (SPLITTING)

- ❑ Splitting Tensile Strength, f_{ct}
- ❑ Split Cylinder Test (Brazilian Test)



- عندما تؤثر قوة بمقدار p تضغط على الأسطوانة (استطالة قطرية تسمى poisons stress) تؤدي الى tensile strength فتتكسر العينة

Direct : تؤثر شد وتكسر شد


Indirect : تؤثر ضغط ولكن تكسر شد

- Q. a concrete cylinder of 200mm diameter and 400 length was tested , the load that caused failure was 500kN find
- 1- indirect tensile strength
- 2- give an estimation for the direct tensile strength

- Ans. $\sigma = \frac{2P}{\pi DL} = \frac{2*500*1000}{\pi*0.4*0.2} = 3.98\text{MPa}$
- Direct tensile strength = $0.9*3.98 = 3.6 \text{ MPa}$

SPLITTING TENSILE TEST

TEST ARRANGEMENT



CYLINDRICAL SPLITTING TENSILE STRENGTH *FAILURE*

$$f_{ct} = \frac{2P}{\pi ld}$$

where, P : maximum load
 d : diameter of specimen
 L : length of specimen

In the case of cube, use
 $d=l$ = Cube length

The tensile strength of concrete is approximately equal to 10% of its compressive strength.

***Indirect ≈ 1.1 Direct
Flexural $\approx (1.15-1.25)$ Direct***

$$\sigma_t = \left(\frac{1}{7} - \frac{1}{11} \right) \sigma_c$$

σ flexural > σ splitting > σ direct tensile


- What is the strength in these cases ?
- A- **Standard** cylinder was tested for compressive strength , load was 663kN .
- B- **Standard** cube was tested for compressive strength , load was 1080kN .
- C- **Standard** cylinder was tested for brazilian test, load recorded was 848kN .
- Ans.

$$A- \quad \sigma = \frac{P}{A} = \frac{663}{\pi * 75^2 * 10^{-3}} = 37.5 \text{MPa}$$

$$B- \quad \sigma = \frac{P}{A} = \frac{1080}{150 * 150 * 10^{-3}} = 48 \text{MPa}$$

$$C- \quad \sigma = \frac{2P}{\pi DL} = \frac{2 * 848}{\pi * 150 * 300 * 10^{-3}} = 12 \text{MPa}$$

SAMPLES FOR EVALUATING CONCRETE STRENGTH



كيف نعرف إن كانت الخرسانة مناسبة للصب أم لا ؟

- ✓ يجب تثبيت العينات وأن تكون قياسية مكعب 150×150 او السطوانة 300×150 , نعتد النظام البريطاني
- ✓ نأخذ عينات عشوائية حسب عدد السيارات أو اذا كانت كلها تحمل نفس الخرسانة نأخذ عينة
- ✓ نأخذ عينات عشوائية : خرسانة بعيدة عن أطراف السيارة , ويجب أخذ ثلاث عينات كحد أدنى
- ✓ بعد أخذ العينات نأتي نحن ك ممثل اشراف للموقع ونكون مسؤولين عن ضبط الجودة , ونعلم العينات بطريقة معينة لضمان عدم تغير العينات .
- ✓ تغطي العينات سواء مكعب أو اسطوانة بلنايلون لمنع تبخر الماء , بعد أن يمرfst يتم فك القوالب ونضع العينات بتنك يسمى curing tank يكون مزود بثيرموستات للمحافظة على درجة الحرارة
- ✓ - نضع العينات داخل الماء وهي الطريقة القياسية للمحافظة على العينات واستمرارية التفاعل الكيميائي
- ✓ - الحرارة كما ذكر سابقا تتراوح بين 22 ± 2 , ثم يغلق تنك الماء بإحكام , ثم نضعها مدة العمر المنصوص عليه بلعقد وحسب المواصفات
- ✓ - عند العمر المحدد ومثلا 28 , نأخذ العينات للفحص ونراعي تغليفها جيدا لتكون العينة ssd ويتم الفحص عن طريق ال rate of loading نضعه على الماكينة ويتم الكسر ونقرأ مقدار اللود على الماكينة ونطبق المعادلة $\sigma = \frac{P}{a}$

EVALUATION OF STRENGTH

3-Samples → minimum

$$\sigma_{avg} = \frac{\sum \sigma}{n}$$

$$\sigma_{avg} \geq \sigma_{required}$$

$$\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{req}} \geq 85\%$$

Example:

Results of testing 3 samples: $\sigma_1=30\text{MPa}$,
 $\sigma_2=27\text{MPa}$, $\sigma_3=18\text{MPa}$ and $\sigma_{req}=25\text{MPa}$
is this concrete acceptable?

$$\sigma_{avg} = \frac{30 + 27 + 18}{3} = 25 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{avg} \geq \sigma_{req}$$

$$\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{req}} = \frac{18}{25} = 72\% < 85\%$$

Rejected

عند فشل العينات نلجأ الى الختبار التالي في
الاسلايد القادم مباشرة

CORE TEST

- هو اختبار لقياس قوة الخرسانة المصبوبة يتم اللجوء اليه بعد فشل مكعبات الاختبار
- وله نوعين (أفقي يتم أخذ العينة من سطح الأرض vertical) (عامودي يتم أخذ العينة من الحيط horizontal)

$$f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times f_{core}$$

D=2.3 OR 2.5

3-Samples → minimum

$$\sigma_{cube} = 1.15 \sigma_{cylinder}$$

$$\sigma_{avg} = \frac{\sum \sigma}{n}$$

$$\sigma_{avg} \geq 0.85 \sigma_{required}$$

$$\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{req}} > 75\%$$



f_{core} is the tested core strength

f_{cube} is the equivalent cube strength

λ is L/d

$D = 2.5$ if the core is taken horizontally such as walls

$D = 2.3$ if the core is taken vertically such as ground slabs

STEPS OF CORE EVALUATION

- 1. Prepare the ends of the cores to ensure horizontal smooth surface. Use capping or sawing.

على أساس أن ال core نهايته وبدايته ليست مستوية فبنعمل cab قص بمقص خاص ونستعمل جهاز ال capping apparatus الذي يستخدم الكبريت على درجة حرارة 250 فتسيح الخرسانة
Sawing منشار يقص العينة من الأطراف ويعتبر طريقة أسهل

- Calculate the dimensions of the cores (L and d).
- 2. Rupture the cores and record the max loads P.
- 3. Calculate the strength of each core

A is the area of the circular area.

$$f_{\text{core}} = \frac{P}{A}$$

- 4. Calculate cube for each cube.
- 5. Calculate the average.
- 6. Compare with the required.
 - Average > 85% of the required strength
 - Min > 75% of the required.

—————> يجب أكبر بدون مساواة

Compare f_{cube} with minimum concrete strength

$$f_{\text{cube}} \text{ (single core)} \geq 75\% f_{\text{min}}$$

$$130 \quad f_{\text{cube}} \text{ (average)} \geq 85\% f_{\text{min}}$$

CORE TEST

EXAMPLE ON ACCEPTANCE

- After calculating the core strength using P /A equation, the results were calculated using

$$f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times f_{core}$$

- Final results are: $f_{cube1} = 30\text{MPa}$
- , $f_{cube2} = 27\text{MPa}$, $f_{cube3} = 18\text{MPa}$ and $\sigma_{req} = 25\text{MPa}$ is this concrete acceptable?

$$f_{cube_{avg}} = \frac{30 + 27 + 18}{3} = 25\text{MPa}$$

$$0.85 \sigma_{req} > f_{cube_{avg}}$$

$$\frac{f_{cube_{min}}}{\sigma_{req}} = \frac{18}{25} = 72\% < 85\%$$



CORE TEST

Example :

Assume that a core is extracted from a wall ,

The length of the core = 150 mm

The diameter of the core = 100 mm

The load is 250 KN

Calculate the cube strength ?

$D = 2.5$ because extracted from wall

$\lambda = L/d = 150/100$

$$f_{core} = \frac{P}{A} = \frac{250 * 10^3}{\frac{\pi}{4} * 100^2} = 31.83 \text{ Mpa}$$

$$f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times f_{core} = \frac{2.50}{1.5 + \frac{1}{1.5}} = 36.73 \text{ Mpa}$$

Note :
عند حساب λ نعوض ال diameter المعطاة بالسؤال

اما عند حساب في القانون العام ل f_{cube} نعوض D اما
2.3 او 2.5 حسب ان كان افقي او عامودي


Quiz in strength of concrete

1. Which of the following increases the 28-day standard strength of concrete?

- A. Using cylinders instead of cubes
- B. Increasing air in concrete
- C. Curing at 5 deg, C.
- D. Decreasing water to cement ratio (w/c).**
- E. Decreasing rate of loading

2. The beam shown in figure is ready to measure :

- A. splitting tensile strength
- B. indirect compressive strength
- C. direct tensile strength
- D. Flexural tensile strength by one point loading
- E. Flexural tensile strength by two point loading**



3. In the figure , the correct formula to calculate the strength is :

- A. P/A
- B. $P/2\pi DL$
- C. Mc/I**
- D. $P/ \pi DL$

Quiz in strength of concrete

4. If the direct tensile strength of concrete is 10 MPa, then the splitting tensile strength approximately is Mpa ?

A. 11

B. 9

C. 12.5

D. 8

E. 100

Sol :Splitting = 1.1 indirect

$$10 * 1.1 = 11$$

5. Four cores were tested to evaluate the ' strength of concrete, if the required strength (structural) is 40MPa, then the lowest value of any tested cube must be abovempa

A. 40

B. 30

C. 25.5

D. 50

E. 34

$$\frac{\text{min}}{\text{required}} > 75\%$$

$$40 * 0.75 = 30$$

6 . Three cubes were tested to evaluate the strength of concrete, if the required strength (structural) is 40MPa, then the lowest value of any tested cube must be above Mpa .

A. 40

B. 30

C. 25.5

D. 50

E. 34

$$\frac{\text{min}}{\text{required}} > 85\%$$

$$40 * 0.85 = 34$$

Quiz in strength of concrete

7. If the concrete cylinder is tested in the Barazilian test , then the stresses that cause failure are stresses .

- A. Direct compressive
- B. Splitting tensile**
- C. Flexural tensile
- D. Indirect compressive
- E. shear

8 . If a standard cylinder resisted a load of 550 kN before failure in compressing, what is the strength (to the nearest whole number) ?

- A. 124
- B. 70
- C. 24
- D. 0.10
- E. 31**

SOL:

P/A

9 . If the strength of a standard concrete cube is 40MPa, which of the following can be the strength of a standard cylinder?

- A. 34**
- B. 4
- C. 50
- D. 44
- E. 400

CUBE =1.15 SYLINDER

$$40/1.15 = 34$$

years

Q : Answer questions in the table :

Fill in the blanks with (increases , decreases , no effect)

1. Increases water cement The segregation of concrete mix

2. Increases rate of loading Strength of concrete

3. Increases temperaturethe strength at early ages

4. Increases w/c ratio The strength of concrete

5. Presence of carbonation The exposed length in Windsor probe test

6. Presence of carbonation The rebound number

7. Curing by Distilled water instead of tapwater The strength of concrete .

	ANSWERS
1	Increases
2	Increases
3	Increases
4	decreases
5	Increases
6	Increases
7	Increases

years

Q : Fill in the blank spaces with the correct words :

1. In concrete mixes , tap water is preferred to distilled water because
2. Ability of concrete to flow easily and coat steel bars during production is called
3. Roll-A-meter is used to measure
4. Concrete mixing of possibility of segregation must be tested using

SHOW THE FIGURE FOR 5+6+7

5. This apparatus shown in figure is called
6. Among the five workability test studied , this is the best to test concrete
7. The values of the test are reported in(units)

ANSWER :

1. Ph = 7 , It contains less salts which prevent Corrasion steal bars
2. mobility
3. Air contact
4. Flow table test
5. Kelly ball , for ball penetration test
6. This test can be performed in the field. وهو الجهاز الوحيد الذي يستخدم بعد الصب
7. CM





Q : Fill in the blank spaces with the correct words :

1. Concrete of very workability containing superplasticizers usually gives
Slump (type) it should be tested for possible , usingtest
2. The apparatus shown in figure is calledand using to measureof concrete
3. Compared to the other four apparatus . What is the main advantage of this apparatus (in figure)
4. What are the main problems that may be encountered using this apparatus in figure ?

ANSWER :

1. Collapse , workability , flow table
2. Ball penetration , workability
3. نستطيع أن نقيس التشغيلية بعد الصبة : can test workability after casting
4. إما أن تدخل الصبة الى اخرها / عدم دخولها الصبة

years

	Type of concrete	Best test(s)
1	Concrete of very low workability	Vebe test
2	Concrete of expected segregation	Flow table test
3	Concrete lacking stability	Flow table / V.b
4	Concrete already placed in forms	Kelly ball test
5	Compactability of concrete	Compacting factor/V.B
6	Mobility of concrete	Slump/flow table/V.B
7	Self-compacting concrete	Flow table
8	Stability of concrete	Slump/flow table
9	Concrete of very medium workability	slump
10	Concrete of 230mm slump	Flow table test

years

Q : Fill in the blank spaces with the correct words :

- 1. Roller compacted concrete gives a slump of mm . The type of slump will be**
- 2. Concrete of very low workability should be tested using**
- 3. The compacting factor of self compacting concrete is**
- 4. The apparatus shown in figure measured the ..of concrete . It uses the Principle in measurement the value given is expressed in (units)**
- 5. The best method of compaction for small-size precast beams is**
- 6.The best method of compaction for preparing samples in lab is**
- 7. The workability test that can be used after placing concrete forms is**
- 8. If the compressive strength of concrete (f_c) is 25 Mpa ,then the modules of elasticity is
....and the tensile strength is**
- 9. Self curing concrete obtains its water from**




Fig. 6.11. Pressure type air meter

ANSWERD :

- 1. Up to 120 mm , true slump**
- 2. v.b (vebe test)**
- 3. Very high almost 1**
- 4. Air content , pressure ,**
- 5. Vibration table**
- 6. Vibration table**
- 7. Kelly ball**
- 8. 23.6 mpa , 3.3 mpa**
- 9. Certain aggregate that absorbed water and replace in the
concrete from inside**

years

A concrete mix has the following proportions : cement 400kg/m³, water 200kg /m³ , CA 1000 kg /m³ , FA 750kg /m³ . The net weight of the uncompacted concrete that cylinder filled with is 10.6 kg the cylinder is 0.15m diameter and 0.30m height calculate the compacting factor .

$$\text{Density} = \frac{\text{weight}}{\text{volume}}$$

$$\text{Density} = 400+200+1000+750 = 2350$$

$$\text{Volume} = \pi hr^2 = 5.3 * 10^{-3}$$

$$\text{Weight} = 2350 * 5.3 * 10^{-3} = 12.455\text{kg}$$

$$W \text{ uncompacted} = 10.6$$

$$W \text{ compacted} = 12.455$$

$$\text{CF} = \frac{W \text{ uncompacted}}{W \text{ compacted}} = \frac{10.6}{12.455} = 0.85 = 85\%$$

years

Q : A concrete mix has the following proportions

Cement 360 kg/m³ , water 180 kg/m³ , CA 1060 KG/M³ , FA 800 kg/m³ .

The specific gravity of CA=FA . The air content is 3% , Calculate :

A. The density of fresh concrete ?

$$\text{Density} = 360 + 180 + 1060 + 800 = 2400 \text{ kg/m}^3$$

B. The air free density ?

$$\text{Air free density} = \frac{\text{density}}{1 - \text{air content}} = \frac{2400}{1 - 0.03} = 2400 \text{ kg/m}^3$$

C. The specific gravity of aggregate

Sum of V = 1

$$\frac{360}{3.15 * 1000} + \frac{180}{1000} + \frac{1060}{S.G * 1000} + \frac{800}{S.G * 1000} + 0.03 = 1$$

S.G = 2.75

years

Q: The following are the mix proportions of concrete mix per cubic meter of concrete the density of is 2400 kg/m .obtain the weight of cement values in Kg .

Cement	W/C	CA	FA	Air content	Air entraining
c	0.55	1000	800	10%	30

Density = sum of weight = $W_c + W_w + W_{cf} + W_{fa}$

$$2400 = W_c + W_w + 1000 + 800$$

$$W_c + W_w = 600 \text{ kg/m}^3 \dots\dots(1)$$

$$w/c = 0.55$$

$$W_c = \frac{W_w}{0.55} \dots\dots\dots(2)$$

2 in 1

$$W_c = 367.741 \text{ kg/m}^3$$

years


Q : Solve the following simple . The final answer only is consider . Write the answer in the shown position . Show equations and method of calculations .

1. A standard cylinder was tested for compressive strength . The load was 795.6 KN . What is the strength ?

$$\bullet = \frac{P}{\pi r^2} = \frac{795.6 \times 10^3}{\pi \times \left(\frac{150}{2}\right)^2 \times 10^{-6}} = 45.02 \text{ Mpa}$$

2. A standard cube was tested as shown in figure .The load was 212.2 KN . What is the strength

$$\frac{2P}{\pi * a * a} = \frac{2 * 212.2 * 10^3}{\pi * 150 * 10^{-3} * 150 * 10^{-3}} = 6.004 \text{ Mpa}$$



3. If the air free density of a certain type of concrete is 2560 kg/m³ and the fresh density is 2304 kg/m³ . What is the air content .

$$\text{Air free density} = \frac{\text{Density with air}}{1 - \text{Air content}\%} = 2560 = \frac{2304}{1 - \text{Air content}} = 0.1 = 10\%$$

4. Concrete made of 500 kg cement , 200 water , 900 CA , And 900 FA per cubic meter of concrete has an uncompacted density of 2000kg/m³ . What is the compacting factor ?

$$\text{CF} = \frac{W(\text{uncompacted})}{W(\text{compacted})} = \frac{2000}{2500} = 0.8$$

years

Q : A concrete beam of a rectangular cross-section of height =40mm , width = 120 mm is tested for flexure using the tow point loading method . The beam has a spam of 600mm and each of the loads is located at a distance of 200mm from supports .

at failure each of the loads was 480 N calculate :

1. The flexural tensile strength
2. Give an estimate for compressive ,direct and indirect tensile strength .

Sol : 1)

$$P = 480 \text{ n}$$

$$A = 40\text{mm} * 120 \text{ mm}$$

$$\sigma = \frac{MC}{I} = \frac{6m}{bh^2} = \frac{6*96}{0.12*(0.04)^2} = 3 \text{ Mpa}$$

2)

$$\sigma \text{ Tensile strength} = \sigma \text{ compressive strength} * 10\%$$


$$3 \text{ Mpa} = 10\% * \sigma \text{ compressive}$$

$$\sigma \text{ comp} = 30 \text{ Mpa}$$

$$\sigma \text{ flexural} = 1.15 \sigma \text{ direct}$$

$$3 \text{ mpa} = 1.15 \sigma \text{ direct}$$


$$\sigma \text{ direct} = 2.6 \text{ Mpa}$$



years

Q : A concrete cylinder of 200 mm diameter and 400 mm length was tested in the barazilian test. The load that caused failure was 500 KN .

- 1. Calculate the indirect tensile strength**
- 2. Give an estimation for the direct tensile strength .**



1. Sol :

$$\sigma_t = \frac{2p}{\pi DL} = \frac{2 * 500 * 10^3}{\pi * 0.4 * 0.2} = 3.97 \text{ Mpa}$$

2. Sol :

Indirect(barazilian) = 1.1 direct

3.97 Mpa / 1.1 = direct = 3.6 Mpa

END SECOND EXAM



ADMIXTURES

Admixture : materials added to concrete to improve one ore more of properties

مواد تضاف الى الخرسانة من أجل تحسين صفة أو أكثر من الخصائص

□ Retarding admixtures

Using to delays setting time of concrete.

تستخدم لتأخير زمن الشك في درجات الحرارة العالية أو في سيارات الخرسانة الجاهزة نظرا لأنها تتأخر في الوصول من المصنع الى الموقع فنضيف هذه المادة

□ Accelerators

Reduces setting time and accelerates hardening or the development of early strength of concrete

تستخدم في المناطق الباردة , لتقلل من مدة عملية الشك

□ Water-reducing admixtures

reduces amount of water for the same workability

مواد تقلل الماء مع المحافظة على ال workability , وذلك لأنه عندما تقل كمية الماء تقل w/c وبلتالي تزداد strength

□ High-range Water-reducing admixtures

highly reduces amount of water for the same workability

تقلل كمية المياه في الخلطة الخرسانية بنسبة أكبر من الي فوق وبلتالي تقل كمية الماء تقل w/c مسببة زيادة في مقدار ال strength

ADMIXTURES

□ Plasticizers

Increases workability for the same water content.

ترفع ال **workability** دون إضافة ماء وبلتالي لا تتغير ال **strength** , نفس التركيب الكيميائي **Water-reducing** لكن تختلف طريقة الإستخدام

□ Super plasticizers

highly increases workability for the same water content. Collapse slump may be observed..

نفس التركيب الكيميائي ل **High-range Water-reducing** لكن تختلف طريقة الإستخدام (يستخدم في سيارات الخرسانة الجاهزة)

□ Air-entraining agents

increase resistance to frost. Reduces strength

مواد تعطي هواء محبوس داخل الخرسانة , فترفع مقاومة الخرسانة للسقيع ولكن تقلل القوة

□ Water-proofing agents

Reduces movement of water through concrete. Some helps to block capillary pores

دقائق صغيرة تمتص الماء وتتمد وتغلق الفراغات فتقلل من نفاذية الماء للخرسانة , عن طريق اغلاق ال **capillary pores** لكن لا تغلق بنسبة 100%

تستعمل في أسطح البناءات , وتستعمل في خزانات المياه

ADMIXTURES

□ Coloring admixtures

مواد ملونة تلون الخرسانة تستخدم على الأسطح الخارجية فقط , وتستخدم لأغراض معمارية وليس لها أي فائدة إنشائية

□ Bonding agents

Bonds old concrete to new one. Example plastering. Bonds steel bars to concrete.

هي مواد تسمح بتلاصق شيئين معا مثل : صب خرسانة جديدة على خرسانة قديمة , تستخدم في القسارة للتماسك الخرسانة مع الطوب , وتستخدم لربط طابف في طابق في حال عدم وجود شروش وذلك عن طريق عمل hold بالأعمدة 30-40 سم حسب قطر حديد التسليح ثم نزرع حديد التسليح بل hold ونضع Bonding agents

□ Admixtures with combined effect

مادة واحدة تعمل تأثيرين بنفس الوقت لتوفير الكلفة بدل من الشراء مرتين او في بعض الأحيان نحتاج التأثيرين معا

Examples :

- Plasticizing – retarding
- Plasticizing – accelerating
- Plasticizing – air-entraining
- Plasticizing – waterproofing
- Plasticizing – waterproofing-retarding
- Accelerating – air-entraining مفيد في المناطق الباردة

ADMIXTURES

□ Viscosity modifying agents

These are used in self compacting concrete with high quality superplasticizers..

خرسانة ذاتية الدمك , لا تحتاج ل Compacted , نذهب نصبها مباشرة وتنتشر مباشرة في القالب وتلتف حول الحديد .
هذه المادة تخلصني من مشكلة ال segregation لأنها تعمل على تماسك ال concrete mortar و ال CA

□ Bacteria for self-healing concrete

خرسانة ذاتية العلاج

Paccillace bacteria نوع من أنواع البكتيريا تعيش في الوسط القاعدي

يتم وضعها مع الخلطة الخرسانية, تنشط عندما يصل ال ph الى 10.5 ,

تتكاثر عند توفر الماء والأكسجين فتنتج $CaCo_3$

$CaCo_3$ تعمل على اغلاق ال cracks بحد أقصى 0.2mm ولا تستطيع اغلاق ال cracks الكبيرة

ADMIXTURES

Suitability of Admixtures for Use in Concrete

ASTM

- Ensure that the admixture used satisfies the minimum requirements specified in **ASTM C494**.

BS

- Ensure that the admixture used satisfies the minimum requirements specified in **BS 5075: Part 1**.

لمعرفة ال admixtures تصلح أو لا تصلح للإستخدام :
نرجع للمواصفات ويجب أن يكون مكتوب على غلاف العلبة المراد استخدامها احدى ال نصين :

BS 5075: Part 1.

ASTM C494.

أو شهادة من المصنع تثبت أنها مناسبة للإستخدام

ADMIXTURES

What to check before use ?

1. Method of Use

اما تنرش بعد الخلط على الخلطة الخرسانية او يتم وضعها في الماء ويتم خلطها مع الخلطة الخرسانية

2. Expiry date

تاريخ الصلاحية ويجب الانتباه له لانه ممكن يسبب مشاكل

3. Dosage

الكمية , وتكون نسبة معينة من وزن الإسمنت

4. Chloride free (don't use CaCl_2 in reinforced concrete)

يجب تجنب صب الخرسانة المسلحة في حال وجود كلوريدات لأنها تؤدي الى صدأ حديد التسليح (corrosion steel bars)

5. Alkalis » if there is free silica Should be Alkali-free

(يفضل) دائما عدم استخدامه لأنه كما ذكر سابقا يسبب سرطان الخرسانة **concrete cancer**

ويمكن ان يستخدم في حالة FA لا يوجد فيه Free silica

years

	Type of concrete	Best admixture
1	Concrete in aqaba prepared in summer far away from the sea	Pozzolans , Plasticizers Retarding
2	Mortar that will be used for plastering	Bacteria for self-healing concrete
3	Concrete in Moscow placed in winter	Air-entraining agents Accelerators
4	Self compacting concrete	High-range Water-reducing Viscosity modifying agents Super plasticizers
5	Ready mixed concrete that will be transported for 75 minutes	Plasticizers Retarding
6	Ready mixed concrete that will be transported for 180 minutes	Plasticizers Retarding
7	Concrete of green color	Coloring admixtures
8	Concrete exposed to sulfates and chlorides and placed in normal conditions	pozzolans
9	Concrete for water tank cast in zarqa in summer	Water-proofing agents Plasticizers

Nondestructive tests

- Nondestructive tests are those tests that are used to measure a property of concrete without destroying it.

اختبارات غير إتلافية للخرسانة يقاس فيها خصائص الخرسانة

- They should not affect the structural behavior and must keep the structure in acceptable to the client


يجب أن لا يؤثر الإختبار على التصرف الإنشائي للمبنى وأن يبقى المبنى مقبول لصاحبه

- The most important property is the strength of concrete.

أهم خاصية لهذا الإختبار أنه يقيس ال strength بدون إتلاف المبنى

Rebound Hammer (Schmidt Hammer)

- مطرقة الإرتداد , طريقة تقريبية وغير دقيقة (hardness test)
- كلما زادت قوة الإرتداد كانت ال hardness أعلى وبتالي ال strength أعلى
- مسافة الإرتداد تعتمد على قساوة السطح فكلما كانت المسافة عالية فكلما كانت المسافة أكبر
- هذه الطريقة فاشلة لتحديد ال strength في الخرسانة لأسباب عدة :
- ✓ لا تستطيع معرفة ال segregation داخل الخرسانة وهي بالأصل لا تستطيع الكشف عن ما هو موجود داخل الخرسانة كما في الشكل رقم a
- ✓ تقيس السطح الخارجي فقط :
- ✓ فمثلا الضربة (الإرتداد) قد تكون على حصى aggregate أو على حديد التسليح فتعطي strength أعلى أو قد تكون على فراغات هوائية فتعطي strength أقل كما في الشكل رقم b
- ✓ في حالة كان السطح الخارجي للخرسانة أصلب من السطح الداخلي فسوف تعطي قراءة خاطئة بشكل أكبر من القيمة الحقيقية كما في الشكل رقم d
- ✓ الخرسانة مع الزمن تتعرض ل CO2 وعند تفاعله مع الماء ينتج كالكسيت الحجر الجيري فيعطي قيمة أعلى أيضا
- لحل المشاكل أعلاه نأخذ قراءات عديدة على الأقل 10 قراءات وبعد 25-25 قراءة ونأخذ المتوسط للقراءات ونحذف القراءات الغير منطقية(الكبيرة والصغيرة)



تكون القراءة في
والوضع الطبيعي
ومقبولة كما الشكل
رقم c


Rebound Hammer



- ❖ ال scaler الذي في الجهاز يعطي رقم ويسمى ب rebound number
- ❖ في الرسم البياني أدناه توضح العلاقة بين rebound number و str وهو الجدول الذي أستطيع منه معرفة ال strength
- ❖ القراءة تختلف حسب نوع وقوة الضربة فمثلا

اذا ضربت الضربة أفقيا وزن الجهاز لا يساعد في الضربة , اما اذا ضربت عاموديا فلوزن سوف يساعد

- ❖ في المنحنى تدرج الأرقام على محور x-axis هو متوسط القراءات التي تم اخذها AVG




- ❖ الرموز التالية الموجودة في المنحنى :

A : سطح أفقي Horizontal hammer

B : سطح عامودي Vertical down wards الأرضية

C : Vertical down wards السقف

يجب معرفة وين بدي أقيس a/b/c لمعرفة أي منحنى سوف استخدم



- ❖ من العوامل المهمة التي تؤثر في الحالة الخرسانة إن كانت

الخرسانة Dry or Wet حيث أنها تؤثر على الإرتداد والنتائج

فمثلا لو كانت العينة Wet الجواب 27


ولو كانت العينة Dry الجواب 22 تقريبا

- ❖ هذه الطريقة غير معتمدة للقبول أو الرفض بل الطريقة المعتمدة

هي طريقة ال core

- ❖ من فوائد هذا الإختبار : check for quality


Windsor Probe Penetration Resistance



- أكثر دقة من Rebound Hammer ولكنه أخطر لذلك فهو نادر الإستخدام
- جهاز يشبه المسدس يطلق مسمار يدخل الخرسانة وكل ما كانت الخرسانة أقوى يدخل مسافة أقل
- وبعدها نقيس طول الجزء الخارج ويسمى الطول الظاهري (Exposed length) ويكون طوله بلعادة 100mm

- كل ما زاد الطول الظاهري كانت ال strength أعلى
- يجب أخذ الحيطة والحذر عند الإستخدام فمثلا :
 - ✓ عند اطلاق المسمار من الممكن ان يركب على حديد التسليح
 - ✓ اذا كانت الخرسانة ضعيفة فإن المسمار سيخرج من الجهة الثانية

Windsor Probe Penetration Resistance



✓ عن طريق المنحنى على اليسار أستطيع قياس ال strength


ويوجد نوعين : لونين للمحنى ووضعت أسهم في حالة الأبيض والأسود

Blue : soft aggregate

Red : hard aggregate

العلاقة طردية في الجدول

الجدول التالية ليست للحفظ



Pull-out Test




- Embedded insert : قطعة دائرية من ال steal ملحومة مع pull out bar تكون مصبوبة داخل الخرسانة ويكون هناك برغي ليربط داخل الخرسانة بلخارج كما هو موضح في الصورة
- ثم نؤثر بقوة تسمى pull out force تبقى تسحب من الخارج حتى تنكسر (تنخلع) الخرسانة على زاوية 45 تقريبا

- ثم نقرأ من المؤشر مقدار ال force التي كسرت الخرسانة ونقارنها بلجدول لنعرف مقدار strength أكثر دقة من Rebound Hammer & windsor

➤ عيوبه :

✓ بخرب الخرسانة جزئيا (partially destructive)

✓ يجب أن تثبت Embedded insert بشكل عامودي وتكون مصبوبة صب



Steel Pull-off Test

يستخدم هذا الإختبار لقياس تماسك حديد التسليح مع الخرسانة

❖ يتم عمل هذا الإختبار لغرضين :


1. من اجل عمل الشروش يجب معرفة كم المسافة التي تلزم لغرس حديد التسليح في الخرسانة فنجري الإختبار واذا كانت النتيجة مثل الشكل 1,2 فلا يوجد مشكلة والنتيجة مقبولة
2. عند استخدام حديد غير طبيعي في البناء وأريد أن أعرف development length الطول الأقل الذي يلزم لغرس الحديد ليكون امن نستخدم هذا الإختبار

❖ طريقة الإستخدام :

نفس الطريقة السابقة ولكن يصب الخرسانة حولين حديد التسليح وبخلع الحديد من الخرسانة

❖ سوف ينتج ينتج ثلاث أنواع من الكسر : (أنظر للشكل)

1. حديد داخل في الخرسانة بلطول الكافي وقوة التماسك صححة 100% (steel failure) وتعني أن ال bound قوي فينكسر السبخ
2. يكسر جزء من الخرسانة والجزء الاخر يبقى في الخرسانة قوة التماسك صححة 100% وتعني أن ال bound قوي
3. ينسحب سبخ الحديد بلكامل ويعني أن التماسك مفقود



Cover meter / pachometer / R-meter



- **MAGNATIC**
- **Locates the position of steel bars.**
- **Measures spacing.**
- **Measures the cover to steel bars.**
- **Get approximate value for the diameter.**

✓ جهاز يوضع على الخرسانة يطلق موجات مغناطيسية بمجرد وجود حديد تسليح راح نمشي هذه الموجات داخل الحديد

✓ يحتوي الجهاز على مستقبل يستقبل الموجات ومرسل يرسل الموجات

✓ الجهاز يحتوي على مؤشر يعطي مقدار القوة المغناطيسية التي التقطها

✓ كل ما كانت مسافة المرسل والمستقبل الى حديد التسليح أقرب كانت مقدار القوة المغناطيسية أعلى وهكذا نستطيع معرفة مكان حديد التسليح

✓ عندما يكون المؤشر أكبر ما يمكن هذا يعني أن الجهاز فوق الحديد مباشرة

✓ أهم فائدة له هي معرفة مكان حديد التسليح


✓ نستطيع معرفة المسافات بين كل حديد تسليح لكنها طريقة تقريبية فيها نسبة زيادة أو نقصان 0.2 mm

Ultrasonic Pulse Velocity Test

- جهاز كهربائي يرسل موجات فوق صوتية تمر عبر الخرسانة
- ويكون لدينا مؤقت لقياس الزمن الذي تستغرقه الموجات للمرور عبر الخرسانة بوحدة micro second ثم نقوم بحساب السرعة وبعد ذلك نجد قوة الخرسانة من خلال منحني
- أكثر الأجهزة دقة لأنها تمر من خلال الخرسانة أي يعني قد مرت عبر الفراغات الهوائية .

$$\text{Velocity} = \frac{L(\text{Between Transducer})}{T(\mu\text{sec})}$$

- Higher velocities indicate good quality and continuity of the material, while slower velocities may indicate concrete with many cracks or voids .
- Pulses are transferred through concrete.
- The higher the velocity, the denser the material and the higher the strength




Ultrasonic Pulse Velocity Test


Direction of measurement

Velocity = distance/time


$$(V=L/T)$$



1



2



3

❖ في الأشكال التالية أعلاه :

1. **Direct** : تمر الموجات بطريقة مباشرة من خلال الخرسانة كلها بما فيها التعشيش (الأكثر دقة)

2. **semi-direct** : أحيانا لا نستطيع وضع ال t,r بشكل متقابل فنضعهم بهذا الشكل مثل في حالات الخزانات (دقة متوسطة)

3. **Indirect** : في بعض الحالات كلسطح لا أستطيع وضع ال t,r الى بهذا الشكلتمثل قراءة السطح فقط (الأقل دقة)

❖ النتائج تتأثر :


1. نوع العينة SSD or Dry

2. نوع ال aggregate

3. وجود حديد التسليح فمثلا عند مرور الموجات من الحديد فتكون القراءة خاطئة لأن قراءة الحديد أكبر من الخرسانة

فنستعين بجهاز ال cover meter لمعرفة مكان حديد التسليح ونبعد عنه

Ultrasonic Pulse Velocity Test



Example

$$v = 4.6$$

Calculate cement/aggregate ratio as follows:

Example: Mix proportions per cubic meter of concrete are:

Water 180 kg

Cement 300 kg

Coarse aggregate 1000 kg

Fine aggregate 800 kg

cement/aggregate ratio is

$$300 / (1000 + 800) =$$


$$1/6$$

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Depth of Crack

Depth of crack = d , diagonal = L

يستخدم الجهاز في قياس مقدار عمق ال cracks , فنضع t, r حول cracks ثم نستخدم العلاقات الرياضية وفيثاغورس



To simplify calculations, the crack is in the middle of the distances x .

If the depth extends to the end of the concrete, no measurement will be recorded.

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Calculations


$$V = \frac{2L}{T} = \frac{2\sqrt{d^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2}}{T}$$

- T in microseconds.
- d is the depth of crack.
- L is the diagonal distance travelled by the waves.
- V is the same in the two measurements.
- You have two equations:
 $x = x_1$ then $x = x_2$ or x_3
Get d.

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Check internal voids or cracks.

- Velocity is highest when it passes through solid concrete.
- Internal honeycombing (تعشيش) can be located and repaired.
- If the crack is wide, there will be no measurements.



كيف أستطيع معرفة ان كان في الخرسانة تعشيش أو Cracks ؟ انظر للشكل
(A) السرعة تكون عالية أي لا يوجد تعشيش يخرب على قراءة الجهاز

(B) عندما تمر الموجات خلال الفراغات الهوائية السرعة سوف تبطئ وبلتالي وقت أكبر وقراءة أقل

(C) يوجد Cracks وبلتالي وقت أكبر وسرعة أقل

(D) لا يوجد قراءة وهنا نستنتج أن حجم Cracks كبيرة

Ultrasonic Pulse Velocity Test


Example dr hisham

Determine crack depth (d)

T = transmitter

R = receiver

x_1, x_2 are measured



$$L_1 = \sqrt{d^2 + \left(\frac{x_1}{2}\right)^2}, \quad L_2 = \sqrt{d^2 + \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}$$

Assume that $T_1 =$ Time measured in readings 1 ($x = x_1$)

" " $T_2 =$ " " " " 2 ($x = x_2$)

$$V = \frac{\text{Length}}{\text{time}}$$

$$\text{Then } V_1 = \frac{2L_1}{T_1} = \frac{2\sqrt{d^2 + \left(\frac{x_1}{2}\right)^2}}{T_1}$$

$$\text{and } V_2 = \frac{2L_2}{T_2} = \frac{2\sqrt{d^2 + \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{T_2}$$

As concrete is the same in the two measurements,

then $V_1 = V_2$

Get d .

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Determine diameter of steel bar:

In ③ $V_c = \frac{L}{t_c}$ $t_c = \text{time in concrete free of steel}$

In ① $t = t_{\text{conc}} + t_{\text{steel}}$
 $= \frac{L - d_b}{V_c} + \frac{d_b}{V_{\text{steel}}}$




Get d_b ; $V_{\text{steel}} \equiv \text{velocity in steel}$

Determine width of crack (w)

In ③ $V_c = \frac{L}{t_c}$

In ② $t = t_{\text{conc}} + t_{\text{crack}}$
 $= \frac{L - w}{V_c} + \frac{w}{V_w}$

V_w is the velocity in air if the crack is fill with air (dry concrete) and is the velocity in water if the concrete is SSD.



H. A. Hisham Rasrawi

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Questions for Discussion (USPV)

□ How are the results of the USPV measurements are affected in each of the following cases:

□ **1. Presence of steel bars in the path of waves ?**

Decreases time , increases velocity

□ **2. Difference in results when the same concrete is measured dry and saturated surface dry ?**

If the measured SSD the velocity increases than Dry

□ **3. The use of basalt aggregate instead of limestone in the same concrete ?**

The hardness for basalt more than from limestone so the velocity will be increases

□ **4. Presence of honeycombed areas in the path of waves ?**

honeycombed areas increases then in water and decreases than in concrete

Production of Concrete

Production Steps



BATCHING
تحضير الكميات



MIXING
خلط الكميات



DISPATCHING
(HANDLING)
التوصيل



TRANSPORTING
النقل



POURING
صب الخرسانة



COMPACTING
رج الخرسانة



FINISHING
الانتهاء من السطح



CURING
المعالجة (الري)

NOTE : Concrete must be workable during all the steps of production.

Batching

يمكن تحضير الكميات بطريقتين :

□ في الموقع at site

Weight method : عن طريق الوزن kg (الطريقة الأدق)

Volume method : عن طريق الحجم (بالتنكة)

□ في المصنع خرسانة جاهزة ready mixed concrete

Weight method

✓ Volume method : طريقة التنكة هي طريقة فاشلة لأن ال aggregate ليست متساوية فلخلطة تصبح غير متجانسة

✓ في حال عدم توفر ميزان نستطيع استخدام طريقة التنكة ولكن بطرق هندسية فمثلا نثبت حجم التنكة وليكن 20 لتر ,
والعمال يعبي التنكة على أساس lose
حسب المواصفات الأردنية :

✓ يمنع تحضير الخرسانة عن طريقة التنكة اذا كانت strength أكبر من 25 MPA

❖ Generally, volume batching should not be allowed in structural concrete, i.e. strength above 25MPa according to Jordanian code for reinforced concrete.

❖ In Jordan, you can use it only for nonstructural concrete (Volume method) of strength below 20MPa.

Batching

Example on volume batching :

Assume that the mix proportions are :

Cement 400 kg , water 200kg , CA 1000 kg , FA 800kg , per each cubic meter of concrete

Assume that the workers use 20 litre measures

The sack of cement weight 50 kg (سؤال الإسمنت (حفظ 50 كيلو)

For each sack of cement :

$$\frac{50}{400} = \frac{1}{8} \text{ (ratio of 1 sack to total)}$$

Then the weights per 1 sack are : نضرب الريشيو الناتج بلارقام المعطاة

$$\text{Water : } \frac{1}{8} * 200 = 25 \text{ kg}$$

$$\text{FA : } \frac{1}{8} * 800 = 100 \text{ kg}$$

$$\text{CA : } \frac{1}{8} * 1000 = 125 \text{ kg}$$


The mixer will include that weight

Assume loose density for CA =1250 kg/m³ , FA =1400

$$\text{Water} = \frac{25}{20} = 1.25$$

$$\text{Volume CA} = \frac{125}{1250} = 0.1 \text{ m}^3 = 100 \text{ liter measures} = \frac{100}{20} = 5 \text{ تنكات}$$

$$\text{Volume FA} = \frac{100}{1400} = 0.071 = 71 \text{ liter measures} = \frac{71}{20} = 3.5 \text{ تنكة}$$



نقرب الأقرب الى 0.5 وبلعادة
نقرب الى أصغر وليس أكبر

Mixing

- ❖ While mixer is running on,
 - ✓ start with coarse aggregate, followed by fine aggregate, then add some water for absorption.
 - ✓ then gradually add cement and finally add water gradually to the mix while the mixer is rotating .
- ❖ Mix for the correct time
- ❖ Standard ideal mixing (ideal for labs and experiments):
 - ✓ Mix for 3 minutes, stop the mixer and rest for 3 minutes. Start the mixer and continue for 2 minutes.
- ✓ In sites, mix until the mix is homogeneous and uniform.

Minimum mixing time

Capacity of mixer		Mixing time, min
m ³	yd ³	
0.8	up to 1	1
1.5	2	1½
2.3	3	1¾
3.1	4	2
3.8	5	2¼
4.6	6	2½
7.6	10	3¼

ACI 304R-00 and ASTM C 94-05.

- ✓ أقل زمن مسموح للخلط هو دقيقة
- ✓ كل ما كانت ال workability أعلى زمن الخلط أقل
- ✓ كل ما قل الزمن كل ما قلت التكلفة
- الخلط اليدوي :
- ✓ غير مسموح للأغراض الإنشائية
- ✓ مسموح للأعمال غير الإنشائية

❖ الهدف منها هو جعل الخرسانة تصبح homogenous & uniform
❖ وقت الخلط يكون كلاتي :

3 minutes (mixing) then 3 minutes (stop) then 2 minutes (mixing)
ثم نكرر هذه الالية حتى تصبح الخرسانة متناسقة
❖ الية الخلط :

1. نضيف المواد الخشنة في الخلاط CA
 2. نضيف المواد الناعمة FA
 3. نضع الماء الذي تم حسابه لغاية ال absorption
 4. نضيف الإسمنت تدريجيا حتى لا يصبح كتل
 5. نضيف الماء تدريجيا
 6. نبدأ عملية الخلط بمجرد الإنتهاء من اضافة الكميات
- ❖ الذي يحدد تجانس الخرسانة هو فحص workability (slump)
❖ كل خلاطتين يكون لهم خلاطة احتياطية في الموقع (ثلاث خلاطات لهم خلاطتين احتياط)

Mixing

Uniformity of Mixing

لمعرفة كفاءة الخلطة الخرسانية : ويجب تحقق الشروط الستة لتكون الخلطة مقبولة

- (a) density of concrete: 16 kg/m³ (1 lb/ft³)
- (b) air content: 1 per cent
- (c) slump: 25 mm (1 in.) when average is less than 100 mm (4 in.), and 40 mm (1.5 in.) when average is 100 to 150 mm (4 to 6 in.)
- (d) percentage of aggregate retained on 4.75 mm ($\frac{3}{16}$ in.) sieve: 6 per cent
- (e) density of air-free mortar: 1.6 per cent
- (f) compressive strength (average 7-day value of 3 cylinders): 7.5 per cent.

A) Density of concrete :

الكثافة يجب أن تكون أقل من 16 نأخذ كثافة الربع الأول d1 وكثافة الربع الأخير d2 ويجب أن يكون d1-d2 أقل من 16

B) air content :

يجب أن تكون air content لا تتجاوز 1% والهواء الذي نقيسه هو entrained

C) slump :

لها ثلاث حالات : اذا كانت الخلطة low الفرق المسموح 1cm , اذا كانت الخلطة meduim الفرق المسموح (+-) 2cm , اذا كانت الخلطة high الفرق المسموح 3cm

D) percentage of aggregate retained :

نأخذ عينتين من الربع الأول والأخير ونضعهم على المنخل 4.75 mm , الفرق بين العينتين يجب أن لا يتجاوز نسبة 6 %

E) density of air free mortar :

نأخذ عينتين من الربع الأول والأخير والفرق بينهم لا يجب أن يزيد عن 1.6%

F) comp strength :

نأخذ عينتين من الربع الأول والأخير ثلاث عيانات لكل ربع ونضعهم في قوالب استطوانية وعند اليوم السابع نكسرهم ونأخذ المتوسط ويجب أن لا يزيد الفرق بين المتوسطين عن 7.5% (الإختبار الوحيد الذي يطبق على hard concrete) 177

Mixing Batch plant ready mixed concrete



❖ مميزات سيارات الخرسانة الجاهزة :

- ✓ أكثر دقة في تحديد الكميات لأنها تستخدم طريقة الوزن
- ✓ توفر الوقت
- ✓ تكون الخلطة متجانسة
- ✓ مساحة العمل أقل

❖ في كل سيارة الحد الأعلى لكمية الخرسانة هو 8 متر والأدنى هو 3 متر

❖ تبقى الخلطة شغالة لغاية الوصول للموقع

❖ يجب أن لايزيد وقت بقاء الخرسانة في الخلطة عن ساعة ونصف

❖ إذا كان الموقع بعيد يتم وضع الكميات في السيارة كما هي وعند الوصول للموقع يتم إضافة الماء ويبدأ الخلط

❖ أي خرسانة تنهي زمن IST يمنع صبها

❖ قد تواجه مشاكل في سيارات الخرسانة الجاهزة :

✓ المشكلة الأولى زمن الشك setting time ولحل هذه المشكلة نضيف admixture (retarder) فيعمل على تأخير زمن الشك

✓ المشكلة الثانية مع طول المدة على الطريق فنضيف Super plasticizers وذلك لزيادة workability

Transporting

- ❖ يجب أن يكون الصب سريع ومستمر
- ❖ يجب ضمان عدم حدوث **segregation & bleeding**
- ❖ عملية النقل ممكن أن تؤدي الى تبخر الماء مسببة نقص ال **workability**

❖ طرق نقل الخرسانة :

- 1 By hand : عن طريق التنكة ويجب أن توصل بشكل سريع وهي غير امنة وخطرة على العمال
- 2 By Buggies (العربة) يجب أن تكون حركتها على ارض مستوية حتى لا يحدث **segregation**
- 3 Belt conveyor (حزام ناقل) يستخدم في المشاريع الكبيرة والضخمة وهو غالي الثمن ويستخدم للمسافات البعيدة مثل **سد الوحدة** (حفظ)
- 4 By chute : يوصل الخرسانة من مكان عالي الى مكان منخفض أقل من 1.5 متر ثم تتحرك الخرسانة



Hand



buggies



conveyor



chute

Dispatching

- ❖ Ensure there is no segregation or bleeding.
- ❖ Concrete must not be allowed to drop freely more than 1.20m according to ACI or 1.50 m according to Jordanian.

❖ هناك ارتفاع معين حسب المواصفات الأردنية يتم إنزال الخرسانة منه هو 1.5 والهدف كي لا يحصل

segregation or bleeding

❖ حسب المواصفات البريطانية الارتفاع 1.20 والأمركية 4ft


❖ يجب أن يكون ميلان عند أي خلطة مستخدمة ميلان أفقي أو عامودي والزاوية يتم تحديدها حسب التشغيلية

❖ يمكن الخلط بعدة طرق :

✓ خلط يدوي

✓ خلطة عادية

✓ السيارات الجاهزة



Pouring(casting)

- ❖ شروط الصب : no segregation , no bleeding
- ❖ يجب أن يكون سماكة الطبقات متماثلة مع الرج
- ❖ يجب أن يكون الصب سريع ومتواصل
- ❖ بمجرد البدء يجب الإستمرارية في الصب حتى النهاية ؟ لعدم حدوث فاصل صب (cold joint)
- ❖ وإذا اطريت أصب لتجنب cold joint نخشن الطبقة القديمة ونستخدم bonding admixture بحيث تساعد على التصاق الطبقتين
- ❖ بعد إنتهاء الصب اذا رجعت صببت لا يلتحم الباطون وتسمى (construction joint)
- ❖ لا يتم الصب على ارتفاع أكثر من 1.5 حسب المواصفات الأردنية أو 1.2 حسب المواصفات البريطانية

- Make sure
 - No segregation
 - No bleeding
 - Layers thickness should sufficient for compaction
 - No cold joints during



Pouring(casting)

طرق الصب :

1. By hand

- أغلب الأعمدة (columns) يكون ارتفاعها 3 متر
- الصب من هذا الإرتفاع غير مقبول لأنه يسبب segregation
- لتجنب هذه المشكلة:
- ✓ يتم الصب على طبقتين عن طريق عمل شباك (فتحة صغيرة) $0.5*0.5$ على ارتفاع 1.5 متر
- ✓ ويتم صب الطبقة السفلى ثم نغلق الفتحة ونصب نصب العامود من الأعلى
- ولكن عمل الفتحة بلخشب (الشباك) طريقة غير مقبولة ايضا
- ✓ لذلك نستعمل flexible drop chute يكون لها قطر مناسب تختلف باختلاف ال workability
- ✓ يجب أن يكون الصب بشكل عامودي



Pouring(casting)

طرق الصب :

By chutes (2

workability يتم اختيار الزاوية حسب ال

By Pumps (3

عند استخدام المضخات يجب مراعات الإرتفاع أن لا يزيد عن 1.5 متر لكي لا يحدث تعشيش , واذا حدث تعشيش يصبح العמוד يشبه خلية النحل honey comped






Fig. 7.8: Placing concrete in a deep wall
(Based on ACI Manual of Concrete Practice.)



Compacting

Used to get rid of entrapped air and force the particles into closer configuration. This concrete will have

High strength , High durability , Low permeability

❖ هي عملية طرد الهواء من الخرسانة للحصول على كثافة أعلى وهي من أهم العمليات

❖ عند طرد الهواء (air entrained) تزداد كثافة الخرسانة وبتالي تزداد القوة وتقل النفاذية مما يمنع صدأ

الحديد

❖ هناط طريقتين للدمك (الرج) :

: Manual compaction ✓

يتم بواسطة اليد باستخدام (rod) قطره 25 mm ويتم توزيع الخرسانة على شكل طبقات وضرب كل طبقة 25 ضربة

: Mechanical compaction ✓

ينقسم الى قسمين

• Internal vibrators

• external vibrators

Divided to :

1) External FORM vibrators

يستخدم للأعمدة والجدران وتتم عن طريق وضع جهاز رج على العמוד أو الجدار من الخارج

2) External TABLE vibrators

يستخدم في حالة خرسانة مسبقة الصب (pre cast concrete) وتم عن طريق طاولة عليها رجاج

ويستخدم في مصانع الخرسانة الجاهزة سابقة الصب

Compacting

Internal vibrators

❖ يستخدم في هذه الطريقة جهاز يسمى (poker vibrator) وهو جهاز رجاج له خرطوم يوضع داخل الخرسانة وعند تشغيله تبدأ فقاعات الهواء بلخروج ويدخل الماء مكانه ويكون تأثيره على شكل دائري

❖ وقت الرص يعتمد على ال workability لذلك يجب أن يزيد وقت الرص كثيرا كي لا يحدث segregation

❖ يكون ارتفاع الرص بلعادة من (5-10 cm) ويجب أن تكون طبقة الخرسانة المراد رصها أصغر من ارتفاع رأس الرجاج

❖ يجب أن يكون الرجاج موضوع بشكل عامودي بزاوية 90

❖ يكون الرص على طبقات لذلك عند رص أول طبقة والبدا برص الطبقة الثانية نجعل الجهاز يدخل في الطبقة الثانية


بمقدار 2 cm حتى يمنع تكون فاصل صب

❖ يجب الإنتباه عند الإنتهاء من خروج اخر فقاعة هواء يجب ازالة الجهاز مباشرة لانه يبدأ يخرج اسمنت ويدخل ماء


❖ يجب سحبه تدريجيا وليس مباشرة كي لا يترك فراغات مكانه

❖ كل رجاجين لهم رجاج احتياطي واحد

- Ensure that compacting time is correct. Watch air bubbles going out.
- Stop once air bubbles stops and water starts to raise up.
- Start the new position.
- Compaction more than required leads to bleeding and segregation.



Correct



Incorrect



Compacting

Special Types of Concrete Based on Compaction

1) Self-compacting concrete

- ❖ Concrete of very high fluidity (mobility) and compactability.
- ❖ Contains very high quality superplasticizers in addition to viscosity modifying admixtures.

✓ نوع من أنواع الخرسانة تكون ال workability عالية جدا وقد تصل الى zero slump

✓ تتم صناعتها عن طريق اضافة Super plasticizers

✓ عند اضافة Super plasticizers حدث عندي segregation وذلك تم اختراع viscosity modifying

وتعمل على جذب أجزاء الخرسانة عن طريق الشحنات

✓ يكون ال maximum size aggregate يساوي 20 mm

✓ لا تحتاج رج

2) Roller compacted concrete

- ❖ Concrete of very low workability. It is constructed and compacted
- ❖ using pavement construction equipment. (example)

✓ نوع من أنواع الخرسانة تكون ال workability قليلة جدا وقد تصل الى zero slump

✓ يمكن رصها على مراحل

✓ تستخدم في المشاريع الكبيرة مثل سد الوحدة

Finishing

❖ **The surface should be as required**

يجب أن يتم إنهاء السطح كما هو في المخططات

❖ **Rough surface if concrete is to be used for further construction.**

إذا كنت بدي أنبي فوق السطح لازم يكون السطح خشن (rough)

❖ **Smooth surface where required. Do not use dry cement.**

يمنع استخدام الإسمنت الجاف (Using dry cement leads to cracking: Crazeing)

□ الغرض منها جعل سطح الخرسانة ناعم ومستوي

□ إذا كنت بدي أنبي فوق السطح لازم يكون السطح خشن (rough)

□ في حال ما كنت راح أنبي أو أصب فوقهم بخليه ناعم (smooth)

□ هناك عدة طرق لعمل التسوية :

1 Hand finishing : باستخدام المالج

2 wood beam : قطعة خشب طويلة ومستقيمة

3 trowel machine : ماكينة تسمى (helicopter) لديها مقابض ولديها من الأسفل مراوح تعمل على تسوية السطح

ويمكن استخدامها بعد ساعتين أو ثلاث من صب الخرسانة

4 Exposed aggregate surface : حصمة ملونة عند انتهاء زمن الشك نضربها (نرشها) بلرمل والماء يقشر الطبقة

الخارجية فتظهر الحصمة الملونة

5 Brush Finish : تستخدم أثناء IST وتستخدم فرشاة لجعل سطح الخرسانة خشن

Curing of Concrete

- ❖ Curing is the process used to continue hydration of concrete and block capillary pores to produce high quality concrete with
- ❖ High strength , High durability , Low permeability
- ❖ الهدف من هذه العملية :
 - ✓ هي ضمان وصول الخرسانة للقوة المطلوبة بعد 28 يوم عن طريق استمرارية التفاعل بين الإسمنت والماء
 - ✓ لأن الخرسانة بعد صبها تنشف ولذلك تحتاج الى ماء
 - ✓ وحتى تغلق ال capillary pores
- ❖ يجب أن تكون المياه المستخدمة في المعالجة صالحة للشرب ول w/c أقل من 0.70
- ❖ هناك بعض العوامل التي تزيد من تبخر مياه الخرسانة مما يؤدي الى جفاف الخرسانة :
 - (temperature , wind , humidity)
 - إذا صار عندي جفاف راح يصير عندي تشققات في الخرسانة (shrinkage) :
- ❖ أنواع التشققات :
 - ❑ **Autogenous shrinkage cracks**
 - ✓ تشققات طبيعية
 - ✓ تحدث نتيجة تقلص الحجم بسبب تفاعل الإسمنت مع الماء وبلتالي تنخفض كمية المياه في الخرسانة
 - ❑ **plastic shrinkage cracks**
 - ✓ تكون عامودية ومتوازية على اتجاه الرياح
 - ✓ تحدث في حال عدم سقي الخرسانة لمدة أكثر من 24 ساعة بعد انتهاء FST
 - ✓ سمكها يتراوح من 1-3 cm وهي غير خطيرة ولكن تصلحها مكلف
 - ❑ **Drying shrinkage**
 - ✓ تظهر خلال 3 أشهر
 - ✓ سببها مرور مع الجفاف
 - ✓ تمتد من بداية السطح حتى نهايته big cracks / صعبة ومكلفة في التصليح

Curing methods

1) Sprinkle with water :

- ❖ رش المياه
- ❖ الطريقة الأكثر شيوعا
- ❖ تعتمد على الجو فاذا كان الجو حارا فإن لون الخرسانة سيصبح فاتح وبلتالي الخرسانة جافة
- ❖ من عيوبها :
- ✓ تحتاج الى كميات كبيرة من المياه
- ✓ وتحتاج الى مراقبة حيث كل ما جفت الخرسانة نعيد عملية السقي

2) Cover with burlap :

نقوم بتغطية الخرسانة بلخيش ومن ثم نشبعها بلماء مما يجعل عملية التبخر صعبة

3) Cover with wet sand :

- ❖ Useful in hot weather.
- ❖ Sand can be reused in construction

- ❖ التغطية بلرمل المبلول
- ❖ طبقة من الرمل سمكها 5-10 سم
- ❖ يكون الرمل مشبع بلماء وخالي من الأملاح
- ❖ لا تصلح الا للأسطح الأفقية
- ❖ يستخدم في المناطق الحارة مثل الكويت

4) Cover with sawdust

- ❖ Make sure that it does not contain tannic acid or oxalic acid.
- ❖ Not used in Jordan

- ❖ نشارة الخشب
- ❖ طريقة بريطانية الأصل غير مستعملة في الأردن
- ❖ بعض الأنواع تحتوي على أحماض ضارة للخرسانة

Curing methods

5) Cover with impermeable membrane:

- ❖ التغطية بلنايلون مثلا
- ❖ يتم رش الخرسانة بلماء ثم نغطيها بلنايلون هكذا نمنع تبخر الماء
- ❖ من عيوبها أنها تسبب تشققات (cracks) في المناطق الحارة لأنها عازلة

6) Cover with impermeable – curing paints

- ❖ Form impermeable membranes on the surface of concrete. تتم باستخدام نوع معين من الدهانات ليشكل طبقة عازلة
- ❖ Correct application is a must. يستخدم في المباني العالية عشان ما ارجع اسقيها

7) Pooling :

- ❖ عمل بركة عن طريق عمل حواف من الرمل وصب الماء بكميات كبيرة حتى يصبح بركة
- ❖ تصلح للأسطح الأفقية

8) Immerse in water :

- ❖ الإغراق بلماء
- ❖ هي أفضل طريقة
- ❖ يتم استعمالها في الخرسانة مسبقة الصب (Precast concrete elements.)

9) Use curing admixture :

- ❖ يتم إضافة مواد تعمل على إغلاق ال Capillary pores فتمنع تبخر الماء وتكون فعاليتها 80% تقريبا من فعالية Immerse in water

10) Keep form work in place

- ❖ إبقاء الطوبار
- ❖ بخلي الطوبار موجود وما بزيله وبغطيه
- ❖ فعالة لكن مكلفة

Curing methods

11) Electric Concrete Curing Blankets

❖ Useful in cold weather or precast concrete

غير متوفرة بالأردن , عبارة عن أغطية نغطي بها الخرسانة هذه الأغطية بها أسلاك داخلية قابلة أن تنقل الحرارة بها نظام تدفئة داخلي ونضبط درجة الحرارة كما نريد , فعالة جدا في الأجواء الباردة أو الخرسانة مسبقة الصب

12) Steam curing :


❖ السقاية باستخدام البخار

❖ تعمل على تسريع التفاعل الكيميائي عن طريق رفع حرارة الخرسانة باستخدام البخار

❖ تزيد قوة الخرسانة في الأيام الأولى لكنها تقل مع الزمن

❖ تستخدم في الخرسانة مسبقة الصب Precast

❖ يجب أن تكون السقاية باستخدام البخار بـتدرج حيث ترتفع درجة الحرارة بـتدرج كي لا يحدث تشققات cracks



Curing methods

13) Self – curing concrete :

❖ خرسانة ذاتية السقي

❖ طريقة حديثة تعتمد على إستعمال aggregate درجة امتصاص عالية جدا أو special admixture

❖ تكون درجة الإمتصاص تتراوح (20- 25 %)

❖ وبذلك تحتفظ الحصمة بلماء كخزان مياه لأن الإسمنت يمتص أفضل من الحصمة وبالتالي سوف يأخذ الماء منه

❖ ميزتها: لا تحتاج سقية ولا مي ولا خيش ولا اشي بتصب وبتروح

❖ Self curing concrete allows ‘internal curing’


❖ by allowing for curing ‘from the inside to outside’ through the internal reservoirs: *saturated lightweight aggregates*,

❖ *super absorbent polymers*, or

❖ *saturated wood fibers (for special concretes)*

■ High absorbent light weight Aggregate

■ Special admixtures



Curing methods

14) Microwave curing

- ❖ A new method for precast concrete elements.
- ❖ Microwaves have the potential to deeply penetrate a material, which enables heating from within the material.
- ❖ The current technology is suitable for heating medium- thick products.
- ❖ concrete can be cured in less than six hours without the use of chemical accelerants. This is almost three times faster than conventional steam and other heating methods, which can take between 12-24 hours



4 Photo of 100 mm concrete cube cast in PEREK mould in microw

- ❖ طريقة حديثة جدا
- ❖ تستخدم في مصانع الخرسانة الجاهزة Precast
- ❖ يعتبر أسرع من steam
- ❖ 24 ساعة steam تعادل 6 ساعات Microwave

Maturity of Concrete

نضوج الخرسانة

❖ نضوج الخرسانة ويعني وصولها للقوة المطلوبة دون أي مشاكل

❖ تعتمد بشكل رئيسي على الحرارة

❖ الهدف من هذه العملية معرفة الوقت الذي نحتاجه في سقاية الخرسانة

❖ إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 5 يمنع الصب

❖ عند درجة حرارة -11 لا يوجد تفاعل

❖ إذا كانت درجة الحرارة بين -11 الى 5 نضيف admixture (accelerator)

- ❑ The maturity method is a technique for approximately predicting concrete strength based on the temperature history of the placed concrete
- ❑ Strength increases as cement hydrates.
- ❑ Higher curing temperatures accelerates hydration and results in higher strength at early ages.
- ❑ Maturity is a measure of how far hydration has progressed.
- ❑ Maturity is a time-age relationship
- ❑ Important to determine when to strike formwork

Maturity of Concrete

- The simplest common expression for maturity is

$$M(t) = \sum (T_a - T_0) \Delta t$$

- where:
- ◆ T_a = average concrete temperature during each time interval
درجة الحرارة الذي تتم عليها السقاية
- ◆ T_0 = temperature below which cement hydration is ceases (stops); mostly taken (-11 C°) DATUM.
درجة الحرارة التي عندها التفاعل الكيميائي يتوقف وهذه الدرجة هي - 11
- ◆ Δt = time intervals, days or hours
- ◆ Σ = summation of all the intervals of time multiplied by temperature.

Maturity of Concrete

The simple relation between compressive strength and maturity

$$\text{Strength} = A + B \log M$$


Where:

A: y-intercept , B: slope,

M: maturity (unit) (c . days) ← حفظ

A and B are constants that value vary according to concrete

إذا طلب السؤال كم يوم نسقي
نستعمل العلاقة أعلاه
وتكون $m = \text{temp} * \text{age}$
لا تنسى ضرب العمر



Maturity of Concrete

Example :

- A. Assume that the relationship between strength and concrete is $f'_c = -33 + 21 \log M$
- B. If the concrete is cured at 27°C, calculate the age when strength reaches 17MPa.
- Assume the cement hydration will cease at - 11°C.
- Calculate the standard strength.

A. $f'_c = -33 + 21 \log M$

$$17 = -33 + 21 \log_{10} M$$

$$M = 240.4 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{days}$$

$$M = \sum (T_a - \text{Datum}) \Delta t$$

$$240.4 = (27 - (-11)) \times \Delta t$$

$$\Delta t = 6.32 \text{ days}$$

B. $M = (22 + 11) \times (28) = 924 \text{ } ^\circ\text{C}\cdot\text{days}$

It is acceptable to use 20 instead of 22.

$$f'_c = -33 + 21 \log 924 = 29.28 \text{ MPa}$$

Maturity of Concrete

Example:

- 1 Calculate the strength when the concrete is cured at 30°C for 7 day.
- 2 What temperature is required to reach a strength of 30MPa at 28 days?

$$f'_c = -33 + 21 \log M$$

1-Strength

- $f'_c = -33 + 21 \log_{10} M$
- $M = 7(30 + 11) = 287 \text{ C}^\circ \text{ days}$
- $f'_c = -33 + 21 \log_{10} 287 = 18.6 \text{ MPa}$

2-Temperature

- $f'_c = -33 + 21 \log_{10} M$
- $30 = -33 + 21 \log_{10} M$
- $M = 1000 \text{ C}^\circ \text{ days}$
- $M = 28(T_a + 11) = 1000 \text{ C}^\circ \text{ days}$
- $T_a = 24.7 \text{ C}^\circ \sim 25 \text{ C}^\circ$

Maturity of Concrete

متى نفاك الطوبار ؟ When to strike formwork ?

- In addition to maturity, depends on type of structural element (column, footing, slabs and beams, walls,....etc)
- Unless special recommendations are required, ordinary formwork can be stripped when the following are satisfied :
 - The strength is at least n% of the standard strength.
 - The shrinkage is at least m% of the final shrinkage.

❖ تعتمد على عاملين :

✓ أن نكون وصلنا maturity المطلوبة

✓ نوع ال structural element أن يكون هل هو عامود أو سلايس

❖ متى ينفك الطوبار ؟

✓ اذا وصلت 75% strength من القوة المطلوبة

حفظ



✓ اذا وصلت 75% shrinkage

Maturity of Concrete

حتى نوقف السقاية يجب أن نحقق شرطين :

يؤخذ في هذا الجدول ال **Maturity** الأكبر

شرط **Maturity** وأن لا يقل عن القيم الموجودة بلجدول هنا

Curing condition	Type of cement	Minimum period of curing and protection (days) for average surface temperature of concrete:	
		between 5 and 10 °C (41 and 50 °F)	any temperature, t^* between 10 and 25 °C (50 and 77 °F)
<i>Good</i> : damp and protected (relative humidity > 80 per cent, protected from sun and wind)	All types	No special requirements	
<i>Average</i> : between good and poor	Portland, class 42.5 or 52.5 and Sulfate-resisting Portland, class 42.5	4	$60/(t + 10)$
	All types except those above	6	$80/(t + 10)$
<i>Poor</i> : dry or unprotected (relative humidity < 50 per cent, not protected from sun and wind)	Portland, class 42.5 or 52.5 and Sulfate-resisting Portland, class 42.5	6	$80/(t + 10)$
	All types except those above	10	$140/(t + 10)$

في هذه الحالة يحكمنا ال **Maturity**

* t = temperature (°C) in the formula to calculate the minimum period of protection in days

Durability and Deterioration of Concrete

ديمومية & تلف الخرسانة

What is durability?

- Durability is the ability of concrete to withstand the conditions for which it is designed for without deterioration for a long period of years.
- Durability of concrete may be defined as the ability of concrete to resist various deteriorating factors in its environment.

Chemical factors :

- Sulfates
- Acids
- Alkali-silicate reaction
- Carbonation
- Chlorides
- Corrosion of steel

مقاومة الخرسانة للظروف البيئية الموجودة فيها

تنقسم الظروف المحيطة في الخرسانة الى أربع أقسام :

Chemical factors ✓

Physical factors ✓

Mechanical factors ✓

Biological factors ✓

Durability : Chemical factors



- **Sulfates** : سريعة تظهر خلال سنتين

ممکن يأتي من مصدرين :

A) External sources :

❖ تأتي من البيئة الموجود فيها الخرسانة :

- ✓ مثلا خرسانة مصبوبة جنب البحر فممکن يتعرض لأملاح كبريتات البحر
- ✓ أو مبنى أساساته في تربة فيها كبريتات فهنا يصبح الجزء المدفون تحت الأرض فيها كبريتات
- ❖ بكسرهما من برا وبتغلل جوا

B) Internal sources

تأتي اذا استخدمنا **aggregate** فيه كبريتات وهاي خطيرة جدا وشبيه بسرطان الخرسانة



Ettringite is a high-sulfate calcium sulfoaluminate hydrate mineral

Aggressive Sulfates :

1. Magnesium
2. Sodium
3. Potassium
4. Calcium

هذه الكبريتات تسبب
Map cracking

❖ How to avoid or reduce sulfate attack on concrete? (Discussion)

1. نفحص التربة لنستخدم الإسمنت المناسب حسب نسبة الكبريتات
2. have the quality of concrete at a low permeability
3. Sulphate resisting cements can also be used to prevent attacks.

Also ensure an adequate **concrete** thickness, .4 high **cement** content, low water to **concrete** ratio


Durability : Chemical factors

Effect of sea-water

The most dangerous is the tidal zone

يستثنى من هنا مياه البحر الميت

- ❖ خطورته : يحوي كبريتات وكلوريدات بكميات متوسطة (contain chlorides & sulfate in medium value)
- ❖ وجود الكبريتات والكلوريدات فيه : تأثيرها الرئيسي يكون في منطقة ال tidal zone (منطقة المد) وهي أخطر منطقة
- ❖ المنطقة التي تحت tidal zone تكون الكبريتات ذائبة وخطورتها ليست وهي ذائبة بل عندما تنشف فتتحول الكبريتات الى بلورات كريستال تسبب تكسر الخرسانة
- ❖ بشكل رئيسي الذي يكسر الخرسانة بسبب مياه البحر هو sulfate attack
- ❖ الكلوريات هنا لا تكسر الخرسانة لكنها تؤدي الى صدأ حديد التسليح cohesion steal bars



Durability : Chemical factors

Acids

- Effect on Ca(OH)_2 : الخرسانة وسط قاعدي أي حمض يدخل الخرسانة يتفاعل مع
- Concrete becomes soft material : الخرسانة أول ما تذوب بتصير تشبه المعجون
- Very dangerous when reaches steel اذا وصلت الحديد فهي مصيبة

Most Dangerous Acids

- Non organic
 - Nitric Acid (HNO_3)
 - Sulfuric acid (H_2SO_4)
 - Hydrochloric Acid (HCl)
- Organic
 - Acetic Acid
 - Tonic acid

Carbonation of Concrete

- Carbon dioxide (CO_2) dissolves in pore water (H_2O) to produce carbonic acid
 - (H_2CO_3): $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
- Carbonic acid (H_2CO_3) reacts with calcium hydroxide (Ca(OH)_2) to produce calcium carbonate (CaCO_3) and water (H_2O):
 - $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Carbonation reduces pH value encouraging steel corrosion

Durability : Chemical factors

Alkali-Silicate Reaction (ASR) Alkali-Aggregate Reaction (AAR) Concrete Cancer


- Alkali from cement or any other source + Water + free silica from aggregate → Alkali silicate hydrate gel
- Expansive and disruptive causing cracks : هذه التفاعل خطير جدا ويسمى سرطان الخرسانة :
 - We can't be stopped ✓
 - We can't be repaired ✓
 - Very slow reaction until 10 years ✓

How to reduce ASR ?

- ❖ Avoid high alkali content :
 - use low alkali Portland cement ($\approx \text{Na}_2\text{O} + 2/3\text{K}_2\text{O} \leq 1\%$)
 - replace cement with pozzolanic materials.
- ❖ Avoid reactive aggregate with free silica (amorphous silica)
- ❖ Control access to water
- ❖ Use lithium additives prior to placement of concrete or as a treatment in already existing concrete. نوع من انواع الادمكسشر
- ❖ Limit total amount of alkalis in concrete to a max of 3kg/m^3 .

Alkali-Silica Reaction

Effect of Total Alkali content



Durability : Chemical factors

Corrosion of Reinforcement

جميع ما ورد في هذا
السلاميد هو نص حرفي
لما قاله الدكتور

The corrosion of steel bars and effect of pH value.

- ✓ نصب الخرسانة الحديثة $PH = 13$ وجود PH بهذه النسبة يعطي حماية لحديد التسليح من التلف
- ✓ فيكون حديد التسليح في السنوات الأولى من عمر الخرسانة غير معرض للتلف لأنه محمي بسبب PH عالية
- ✓ لكن PH يقل مع الزمن
- ✓ $Ca(OH)_2$ احد العوامل التي تجعل PH عالية اضافة الى وجود القلويات
- ✓ مثل $CaO / free MgO / K_2O$ او القلويات الموجودة داخل الاسمنت هاي العوامل بتخلي PH عالية
- ✓ بضل الحديد محمي لحد ما يصير الحديد $10.5PH$
- ✓ عند $PH = 10.5$ يبدأ الحديد يصدي وهنا التفاعل ينتج $CaOH_3$ وهاي طبقة غير ذائبة فبتشكل protective layer حول حديد التسليح
- ✓ لكن عند تقريبا 9.5 طبقة الحماية هاي تنكسر فبصير تفاعل الحديد مع الاوكسجين وبخار المي سريع جدا
- ✓ بنتهي انه يتشكل مواد الصدأ حجمها اكبر بكثير من حجم المواد الأصلية فتتمدد تؤدي الى تكسير الخرسانة
- ✓ وصول الاوكسجين وبخار الماء الي حديد التسليح فيبدأ حديد التسليح يصدي ثم يكبر حجمه فيؤدي الى تكسر الخرسانة

➤ كيف تميز هذا المبنى حديده مصدي ؟

✓ بتشوف Crakes اذا طالع منه لون احمر وجود اللون الاحمر هذا هو لون الصدأ

➤ حتى يصدي الحديد لازم تتوفر مجموعة من العوامل ؟

1. تكون PH اقل من 10.5

2. يتوفر الاوكسجين اللازم لعملية الصدأ

3. يتوفر الماء اللازم او بخار الماء اللازم لعملية الصدأ


✓ المنشآت المعرضة للمي اكثر عرضة للصدأ من المنشآت المعرضة للجفاف

✓ مثلا الصدأ على سطح البناية الي فوق أكثر من العقدة الي تحت

✓ البي اتش فاليو طول ما هي فوق 9.5 لا يوجد خطر للتكسر في الخرسانة

✓ كل ما زادت سماكة cover نحمي حديد التسليح بشكل أكبر

✓ المنشآت التي تحت الأرض يجب أن تؤخذ cover أكبر ليس من أجل الصدأ بل من أجل الكبريتات



Durability : Chemical factors

Presence and Effect of Chlorides

Tow types :

- Internal sources: Mainly sand (Sand or aggregate)
- External sources : see water
- **Chlorides causes** : Provokes (تحت) corrosion (Pitting corrosion)

➤ Results of Corrosion of Rebars Pitting corrosion due to alkalis :

Reduction in Cross-Sectional Area and Pitting Corrosion

✓ من العوامل التي تزيد الصدأ هو وجود الكلوريدات

✓ وجود الكلوريدات يساعد على صدأ حديد التسليح وهي قاتل كبير للخرسانات التي يوجد بها حديد تسليح


✓ اما بلخرسانات غير المسلحة لا يؤثر بلعكس يتفاعل C3A

✓ في الاردن تكون نسبة الكلوريدات في الرمل اكثر

✓ حتى نستخدم الإسمنت بكفاءة يجب أن نستخدم رمل مغسول

✓ في الأردن في عننا رمل سيل وحصمة سيل بتاخذ من كسارات قريبة من البحر الميت لذلك يجب ان اشترية مغسول

✓ **Pitting corrosion** : عبارة عن خروج الايونات والالكترونات من المكان الموجود في كلوريدات الى المكان المجاور



How can we reduce corrosion of steel in concrete?

1. نستخدم agg مغسول
2. نستخدم نوع اسمنت opc ولكن نضبط الكبريتات ايضا
3. نعمل عزل (مثل دهان يعزل الحديد)
4. نستخدم اسمنت فيه C3A عالية

Durability : Physical factors

Main Physical factors :

- Plastic settlement

- ✓ يحصل كراك من عدم تساوي ارتفاع حديد التسليح وهي تشققات موازية لحديد التسليح (خطيرة لانها تسهل عملية الصدأ)
- ✓ السبب الرئيسي هو مي زيادة في الخلطة ويحدث في ساعات مبكرة بعد عملية الصب

- Shrinkage : (types)

- Autogenous shrinkage

✓ يحدث طالما التفاعل الكيميائي شغال

- Plastic shrinkage

✓ تحدث والخرسانة طرية وهي تشققات عامودية على اتجاه الرياح عند تأخر ال curing

✓ يحدث في الساعات الأولى بعد صب الخرسانة

✓ ويحدث بعد انتهاء FST

- Drying shrinkage

- ✓ يمتد من أول الخرسانة الى اخرها وعلى كل عمقها وهو كراك يظهر بعد مرور أيام أو اشهر من عمر الخرسانة وهي نتيجة الحرارة وهو استمرارية التفاعل الكيميائي


- Temperature effects

- Freeze and thaw

- Plastic settlement



- Plastic shrinkage




Durability : Physical factors

Autogenous shrinkage

- Autogenous shrinkage, also known as “basic shrinkage,” is the shrinkage due to chemical reactions (hydration) between cement with water.

- Its magnitude is usually ignored in low strength concretes.
- It is important in high strength concrete with w/c more than 0.40.

تكون كميته صغيرة عادة للخرسانة العادية اما اذا كانت قوة الخرسانة عالية تكون قيمته عالية



Less than w/c 0.4



Durability : Physical factors

Temperature Cracking

When does cracking occur?

- When temperature and shrinkage act together, then
 - Total strain = temperature strain + shrinkage strain.
 - Stress = strain x modulus of elasticity
 - If the stress exceeds tensile strength of concrete, then concrete cracks

Note that temperature strain can be + or -

Temperature and Drying Shrinkage Cracking :

The stress will be:

- ✓ (Temperature strain + shrinkage strain) Multiplied by the modulus of elasticity
- ✓ *If the stress exceeds concrete tensile strength, concrete will crack*

Main Temperature Effects


- Elongation & shortening
- Heat of hydration

حرارة عالية تؤدي الى تمدد
غير منتظم نتغلب عليه باضافة
(LHC)

Linear Expansion

$$\frac{\Delta L}{L_o} = \alpha \Delta T \quad L = L_o(1 + \alpha \Delta T)$$

α – thermal coefficient
of linear expansion



Durability : Physical factors

Freeze and Thaw (Frost action)

❖ Use Air-entrained concrete to avoid such deterioration

❖ Solve problem:

1. use air entrained concrete
2. use air entrained admixture
3. w/c ratio should be less than 0.5

✓ لما تشتي المي بتنزل على الخرسانة


✓ كون cracks بلخرسانة فبتتعمما مي

✓ على اثره لما تنزل الحرارة عن الصفر فبتزيد حجمها فبتكسر الخرسانة

✓ فلما تتبخر المي cracks بتكون كبرت وتكرر هذه العملية مؤدية الى تكسر الخرسانة وبتطلع قطع صغيرة

❖ تأثير **Frost action** بشكل رئيسي :

✓ في المنشآت المعرضة للبرد الشديد مثل الجسور والأرضيات



Durability : Mechanical factors

- **Abrasion:** الإحتكاك أو التاكل

Angular aggregate decrease of abrasion or wear

Add Harding material on surface

✓ خطر في الخرسانة التي تتعرض للإحتكاك : مثل البلاط مثل المطارات مثل الطرق الإسفلتية
❖ لحل المشكلة :

✓ نستخدم aggregate مقاوم للإحتكاك مثل Angular aggregate

✓ نستخدم مادة تقسي السطح الخرسانة تسمى Hardned material ويستخدم في المصانع بشكل خاص

- **Erosion:** الحت والتعرية

✓ تحدث نتيجة السطح الخرساني لرياح شديدة في منطقة معينة أو جريان مياه في منطقة معينة فتحدث عملية الحت والتعرية

✓ في الخرسانة الحت والتعرية أسهل من الصخور لأن العجينة الإسمنتية تبدأ تتفتت بشكل سريع

- **Cavitations :** التكهفات

✓ يظهر بشكل كبير في المنشآت المائية وبلذات المجاري المائية

✓ تلف يحدث في الخرسانة عن طريق حفر عميق بسبب حدث مفاجئ في منطقة معينة مثل عملية التعرية

- **Impact**

✓ يحدث بسبب حمل مفاجئ مثل ارتطام سيارة (صدمة خارجية)


- **Vibration**



Erosion



Cavitations



Abrasion

Durability : Biological Effects

شرط البكتيريا للتأثر في الخرسانة : أن تتوافر الظروف المناسبة للحياة لذلك يجب توفر الشروط هذه للتأثير :
البكتيريا كائن حي تحتاج الى الماء والغذاء ودرجة حرارة مناسبة

• Types of bacteria

– Sulfate-reducing bacteria (SRB)

✓ بكتيريا اذا وجدت فتأكل عن طريق أخذ ال sulfate(so4) وتخرج بدالها H2S

✓ اذا تواجد H2S يتفاعل مع CaOH2 في الخرسانة في المرحلة الأولى , في المرحلة الثانية تنتج كبريتات تسبب تكسير الخرسانة

✓ تعيش هذه البكتيريا في قاع المجاري ومعظمها بكتيريا لا هوائية تتخذى بدون وجود هواء (anaerobic)

– Sulfur-oxidizing bacteria (SOB)

✓ تؤخذ عنصر الكبريت الموجود في أكلها وتحوله الى كبريتات (بكتيريا هوائية erobic)

– Iron-oxidizing bacteria (IOB)

✓ تمتاز بأنها تأخذ الحديد للتغذى من حديد التسليح ويتحوله الى مواد أخرى

✓ هذه الظاهرة تسمى بمرض سل الأنابيب tuber clowzer

– Oil-oxidizing bacteria (OOB)

✓ عبارة عن بكتيريا تعيش في منشآت النفط وتحديدا في قعر الخزان وهي لا هوائية anaerobic


✓ تمتاز بأنها تستطيع أخذ الهيدرو كاربون من مشتقات النفط عن طريق أكل النفط وتنتج غاز H2S وهي ميزة نادرة في الكائنات الحية

– Self-healing bacteria (SHB)

Durability : Biological Effects

Steel Biocorrosion Tuberculosis (TB) of Pipes

Iron-oxidizing bacteria (IOB)



✓ هي عبارة عن بكتيريا تستطيع أخذ الحديد الازم لنموها من حديد التسليح

✓ هذه الظاهرة تسمى بمرض سل الأنابيب **tuber clowzer**

✓ البكتيريا بتضل تاكل في الحديد حتى تخزقه

❖ لتجنب هذه المشكلة يجب أخذ الحيطه والحذر فمثلا :

مواسير الماء المعدنية نتجب :


✓ طمرها بلتراب بل نستخدم العدسية كي لا تتستطيع البكتيريا من الوصول الى الحديد

✓ اما بالنسبة للخرسانة فان وجد هذا النوع من البكتيريا فيمكن يدخل من الكراك ويدخل الى حديد التسليح

Durability : Biological Effects

Concrete Biodeterioration Mechanism in Sewers (المجاري)

الإسمنت المستخدم في المجاري SRPC



Summary

- Anaerobic SRB in the bottom of pipe produces H_2S .
- H_2S is a mild acid that produces H_2SO_4 causing acid attack in all upper parts of the pipe.
- SOB that are found in the DHL and LDL consumes H_2S and forms sulfuric acid in this zone.

أكثر منطقة تاكل بين DHL & DLL لأنه يحدث فيها تكسير

- This zone becomes a putty-like material.
- A greenish color may be observed

Mix Design

Based on ACI 211.1

❖ هو خلط وتصميم الخلطة الخرسانية وهي اختيار الكميات المناسبة للمواد بحيث تحقق الشروط المناسبة للخرسانة

Step 1: Choice of slump : أول قرار يتخذه المهندس

- Generally, the slump depends on the main site conditions and requirements.
 - Usually, the slump is specified in the project requirements.
 - Take care for section sizes.
Narrow sections المقاطع الضيقة (such as ribs in slabs) require high workability while wide sections (such as foundations) require low workability.
 - Take care for environmental conditions. كم درجة الحرارة كم الرطوبة كم الرياح

Step 2: Choice of NMSA

- Take care for section sizes. Narrow sections (such as ribs in slabs) require small NMSA while large sections (such as foundations) require high NMSA.
- The higher the NMSA, the lower the costs.

Step 1 +2
decision an
engineer

- ممكن تتراوح من 10 – 150 مم
- في السدود تصل 150 مم
- في المباني العادية أكثر شيوعا من 20-25
- في الأردن شائع 20 مم للعقدات
- في تصميم الخلطات كل ما زاد NMSA الكلفة حيث يتقل كمية الإسمنت وكمية الإسمنت هي التي تتحكم بتكلفة

Mix Design

Step 3: Determine the strength of concrete

- Strength (mix design) = Structural strength + Margin

- → If standard deviation is known , then the strength is the higher of:

- $F_{MD} = F_{STRUC} + 1.34 s$ MPa : قد يأتي السؤال على شكلين في الإمتحان : ضروري حفظ الشكلين :

- $F_{MD} = F_{STRUC} + 2.33 s - 3.5$ MPa الشكل الأول :

- If s → unknown → Margin from Table يكون معطي في السؤال قيمة الإنحراف المعياري standard deviation

F md = القوة المطلوبة

F struc = القوة التي تم تصميمها

Margin = معامل الأمان

في هذه الحالة نلجأ الى استخدام المعادلتين ونعتمد الرقم الأكبر وهذه المعادلات ليست حفظ وتعطى بلاإمتحان :

$$F_{MD} = F_{STRUC} + 1.34 s \text{ MPa}$$

$$F_{MD} = F_{STRUC} + 2.33 s - 3.5 \text{ MPa}$$

الشكل الثاني :

يعطي معامل الأمان ال Margin فنذهب للجدول ونأخذ قيمة معامل الأمان وهنا نستخدم المعادلة التالية مباشرة

$$\text{Strength (mix design) = Structural strength + Margin}$$

يمكن أن يعطي في السؤال قيمة الإنحراف المعياري ومعامل الأمان ليخربطك

في هذه الحالة نستخدم حالة الإنحراف المعياري ونعوض في المعادلتين ونختار القيمة الأكبر ولا يتم اللجوء للجدول

Table 17.3: Required increase in strength for specified compressive strength when no tests records are available, according to ACI 318-05

Specified compressive strength		Required increase in strength	
MPa	psi	MPa	psi
less than 21	less than 3000	7	1000
21 to 35	3000 to 5000	8.5	1200
35 or more	5000 or more	10.0	1400

Mix Design

Example Step 3: Determine the strength of concrete

- Assume that a concrete mix will be designed for concrete columns at HU campus. The cylinder strength is 25MPa at 28days and the standard deviation is not known.

متى يكون الإنحراف المعياري معروف؟

في هذه الحالة يجب الرجوع للجدول لأن الانحراف المعياري غير معروف

$$F_{struc} = 25 \text{ mpa}$$

نذهب للجدول بما أن القوة 25 فمعامل الأمان هو 8.5

$$\text{Strength (mix design)} = \text{Structural strength} + \text{Margin}$$

- The design strength is $25+8.5=33.5\text{MPa}$.

1- حالة بناء عمارة سكنية ومن ثم بناء عمارة ثانية بجوارها

2- نتائج كسر المكعبات خلال بداية المشروع

ملاحظة هامة جدا جدا :

بما أننا نصمم على النظام الأمريكي فمن الطبيعي أن تكون القوة المحسوبة هي قوة الأسطوانة فإذا تم في السؤال اعطاء

F_{struc} بدلالة المكعب يجب أن نقسم على 1.25

لأننا نصمم حسب المواصفات الأمريكية

Table 17.3: Required increase in strength for specified compressive strength when no tests records are available, according to ACI 318-05

Specified compressive strength		Required increase in strength	
MPa	psi	MPa	psi
less than 21	less than 3000	7	1000
21 to 35	3000 to 5000	8.5	1200
35 or more	5000 or more	10.0	1400

Mix Design

Step 4: Determine the w/c ratio : العامل الرئيسي المؤثر على قوة الخرسانة

The w/c ratio is the lowest of

1. That required for strength (from table)

2. That required for durability:

- $W/C \leq 0.5$ for moderate sulfate attack (use SRPC or MSRPC)

(use SRPC or MSRPC)

- $W/C \leq 0.45$ for severe sulfate attack (use SRPC)

- $W/C \leq 0.5$ to resist severe cold weather.
Concrete must be air-entrained.

3. That required for durability:

$W/C \leq 0.5$ for permeability.

يجب حساب هذه الخطوة بدقة لأنها مسؤولة عن كثير من الخصائص وأهمها المقاومة

TABLE A1.5.3.4(a) — RELATIONSHIPS BETWEEN WATER-CEMENT RATIO AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE (SI)

Compressive strength at 28 days, MPa*	Water-cement ratio, by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
40	0.42	—
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

N.B: Although ACI allows the use of OPC and reduce w/c by 0.05, long term studies showed that concrete remains less durable

كل ما كانت قيمة w/c أقل من 0.5 كل ما كان أفضل وأستطيع ضبط خصائص أكثر

Use this non -entrained

Mix Design

Example

Step 4: Determine the w/c ratio

- For strength 28.5 MPa, then the w/c ratio is between 0.54 and 0.47 ? Find w/c
في هذه الحالة لا نستطيع معرفة القيمة مباشرة لذلك نلجأ لعملية رياضية سوف يتم أو تم أخذها في مادة الإحصاء وهي كلاتي :
نأخذ الفرق بين مقدار قوة القيمتين أعلاه كما في الجدول (القوة الأكبر ناقص الأصغر)
المعطيات في السؤال ثم نساوي الجهة الأخرى بناتج القوة التي وجدناها ناقص القوة الأقل منها ونقسمها على فرق w/c الخاص بهم ونقسمهم على مقدار ال w/c ونجد المطلوب :

$$\frac{35 - 30}{0.47 - 0.54} = \frac{33.5 - 30}{x - 0.54}$$

- Interpolation will give that the w/c ratio is **approximately 0.50**

Since there are no special durability requirements, the strength will control and the w/c is 0.50.

TABLE A1.5.3.4(a) — RELATIONSHIPS BETWEEN WATER-CEMENT RATIO AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE (SI)

Compressive strength at 28 days, MPa*	Water-cement ratio, by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
40	0.42	—
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

Mix Design

Step 5: Determine water content

Step 6: Determine the air content

TABLE A1.533 — APPROXIMATE MIXING WATER AND AIR CONTENT REQUIREMENTS FOR DIFFERENT SLUMPS AND NOMINAL MAXIMUM SIZES OF AGGREGATES (SI)

Water, Kg/m ³ of concrete for indicated nominal maximum sizes of aggregate								
Slump, mm	10	12	20	25	40	50	75	150
Non-air-entrained concrete								
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Air-entrained concrete								
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent for level of exposure:								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5****	1.0**
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5****	3.0**
Extreme exposure††	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5****	4.0**

❖ Water content

✓ تعني كمية الماء التي يجب اضافتها مع الخلطة الخرسانية للتفاعل مع الإسمنت

✓ وتعتمد على قيمة (slump+ NMSA) ويجب اعطائهم في السؤال

❖ لإيجاد قيمة المحتوى المائي :

✓ نذهب للجدول ونقارن قيمة ال (slump+ NMSA) فمثلا كان slump = 100 مم / NMSA = 20 مم

✓ يكون الجواب 205 وعرفته من الجدول

: Air content

تعتمد على مقدار Water content فلا يمكن معرفة المقدار الهوائي بدونه

يتم استخراجها من الجدول أعلاه فحسب المثال السابق يكون الجواب 2% من الجدول ووضعت دائرة في

الجدول للتمييز ولا ننسى أننا نصمم على أساس non-entrained

Mix Design

Step 7: Cement content

$$\text{weight of cement} = \frac{\text{weight of water}}{w/c}$$

water content هي Weight of water

- Example:
- Cement content = $205/0.50=410\text{kg/m}^3$

Step 8: The coarse aggregate content

يكون معطى في السؤال

معامل النعومة (Fineness modulus) + NMSA

وباستخدام الجدول أستطيع ايجاد حجم CA

نجد الحجم من الجدول ثم نضربه بكثافة CA وتكون معطاة في السؤال فنجد الوزن

$$\text{Amount of coarse dry aggregate (kg/m}^3\text{)} = \text{Volume} \times \text{density} = V \times \rho_{\text{bulk}}$$

TABLE A1.5.3.6 — VOLUME OF COARSE AGGREGATE PER UNIT OF VOLUME OF CONCRETE (SI)

Nominal maximum size of aggregate, mm	Volume of dry-rodded coarse aggregate* per unit volume of concrete for different fineness moduli† of fine aggregate			
	2.40	2.60	2.80	3.00
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
40	0.75	0.73	0.71	0.69
50	0.78	0.76	0.74	0.72
75	0.82	0.80	0.78	0.76
150	0.87	0.85	0.83	0.81

Example

- Assume that the FM of sand is 2.5 NMSA = 20
- USE Interpolation Then Volume of coarse aggregate = 0.65m^3 .
- Assume that the dry rodded unit weight is 1400kg/m^3
- Then the weight of coarse aggregate is $0.65 \times 1400 = 910 \text{ kg/m}^3$

Mix Design

Step 9: Fine Aggregate Content

- Apply absolute volume method
- Note that y% air is written as y/100 in the equation. Note that $\rho_w = 1000\text{kg/m}^3$

S.G Cement = 3.15

S.G water = 1

$$\sum V_{\text{Concrete}} = 1 = V_w + V_c + V_{CA} + V_{FA} + V_{AIR}$$

$$V_{FA} = 1 - \left(\frac{M_w}{1 \times 1000} + \frac{M_c}{3.15 \times 1000} + \frac{M_{CA}}{S.G_{CA} \times \rho_w} + AIR\% \right)$$

$$FA = V_{FA} \times S.G_{FA} \times \rho_w$$

$$\bullet \text{ Volume} = \frac{W}{S.G * \gamma_w}$$

Example

➤ Assume S.G for C.A and F.A = 2.5 and 2.8

$$\frac{410}{3.15(\text{حفظ}) * 1000} + \frac{205}{1 * 1000} + \frac{910}{2.5 * 1000} + \frac{W_{FA}}{2.8 * 1000} + 0.02 = 1$$

$$\bullet W_{FA} = 786 \text{ Kg}$$

Mix Design

Step 10: Adjustment for absorption

❖ Required water = free water + absorption – moisture
= free Water + (CA * abs_{CA} + FA * abs_{FA}) - (CA * m_{CA} + FA * m_{FA})

❖ Where:

✓ CA: coarse aggregate content

✓ FA: Fine aggregate content

✓ Abs: absorption

✓ m: moisture content

قد ترد فكرة في الإمتحان يعطي فيها admixture
بنسبة معينة ويطلب كمية new water
في هذه الحالة نستخدم هذا القانون
New water = free water - admix

Example

	Absorption	Moisture content
CA	2%	4%
FA	3%	1%

- Then the adjusted water will *Approximately* be
 $205 + (910 \times 0.02 + 786 \times 0.03) - (910 \times 0.04 + 786 \times 0.01)$

Mix Design

Step 11: Adjust for practical values

- 1) Add 2 kg of water to increase slump by 1 cm and vice versa
- 2) Add 3 kg of water to reduce air by 1% and vice versa
USE THE HIGHER OF 1 or 2.
- After adjustment of water you have to recalculate cement content according to step 9 and then fine aggregate content as described in steps
- **Case “Vice Versa” :**
We will take the **smaller value** not larger .
- *Note that the coarse aggregate does not change.*

Example

- Assume that slump is 70mm and air content is 3.5%.
- Old slump 100mm old air content 2% Then
 - For slump, add $(10-7) \times 2 = 6\text{kg}$
 - For air, add $(3.5-2) \times 3 = 4.5\text{ kg}$
 - **Choose 6 kg.**
 - New water will be $205+6=211\text{kg}$
 - New cement will be $211/0.50=422\text{kg}$
 - The CA does not change
 - Find FA from volume method

Mix Design

EXAMPLE : 1

A. Design a normal concrete mix using ACI absolute volume method satisfying the following :

1- slump is 50mm

2- structural strength = 30MPa

3- NMSA=40mm

4- FM=2.5

5- SG for CA, FA, cement = 2.5 , 2.7 , 3.15

Assume $\gamma_{roded-unit\ weight} = 1500\text{ kg/ m}^3$

B. Adjust for absorption satisfying the following :

Absorption of CA = 3% and FA = 4% and both are oven dried before used in the mix .

C. If practical measurements showed that the slump is 100mm adjust the weigh of water for the next trial .

Mix Design

SOL EXAMPLE : 1

- $F_{MD} = 30 + \underline{8.5} = 38.5 \text{ Mpa}$

- $\frac{40 - 38.5}{38.5 - 35} = \frac{0.42 - x}{x - 0.47} \quad \frac{w}{c} = 0.435$

Slump = 50mm NMSA = 40

water = 165 ($\frac{Kg}{m^3}$) and Air-content = 1%

- Cement = $\frac{W}{(\frac{W}{C})} = \frac{165}{0.435} = 379.31 \frac{Kg}{m^3}$

F.M = 2.5

Volume coarse aggregate = $0.74 m^3$

Weight of CA = Volume * γ_{roded} -unit weight

$W_{CA} = 0.74 * 1500 = 1110 \text{ Kg}$

$\frac{379.31}{3.15 * 1000} + \frac{165}{1 * 1000} + \frac{1110}{2.5 * 1000} + \frac{W_{FA}}{2.7 * 1000} + 0.01 = 1$

- $W_{FA} = 703.57$

- Density = $703.57 + 379.31 + 165 + 1110 =$

Mix Design

SOL EXAMPLE : 1

Absorption of CA = 3% and FA = 4% and both are oven dried before used in the mix
(Moisture content = 0%)

$$W_{\text{new}} = 165 + \left[\frac{3}{100} * 1110 + \frac{4}{100} * 703.57 \right] = 226.44$$

the slump is 100mm

❖ **Adjust for practical values (ACI) :**

• Add **2kg** of water to **increase** slump by **1 cm** .

• **Slump(الفرض) :**

$(10-5)*2 = 10\text{kg}$ for slump

New water = $165(\text{Free water not adjusted}) - 10 = 155$

Mix Design

EXAMPLE : 2

A. Design a concrete mix to satisfy the following requirements :

1- slump is 4cm

2- structural strength = 27MPa and the standard deviation is 6MPa

3- NMSA=40mm

4- FM=2.55

5- SG for CA, FA= 2.5 , 2.7 Assume $\gamma_{roded-unit\ weight} = 1400 \frac{Kg}{m^3}$

B. If practical measurements showed that the slump is 1cm and air content is 4% ,
adjust the weigh of water and cement for the next trial ?

Mix Design

SOL EXAMPLE : 2

- Margin = $1.34S$ Mpa = $1.34 * 6 = 8.04$

or Margin = $2.33S - 3.5$ Mpa = $2.33 * 6 - 3.5 = \underline{10.48}$

- $F_{MD} = 27 + 10.48 = 37.48$

- $\frac{40 - 37.48}{37.48 - 35} = \frac{0.42 - x}{x - 0.47} \quad \frac{W}{C} = 0.445$

Slump = 40mm NMSA = 40

water = $165 \left(\frac{Kg}{m^3}\right)$ and Air-content = 1%

- Cement = $\frac{W}{\left(\frac{W}{C}\right)} = \frac{165}{0.445} = \mathbf{370.78 \frac{Kg}{m^3}}$ F.M = 2.55

Volume coarse aggregate = $0.735 m^3$

Weight of CA = Volume * γ_{roded} -unit weight

$W_{CA} = 0.735 * 1400 = 1029 Kg$

$$\frac{370.78}{\mathbf{3.15} * 1000} + \frac{165}{1 * 1000} + \frac{1029}{2.5 * 1000} + \frac{W_{FA}}{2.7 * 1000} + 0.01 = 1$$

- $W_{FA} = 798.36$

- Density = $798.36 + 370.78 + 165 + 1029 =$

SOL EXAMPLE : 2

the slump is 40mm

❖ **Adjust for practical values (ACI) :**

• Add **2kg** of water to **increase** slump by **1 cm** .

• **Slump(الفرض) :**

$(4-1)*2 = 6$ kg for slump

Add **3kg** of water to **reduce** air content by **1 %** .

$(4-1)*3 = 9$ kg for air content

New water = 165 (Free water not adjusted) + 9 = 174

$$\text{Cement} = \frac{W}{\left(\frac{W}{C}\right)} = \frac{174}{0.445} = \mathbf{391.01} \frac{\text{Kg}}{\text{m}^3}$$

Hashemite University Civil Engineering	Building Materials PROJECT	Date: 15/4/2020
Hisham Qasrawi		الاسم : إياس
Section : 1		الرقم :
USE YOUR OWN DIMENSIONS		الرقم المتسلسل : 22

اكتب اسمك باللغة العربية كما يظهر في ملفات الجامعة

REQUIRED

Design a normal concrete mix to satisfy all the requirements mentioned beside your name.

Concrete is **non air-entrained**. OPC is used.

No special durability or permeability requirements.

DATA

Copy your own data in this table

Absorption Of CA (%)	Absorption Of FA (%)	Rodded Unit Weight of CA kg/m ³	FM of FA	SG of FA	SG of CA	NMSA mm	Standard deviation	Strength MPa	Slump mm
1	2	1350	2.8	2.4	2.8	25	3	28	160

DEAD LINE FOR SUBMITTING PROJECT IS 23/4/2020.

TABLE A1.533 — APPROXIMATE MIXING WATER AND AIR CONTENT REQUIREMENTS FOR DIFFERENT SLUMPS AND NOMINAL MAXIMUM SIZES OF AGGREGATES (SI)

Water, Kg/m ³ of concrete for indicated nominal maximum sizes of aggregate								
Slump, mm	10	12	20	25	40	50	75	150
Non-air-entrained concrete								
25 to 50	207	199	190	179	166	154	130	113
75 to 100	228	216	205	193	181	169	145	124
150 to 175	243	228	216	202	190	178	160	—
Approximate amount of entrapped air in non-air-entrained concrete, percent	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2
Air-entrained concrete								
25 to 50	181	175	168	160	150	142	122	107
75 to 100	202	193	184	175	165	157	133	119
150 to 175	216	205	197	184	174	166	154	—
Recommended average total air content, percent for level of exposure:								
Mild exposure	4.5	4.0	3.5	3.0	2.5	2.0	1.5****	1.0**
Moderate exposure	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0	3.5****	3.0**
Extreme exposure††	7.5	7.0	6.0	6.0	5.5	5.0	4.5****	4.0**

TABLE A1.5.3.4(a) – RELATIONSHIPS BETWEEN WATER-CEMENT RATIO AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE (SI)

Compressive strength at 28 days, MPa*	Water-cement ratio, by mass	
	Non-air-entrained concrete	Air-entrained concrete
40	0.42	—
35	0.47	0.39
30	0.54	0.45
25	0.61	0.52
20	0.69	0.60
15	0.79	0.70

Table 17.3: Required increase in strength for specified compressive strength when no tests records are available, according to ACI 318-05

Specified compressive strength		Required increase in strength	
MPa	psi	MPa	psi
less than 21	less than 3000	7	1000
21 to 35	3000 to 5000	8.5	1200
35 or more	5000 or more	10.0	1400

TABLE A1.5.3.6 – VOLUME OF COARSE AGGREGATE PER UNIT OF VOLUME OF CONCRETE (SI)

Nominal maximum size of aggregate, mm	Volume of dry-rodded coarse aggregate* per unit volume of concrete for different fineness moduli† of fine aggregate			
	2.40	2.60	2.80	3.00
10	0.50	0.48	0.46	0.44
12.5	0.59	0.57	0.55	0.53
20	0.66	0.64	0.62	0.60
25	0.71	0.69	0.67	0.65
40	0.75	0.73	0.71	0.69
50	0.78	0.76	0.74	0.72
75	0.82	0.80	0.78	0.76
150	0.87	0.85	0.83	0.81

Mix Design

STEPS

1. The mix design strength:

Strength (mix design) = Structural strength + Margin

$$FMD = FSTRUC + 1.34 s \text{ MPa}$$

$$FMD = FSTRUC + 2.33 s - 3.5 \text{ MPa}$$

$$F_{md} = 28 + (1.34 * 3) = 32.02 \text{ mpa}$$

$$F_{md} = 28 + (2.33 * 3) - 3.5 = 31.49 \text{ mpa}$$

We take the large number : $F_{md} = 32.02 \text{ mpa}$

2. The w/c ratio

$$\frac{35 - 30}{0.47 - 0.54} = \frac{32.02 - 30}{x - 0.54}$$

$$x = 0.51 \text{ approximately} = 0.5$$

يجب التعويض بنفس القيمة الي
بتطلع وليس 0.5 انا كملت حل على
اساس 0.5 لازم 0.51

Interpolation will give that the w/c ratio is approximately 0.50

there are no special durability requirements, the strength will control and the w/c is 0.50.

Mix Design

3. The water content

A slump of 160mm will be suitable for the structure.

NMSA is 25mm

The water content is 202kg/m³

4. The air content

The air content is 1.5% from table

5. The cement content

$$\text{Weight of cement} = \frac{\text{weight of water}}{w/c}$$

$$\text{Weight of cement} = \frac{202}{0.5} = 404 \text{ Kg/m}^3$$

Mix Design

6. The amount of coarse aggregate

The FM of FA is 2.8.

Then Volume of coarse aggregate = 0.67m³. From table

The dry rodded unit weight is 1350kg/m³

Then the weight of coarse aggregate is Volume x density

$$0.67 \times 1350 = 904.5 \text{ kg/m}^3$$

7. The amount of fine aggregate (Use the absolute volume method)

$$\rho_w = 1000 \text{ kg/m}^3$$

$$SV_{\text{Concrete}} = 1 = V_w + V_c + V_{FA} + V_{CA} + V_{AIR}$$

$$V = \frac{\text{weight}}{\text{Density}}$$

$$\frac{V_{FA}}{2.4 \times 1000} = 1 - \left(\frac{MW}{1 \times 1000} + \frac{MC}{3.15 \times 1000} + \frac{MCA}{2.8 \times 1000} + \text{AIR \%} \right)$$

$$\frac{V_{FA}}{2.4 \times 1000} = 1 - \left(\frac{202}{1 \times 1000} + \frac{404}{3.15 \times 1000} + \frac{904.5}{2.8 \times 1000} + 1.5 \% \right)$$

$$W_{FA} = 796.104 \text{ kg/m}^3$$

8. The amount of absorbed water

The amount of absorbed water= absorption = $(CA \times abs_{CA} + FA \times abs_{FA})$

$$(904.5 \times 1\%) + (928.78 \times 2\%) = 27.62 \text{ kg/m}^3$$

9. The approximate density

Approximate Density =

$W_w + W_c + W (\text{coarse}) + W (\text{fine}) + W (\text{any other ingredient}) =$

$$202 + 404 + 904.5 + 928.788 = 2439.288 \text{ kg/m}^3$$

Mix Design

10. If practical measurements showed that the actual slump is 2cm less than required and the air content is 2% more than required. Adjust the mix for the next trial.

For slump : $2 \times 2 = 4$ kg

For air: $2 \times 3 = 6$ kg

Choose 6 kg. (the large number)

A.The new water content

$$\text{New water content} = 202 + 6 = 208 \text{ kg/m}^3$$

B.The new cement content

$$\text{Weight of cement} = \frac{\text{weight of water}}{w/c}$$

$$\text{Weight of cement} = \frac{208}{0.5} = 416 \text{ Kg/m}^3$$

Mix Design

C. The new coarse aggregate content

The coarse aggregate will not change (904.5 kg /m³)

D. The new fine aggregate content.

$$SV \text{ Concrete} = 1 = V_w + V_c + V_{FA} + V_{CA} + V_{AIR}$$

$$\frac{V_{FA}}{2.4 \times 1000} = 1 - \left(\frac{MW}{1 \times 1000} + \frac{MC}{3.15 \times 1000} + \frac{MCA}{2.8 \times 1000} + \text{AIR \%} \right)$$

$$\frac{V_{FA}}{2.4 \times 1000} = 1 - \left(\frac{208}{1 \times 1000} + \frac{404}{3.15 \times 1000} + \frac{904.5}{2.8 \times 1000} + 1.5 \% \right)$$

$$\text{WFA} = 781.704 \text{ kg/m}^3$$

THE END : EYAS HAMAD .

3


A cube of side length = 200 is tested in the Brazilian test. The load that caused failure was 503 kN. The strength will be.....N/mm² (MPa)
(2 Points)

- 4
- 0.0628
- 12.575
- 8
- 16

5

Which of the following Portland cements is the most suitable for concrete dams (السدود)?
(2 Points)

- MSRPC
- RHPC
- SRPC
- LHPC
- OPC



A pull-off test was made to test the effectiveness (كفاءة) of a bonding admixture to steel. The figure shows the possible types of failure. The bonding admixture is considered unacceptable (غير مقبول) if failure is like the one in (2 Points)

- Y
- X
- Y and Z
- X and Y
- Z

(2 Points)



- Plastic shrinkage
- Plastic settlement
- Drying shrinkage
- Autogenous shrinkage
- Rupture due to compression

9

31. Al-Wehda dam (سد الوحدة) is made of.....
(2 Points)

- Roller compacted concrete
- Air-entrained concrete of slump 2 to 3 cm.
- Ultra high strength concrete
- Self-compacting concrete
- High strength concrete

10

Which of the following methods of compaction is the best and the quickest for compacting

10

Which of the following methods of compaction is the best and the quickest for compacting precast (سابق الصب) concrete beams in factories (في المصانع)?
(2 Points)

- Table vibrators
- Form vibrator
- Poker vibrator
- Roller vibrators
- Hand vibrators

11

Which of the following does NOT affect the results of rebound hammer test?
(2 Points)

- Presence of hard coarse aggregate on the surface
- Presence of air voids on the surface
- Segregation on the surface
- Presence of carbonation on the surface
- Presence of a cavity at 120mm below the surface

12

Biodeterioration (التلف البكتيري) of plain concrete sewers (مجاري خرسانية غير مسلحة) is related to.....

12

Biodeterioration (التلف البكتيري) of plain concrete sewers (مجاري خرسانية غير مسلحة) is related to.....

(2 Points)

- Both SRB and SOB
- IOB only
- SOB only
- SRB only
- IOB, SRB and SOB

14

Which of the following can be the units for the fineness of cement?
(2 Points)

- m^2/kg (squared meter/kg)
- kg/m^3 (kg/cubic meter)
- m^3/kg (cubic meter/kg)
- kg/m^2 (kg/squared meter)
- m/kg (meter/kg)

15

15

Concrete containing superplasticizers and with possibility of segregation must be tested usingtest before it in construction.
(2 Points)

- Vebe
- Flow table
- Compacting factor
- Slump
- Kelly ball

16

Concrete must be placed and compacted before
(2 Points)

16

Concrete must be placed and compacted before
(2 Points)

- Cement reaches initial setting time
- 1.5 hours
- 45 minutes
- Concrete cracks
- Cement reaches final setting time

17

Roller compacted concrete will givewhen tested in the slump test
(2 Points)

- True slump = 0
- True slump between 2 and 3 cm
- Collapse slump
- Any type of slump depending on water in the mix
- Shear slump

18

14. Which of the following types of water is the best for reinforced concrete footings (اساسات مسلحة)?
(2 Points)

17

Roller compacted concrete will givewhen tested in the slump test
(2 Points)

- True slump = 0
- True slump between 2 and 3 cm
- Collapse slump
- Any type of slump depending on water in the mix
- Shear slump

Concrete must be placed and compacted before
(2 Points)

- Cement reaches initial setting time
- 1.5 hours
- 45 minutes
- Concrete cracks
- Cement reaches final setting time

19

If the strength of a concrete cylinder is 34 MPa, the strength of cube made of the same concrete is expected to be.....MPa approximately.
(2 Points)

- 3.4
- 45.33
- 28
- 42.5
- 340

21

Which of the following sands is the finest (الانعم)?
(2 Points)

- Sand classified as C according to BS grading limits
- Sand with a fineness modulus of about 5
- Sand classified as F according to BS grading limits
- Sand within ASTM grading limits
- Sand classified as M according to BS grading limits

22

The relationship between strength and maturity is given as: $\text{Strength} = -36 + 28 \log M$.
Calculate the age at which concrete reaches 20 MPa if the curing temperature is 29 degrees C.
The age in days is

25

Extra Rapid hardening Portland cement contains high amounts of.....
(2 Points)

- C3A only
- C3A and C3S
- C2S only
- C3S only
- C3S and C2S

26

Which of the following curing methods is the BEST for very high concrete walls very difficult to reach (حوائط الوصول لها صعب)?
(2 Points)

H₂SO₄ (Sulfuric Acid)

CaCO₃ (Calcium Carbonate)

24

In a sieve analysis test, all the aggregate passed sieve 25mm and retained on sieve 20mm. The fineness modulus is.....
(2 Points)

1

7

3

8

2

Notifications



ScreenShot Saved (2020-05-31-



Extra Rapid hardening Portland cement contains h
(2 Points)

23

Self-healing concrete, uses bacteria that producesand fills the cracks
(2 Points)

- Ca(OH)_2 (calcium Hydroxide)
- CaSO_4 (Calcium Sulfates)
- H_2S (Hydrogen Sulfide)
- H_2SO_4 (Sulfuric Acid)
- CaCO_3 (Calcium Carbonate)

24

In a sieve analysis test, all the aggregate passed sieve 25mm and retained
fineness modulus is.....
(2 Points)

Notifications



ScreenShot Saved (2020-05-31-

H_2SO_4 (Sulfuric Acid)

CaCO_3 (Calcium Carbonate)

24

In a sieve analysis test, all the aggregate passed sieve
fineness modulus is.....
(2 Points)

22

The relationship between strength and maturity is given as: $\text{Strength} = -36 + 28 \log M$.
Calculate the age at which concrete reaches 20 MPa if the curing temperature is 29 degrees C.
The age in days is.....
(2 Points)

- 3.448
- 0.254
- 0.093
- 2.5
- 0.184

Notifications



ScreenShot Saved (2020-05-31)

22

Self-healing concrete, uses bacteria that produces
(2 Points)

- $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (Calcium Hydroxide)
- CaSO_4 (Calcium Sulfate)
- H_2S (Hydrogen Sulfide)
- H_2SO_4 (Sulfuric Acid)
- CaCO_3 (Calcium Carbonate)

○ 340

20

Biocement is a cement that.....
(2 Points)

- can resist bacteria in concrete
- causes biocorrosion (صدأ بكتيري) of steel in concrete
- can resist biocorrosion of steel in concrete
- causes biodeterioration (تلف بكتيري) of concrete
- contains bacteria for self-healing concrete

19

If the strength of a concrete cylinder is 34 MPa, the strength of cube made of the same concrete is expected to be.....MPa approximately.
(2 Points)

- 3.4
- 45.33
- 28
- 42.5
- 340

18

14. Which of the following types of water is the best for reinforced concrete footings (اساسات (مسليحة)?
(2 Points)

- Seawater
- Tap water from underground sources (مياه الحنفية من المياه الجوفية).
- Distilled water
- Any drinking water
- Tap water from water desalination sources (مياه الحنفية من مصادر تحلية المياه).

17

Roller compacted concrete will givewhen tested in the slump test
(2 Points)

- True slump = 0
- True slump between 2 and 3 cm
- Collapse slump
- Any type of slump depending on water in the mix
- Shear slump

26

Which of the following curing methods is the BEST for very high concrete walls very difficult to reach (حوائط الوصول لها صعب)?
(2 Points)

- Curing blankets
- Self-curing
- Curing paints
- Steam curing
- Cover with wet burlap (خيش)

27

27

When calculating the main components using Bogue's equations, which of the following should be used in the equations for the term CaO?
(2 Points)

- The total of the combined CaO and free CaO
- $C_3A + C_2S + C_3S + C_4AF$
- Free CaO only
- CaO in $Ca(OH)_2$
- Combined CaO only

27

When calculating the main components using Bogue's equations, which of the following should be used in the equations for the term CaO?
(2 Points)

- The total of the combined CaO and free CaO
- $C_3A + C_2S + C_3S + C_4AF$
- Free CaO only
- CaO in $Ca(OH)_2$
- Combined CaO only

28

The cracks that are observed in HU ground slabs (الارضيات الخرسانية في الجامعة الهاشمية) are due to.....

(2 Points)

- Combined shrinkage and temperature effects
- Autogenous shrinkage
- Temperature effects
- Drying shrinkage only
- Plastic shrinkage

29

In order to check the uniformity of a mix, an engineer took two samples and measured the retained on sieve #4. The first value was 2400 g. The second value must be..... in order to accept the uniformity of the mixer.

(2 Points)

- 2400 ± 6
- 2400 ± 180
- 2400 ± 7.5
- 2400 ± 144
- 2400 ± 16

30

Which of the following cements is manufactured using 70% to 85% of the by-products of the steel industry (مخلفات صناعة الحديد)?
(2 Points)

- Pozzolanic cements
- Portland cements
- White cements
- Expansive cements
- Slag cements

31

Which of the following cause concrete cancer?
(2 Points)

- Reaction from free silica in aggregate and water
- Reaction from C3A from cement, sulfates and water
- Reaction from Alkalis from cement and free silica in aggregate
- Reaction from Alkalis from cement, free silica in aggregate and water
- Reaction from Alkalis from cement and water

30

Which of the following cements is manufactured using 70% to 85% of the by-products of the steel industry (مخلفات صناعة الحديد)?
(2 Points)

- Pozzolanitic cements
- Portland cements
- White cements
- Expansive cements
- Slag cements

Notifications



ScreenShot Saved (2020-05-3

29

In order to check the uniformity of a mix, an engineer took two samples and measured the retained on sieve #4. The first value was 2400 g. The second value must be..... in order to accept the uniformity of the mixer.
(2 Points)

- 2400 ± 6
- 2400 ± 180
- 2400 ± 7.5
- 2400 ± 144
- 2400 ± 16

Notifications



ScreenShot Saved (2020-05-31)

30

Which of the following cements is manufactured in steel industry (مطابقة صناعة الحديد)?
(2 Points)

- Pozzolanic cements
- Portland cements

32

Ability of concrete to stay cohesive and homogenous during production s called the.....of concrete.

(2 Points)

- Compactability
- Stability
- Finishability
- Mobility
- Total workability

33

Among the following admixtures, which answer is the BEST for a concrete bridge cast in Canada in cold Winter?
(2 Points)

- Air-entraining admixture
- Combined air-entraining admixture and accelerator
- Combined air entraining admixture and plasticizer
- Accelerator
- Plasticizer

34

Question on Density of Concrete:

The following are the proportions of a concrete mix per cubic meter of concrete:

Cement = 400 kg

w/c ratio = 0.50

Coarse aggregate 1000 kg

Fine aggregate 700 kg

Admixture 30 kg

Air content 10 %.

Estimate the density of concrete. All the aggregate is saturated surface dry.

(2 Points)

- 2340
- 2300
- 2330.10
- 2330
- 2130.5

The distance between steel bars and surface of concrete.

The strength of concrete.

The approximate diameter of steel bars.

36

An aggregate has specific gravity of 3.2 and rodded unit weight of 2000 kg/m³. The angularity number is.....

(2 Points)

0.375

67

65.4

4.5

66.375

Notifications



ScreenShot Saved

Question on Density of Con
The following are the prop
Cement = 400 kg
w/c ratio = 0.50
Coarse aggregate 1000 kg
Fine aggregate 700 kg

Which of the following CANNOT be obtained using the cover meter?
(2 Points)

- The spacing (تباعد) of steel bars.
- The position of steel bars.
- The distance between steel bars and surface of concrete
- The strength of concrete.
- The approximate diameter of steel bars.